

PRO-LINK LISCO

VEZIVNA PODLOGA ZA OBNOVU PLOČICA U KUPATILIMA I KUHINJAMA

cod. 4770006

OPIS

Ova akrilna podloga služi za obnavljanje estetskog izgleda keramičkih površina. Stvara donju podlogu za glatko vezivanje. Preko njega se može premazivati sintetičkim dekorativnim završnim bojama, zidnim lakovima i lakovima na vodenoj osnovi.

Odlično prianja na keramičke obloge u vidu pločica, gres porculana, mozaike i slične podlove, kao i na PVC.

POGODNE PODLOGE

Dade se primjenjivati:

- na glatke površine ali teške za obradu: pločice, mozaike, gres porculan, PVC.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: akrilni polimeri u vodenoj disperziji

Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A

Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.40-0.05 kg/l

Viskozitet kod punjenja UNI 8902: 8600 ± 500 cps pri 25°C (Rotacioni viskozimetar Brookfield)

Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir za 1h; sljedeći sloj nakon 4h i ne nakon 24h.

PRIPREMA PODLOGE

Površine u interijeru:

- pažljivo ih operite paročistačem i deterdžentom kako biste uklonili sve tvari koje bi mogle smetati za dobro prianjanje.
- Provjerite da li se podloga dobro osušila i potom predite na nanošenje pridržavajući se metoda opisanih u naputcima za primjenu.
- U dalnjih 4 do 48 sati predite na sustav za završnu obradu.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Relativna vlažnost zraka: <75%
- Temperatura zraka: min.+8°C - max. +35°C
- Temperatura površine: min.+5°C - max.+35°C
- Relativna vlažnost površine: <10%
- Izbjegavati nanošenje proizvoda u slučaju površinske kondenzacije i izravnog utjecaja sunčevog svjetla.
- Nakon nanošenja zaštiti vanjske površine od kiše i vlage dok se proizvod ne osuši u potpunosti.
- Alat: kist ili valjkom
- Broj slojeva: 1-2
- Dobro promiješati prije upotrebe
- Razrjeđivanje: spremno za upotrebu, ili max 10% vodom
- Nakon upotrebe, očistiti alat vodom
- Potrošnja: 15-20 m2/l na površinama prosječne upojnosti. S obzirom na specifičnosti podlove potrebno je izvršiti testiranje za svaku pojedinu podlogu kako Bi se utvrdila točna potrošnja.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bijeloj nijansi i ne može se tonirati.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Kat. A/i: Jednokomponentni funkcionalni premazi (baza voda): 140 g/l (2010).

Sadrži max: 140 g/l VOC

Koristiti porizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uvezvi u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.