

TEHNIČKI LIST 01.05.-hr

TEMELJNI PREMAZI

JUKOLPRIMER

dubinski temeljni premaz

1. Opis, upotreba

JUKOLPRIMER je osnovi polimernih mikroemulzija izrađen **temeljni premaz**, odnosno **dubinsko impregnacijsko sredstvo**.

- za **sve vrste fasadnih površina** (mineralnih i drugih žbuka, betona, vlaknenocementnih ploča), upotrebljavamo ga posebno prije bojanja silikonskim fasadnim bojama i prije ugradnje akrilnih i silikonskih dekorativnih žbuka.

- za jako upojne ili na drugi način problematične unutarnje površine (gips žbuke, gipskartonske ploče, iverice i sl.) posebno prije bojanja kvalitetnim disperzijskim bojama i prije kitanja, odnosno finog izravnavanja disperzijskim izravnavajućim masama i kitovima.

Premaz ne stvara film, penetrira duboko u podlogu, egalizira je u pogledu upijanja vode, jako povećava njenu vodoodbojnost i smanjuje rastapanje u vodi brzo topivih soli na površini podlage ili tik ispod nje. Na podlogu veže prašinu i druge slabo prihvачene dijelove koje čišćenjem iz bilo kojeg razloga nismo mogli odstraniti.

2. Način pakiranja

Plastične kante od 5 l

3. Tehnički podatci

gustoća (kg/dm ³)	~1,00	
vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (ur)	suho na opip	-2
	primjereno za daljnju obradu	-12
	da je postignuta otpornost na ispiranja oborinskom vodom	-24
sadržaj lahko hlapivih organskih tvari HOS (VOC) (g/l)	<11 zahtjev EU VOC – kategorija A/g (od 01.01.2010): <30	


glavni sastojci: stirenakrilatno vezivo, voda.

4. Priprema podlage

Podloga mora biti tvrda, suha i očišćena od slabo prihvачenih dijelova, praha, ostataka oplatnih ulja, masti ili druge prljavštine. Prije svega za vrlo zaprljane fasadne površine, za sve betonske površine, te fasadne površine zaražene zidnim algama i pljesnicima preporučamo pranje mlazom vruće vode ili pare – poslije pranja površinu obavezno dezinficiramo.

Novo ugrađene žbuke i izravnavajuće mase u normalnim uvjetima (T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo, odnosno dozirujemo najmanje 1 dan za svaki mm debljine, za betonske podlage vrijeme sušenja minimalno je mjesec dana. Kod obnavljajućeg bojanja s podlage u cijelosti odstranimo sve stare slabo prihvачene i u vodi lako topive slojeve, špriceve i druge dekorativne nanose.

Prilikom mogućeg krpanja bilo kakvih oštećenih površina koristimo samo postupke kojim pokrpane površine u pogledu



hrapavosti osiguravaju visoki stupanj egaliziranosti.

5. Uputstvo za upotrebu

Proizvod prije upotrebe dobro promiješamo i s vodom razrijedimo u omjeru 1 : 1. Količine koje su nam potrebne za premazivanje pojedinih ploha izračunamo ili procijenimo iz površine tih ploha i podataka o prosječnoj potrošnji, u specifičnim primjerima potrošnju odredimo mjerenjem na dovoljno velikoj testnoj plohi.

Nanosimo ga ličilačkim kistom primjerenim za nanos disperzijskih premaza, možemo i sa dugodlakim krznenim odnosno tekstilnim ličilačkim valjkom (dužina dlaka odnosno niti je 18 do 20 mm; upotrebljivo je prirodno i umjetno krzno, te tekstilne obloge od različitih sintetičkih niti – poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon ili poliester) ili špricanjem u jednom sloju. Prilikom nanošenja valjkom upotrebljavamo odgovarajuću mrežicu za cijeđenje.

Za špricanje možemo upotrebljavati klasične visokotlačne i moderne niskotlačne pištolje različitih vrsta (s "vanjskim" ili "unutranjim miješanjem zraka"), također i "airless" aggregate najrazličitijih izvedbi, glede izbora premjerih mlažnica i radnog tlaka poštujemo uputstva proizvođača. Pojedinu zidnu plohu bojamo bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba. Za standardan dugodlaki ličilački valjak ili pištolj za špricanje nedostupne površine (kutevi, uglovi, žljebovi, uske špalete, i sl..) bez obzira na prije navedeno pri svakom nanosu boje uvijek prvo obradimo,) pomognemo si primjerenum kistom ili primjerenum manjim ličilačkim valjkom.

Bojanje je moguće samo u primjerenim vremenskim uvjetima odnosno primjerenim mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %. Fasadne površine od sunca, vjetra i padalina zaštitimo sa zavjesama, unatoč takvoj zaštiti po kiši, magli ili jakom vjetru (≥ 30 km/h) ne radimo.

Ovkirna odnosno prosječna potrošnja (ovisno o upojnosti i hraptavosti podloge):
JUKOLPRIMER 90 - 100 ml/m²

6. Čišćenje alata, postupanje s odpadom

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo vodom, osušene ostatke ne možemo odstraniti.

Nepotrošeni premaz (samo onaj koji nismo rijedili!) u dobro zatvorenoj ambalaži spremimo za moguća popravljanja. Neupotrebljive tekuće ostatke ne izlijevamo u kanalizaciju, vodotoke ili u okoliš i ne odstranjujemo ih zajedno s kućanskim otpadom. Izmiješamo ih s cementom (možemo dodati i stvrđnute ostatke žbuke i otpatke, pjesak, piljevinu) i stvrđnuto odstranimo na odlagalište građevinskih (klasifikacijski broj otpada: 17 09 04) ili komunalnih otpada (klasifikacijski broj 08 01 12).

Očišćena ambalaža se može reciklirati.

7. Sigurnost pri radu

Zaštita dišnih puteva zaštitnom maskom i zaštita očiju zaštitnim naočalama ili štitnikom za lice je potrebna samo kod nanošenja špricanjem, u protivnom poštujemo opća uputstva i propise iz zaštite kod građevinskih odnosa soboslikarsko ličilačkih radova. Upotreba posebnih osobnih zaštitnih sredstava i posebnih postupaka za siguran rad prilikom nanošenja boje ličilačkim valjkom ili kistom nije potrebna.

Ukoliko premaz dođe u dodir s očima, odmah ih isperemo s vodom.

8. Skladištenje, uvjeti transporta i trajnost

Skladištenje i transportiranje pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog utjecaja sunca, izvan dosega djece, NE SMIJE ZMRZNUTI!

Trainost pri skladišteniu u originalno zatvorenou i neosťepenou ambalaži: najmanie 12 mesiacov.

9. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenskim, europskim i drugim standardima. Dostizanje deklariranog odnosno propisanog nivoa kvalitete osiguravamo s u JUB-u već više godina uvedenim sustavom cjelovitog praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001, što podrazumijeva dnevno provjeravanje kvalitete u vlastim laboratorijima, povremeno i na Zavodu za graditeljstvo u Ljubljani, te na drugim neovisnim stručnim ustanovama u Sloveniji i inozemstvu. U proizvodnji proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguravanja sigurnosti i zdravlja na radu, što dokazujemo certifikatom ISO 14001 i OHSAS



18001.

10. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena osnovi naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda postižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzročenu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva predhodna izdanja, pridržavamo pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-030/10-gru-tor**, 24.01.2010

JUB Trgovina i promet, d.o.o. Zagreb

Ulica hrvatskih branitelja 11
10430 Samobor
Hrvatska
T: +385 1 6194 340
+385 1 6194 340
F: +385 1 6194 341
E: jub@jub.hr
www.jub.eu

