

BRZOSUŠIVI SJAJNI

Series 0320

Sjajni, brzosušiv, sintetički emajl otporan na vodene mrlje



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sjajni sintetički emajl koji se brzo suši na zraku, formuliran posebnim modificiranim alkidnim smolama; prevlaka je otporna na vodene mrlje već nakon 24-48 sati, ovisno o nanesenoj debljini i uvjetima nanošenja. Proizvod se brzo suši te stvarnjava čak i u dubokim slojevima. Nadalje, odlikuju ga dobra svojstva ispune i zadržavanje oblika, otpornost na atmosferske utjecaje, izvrsno zadržavanje sjaja, itd.

PODRUČJE PRIMJENE

Sjajni sintetički emajl idealan za stolariju, industrijske, poljoprivredne i strojeve za zemljane radove, kada je potrebno brzo rukovanje proizvodom i trajnost tijekom vremena.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sistem: jednokomponentni - 1K

Osnova: na bazi otapala

Pakiranje: 1 kg - 4 kg - 5 kg/l - 20 kg/l

Nijansiranje: nijansiranje pigmentima na bazi otapala serije 0615

Lepeza boja i ton karte: Ral 841 GL, Ral Design, Ncs 1950, ColoradoMix 1040, Colorado Box 2.0

PRIPREMA POVRŠINE

Kako se radi o završnom proizvodu, u slučaju vanjske primjene ili gdje je potrebna antikorozivna zaštita, potrebno je prvo nanijeti odgovarajući temeljni premaz. Priprema podloge mora se izvršiti u skladu s onim što je navedeno u posebnom tehničkom listu odgovarajućeg temeljnog premaza. Kako biste istražili i odabrali idealan sustav premaza, preporučljivo je konzultirati se sa službom tehničke pomoći ili komercijalnom podrškom kako biste dobili preciznu indikaciju prikladnih temeljnih premaza koji će se koristiti prema vrsti proizvoda i podlozi koja se boji. U konačnici, od velike je važnosti poštivati međupremazni interval temeljnog premaza.

PRIMJENA

Uvjeti primjene

Nanošenje premaznog proizvoda ovisi o različitim čimbenicima kao što su uvjeti okoline (među kojima je potrebno spomenuti temperaturu, vlagu i ventilaciju), geometrija i zahtjevnost proizvoda koji se boje, površinski profili i debljine koje se nanose. Sustav nanošenja koji se koristi od posebne je važnosti jer, ovisno o vrsti sustava, različiti parametri mogu varirati uključujući učinkovitost prijenosa proizvoda za premazivanje, raspršivanje, dobiveni estetski izgled, stabilnost proizvoda na curenje i lakoću ili složenost primjene. Iz tih razloga, prije primjene na sustavima i linijama značajnog opsega, preporučljivo je kontaktirati službu tehničke pomoći kako bi se izvršio pregled i potrebna istraživanja za konzultantske aktivnosti u vezi s metodama primjene i definicijom ad hoc tehničkih detalja o predmetnom postrojenju.

OPREMA	VISKOZITET	MLAZNICA	PRITISAK	BILJEŠKE
ZRAČNI PIŠTOLJ S POSUDOM	25" - 45" Ford Cup 4	1,4 - 1,6 mm	3,5 - 4 bar	-
ZRAČNO	Ovisno o parametrima primjene	9 - 11	60 - 100 bar	-
ELEKTROSTATSKO	-	-	-	Obratite se tehničkoj službi za odabir odgovarajućeg antistatičnog aditiva

UVJETI OKOLIŠA



TEMPERATURA OKOLIŠA

5°C - 35°C



TEMPERATURA POVRŠINE

5°C - 35°C



RELATIVNA VLAŽNOST

60 %



ROK TRAJANJA

2 godine u neotvorenoj ambalaži na +5/+35°C.

BRZOSUŠIVI SJAJNI Series 0320

TEHNIČKE INFORMACIJE



TEORETSKI PROJEK POKRIVNOSTI	PRIMJENA	RAZRJEĐIVANJE	SJAJ	DEBLJINA MOKROG FILMA SVAKOG PREMAZA	DEBLJINA SUHOG FILMA SVAKOG PREMAZA	BROJ PREMAZA	TOTALNA DEBLJINA SUHOG FILMA	TEORETSKA PROSJEČNA POTROŠNJA
------------------------------	----------	---------------	------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------	------------------------------	-------------------------------

7,6 m ² /kg svaki premaz pri debljini suhog filma of 50 μ	Prskanje	10-15% sa sintetskim razrjeđivačem 90 Series 0955 ili Anti-blooming nitro razrjeđivač Series 0970	85-95 sjaja	130 μm	50 μm	1 ili 2 premaza do postizanja željene debljine	80 μm	131 g/m ²
---	----------	---	-------------	--------	-------	--	-------	----------------------

SUŠENJE



MEĐUPREMAZNI INTERVAL	ZRAČNO SUŠENJE	SUH NA PRAŠINU	SUH NA DODIR	SUH ZA OBRADU	POTPUNO SUH	PREPRAŠKAVANJE	SUŠENJE U PEĆI	TEMPERATURNAA OTPORNOST
-----------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	-------------	----------------	----------------	-------------------------

4 - 8 sati	20°C	30 - 40 minuta	2 - 3 sata	24 - 36 sati	7 dana	-	-	80°C
------------	------	----------------	------------	--------------	--------	---	---	------

PREPORUKE I UPOZORENJA

- Budući da se radi o završnom proizvodu (nema antikorozivna svojstva), u slučaju vanjske primjene ili gdje je potrebna antikorozivna zaštita, potrebno je nanijeti odgovarajući antikorozivni temeljni premaz.
- Preporuča se ne prekoračiti nanesenu debljinu kako ne bi došlo do problema sporog sušenja i manje otpornosti na vodu, zahvaljujući činjenici da se proizvod suši utjecajem zraka.
- Budući da se proizvod temelji na sušivim uljima, njegovi ostaci, alati, prašina i naslage od spreja, istrošeni filtri, papir i krpe natopljene proizvodom, mogu uzrokovati pojavu samozapaljenja: stoga ih je potrebno namočiti vodom i uskladištitи u hermetički zatvorenim spremnicima prije odlaganja. Povremeno provjeravajte stražnji dio kabine, ispušne kanale i ventilatore i očistite ih od bilo kakvih naslaga od prskanja koje mogu uzrokovati pojavu samozapaljenja.
- Nakon što ste proizvod obojili odgovarajućim bojilima, kratko ga promiješajte.
- Nakon aplikacije pažljivo operite pištolje za prskanje, sustave za bojanje, alat i spremnike odgovarajućim razrjeđivačem, kako biste izbjegli nakupljanje naslaga te ih pohranite na suhom.
- Za proizvode blago mat boje (žuta, narančasta, crvena) preporuča se koristiti odgovarajući bijeli temeljni premaz.
- Sušenje se može ubrzati katalizom po težini od 5-10% s Quick Air Drying Activator Series 0926.
- Nakon što se osuši, proizvod se ne može dodatno premazivati. Premazivanje je dopušteno najmanje 30 dana nakon nanošenja i samo ako je proizvod nanesen u skladu s debljinama navedenim u tehničkom listu.
- Proizvod je otporan na mrlje od vode 48 sati nakon nanošenja pri debljinama i temperaturama sušenja navedenim u tehničkom listu.

OSTALE TEHNIČKE INFORMACIJE

Sastav: Modificirani alkid

Referentna nijansa: Bijela

% suhe tvari težinski: 61 ± 2%

% suhe tvari volumno: 46 ± 2%

HOS (hljapivi organski spojevi): 467 ± 2 g/l

HOO (hljapivo organska otapala): 38.5 ± 2%

PARAMETAR	PODACI	METODA ISPITIVANJA
SJAJ	85 - 95 gloss 60°	ISCOL 6
SPECIFIČNA TEŽINA	1 - 1.2 g/ml	ISCOL 2
VISOZITET	1000 - 1500 mPa.s (20°C) Rod 3 Speed 20	ISCOL 1

BRZOSUŠIVI SJAJNI Series 0320

NIJANSIRANJE

BAZA	PAKIRANJE BAZE	NIJANSIRANO PAKIRANJE	% OMJER MJEŠANJA
VEZIVO	0,8 kg 3,2 kg 16 kg/L	1 kg 4 kg 20 kg/L	80 - 20
BIJELA BAZA	4,8 kg/L 19,2 kg/L	5 kg/L 20 kg/L	96 - 4

BILJEŠKE

Čišćenje alata: Nakon aplikacije pažljivo operite pištolje za prskanje, sustave za bojanje, alat i spremnike odgovarajućim razrjeđivačem, kako biste izbjegli nakupljanje naslaga te ih pohranite na suhom.

Zaštita zdravlja: Pažljivo rukujte proizvodom. Proučite MSDS i poštujte nacionalne te lokalne važeće propise vezane uz osobnu zaštitu i zaštitu okoliša.

Dodatne bilješke:

- Stope rasprostiranja su teoretske, indikativne i predviđene po sloju budući da na njih može utjecati boja i sustav nanošenja. Predlaže se testiranje praktične primjene.
- Podaci navedeni u ovom podatkovnom listu dobiveni su korištenjem samo materijala proizvodnje Franchi&Kim (premazi, učvršćivači, razrjeđivači) primjenjenih u skladu s opisanim specifikacijama. Neodgovarajuća uporaba razrjeđivača i/ili učvršćivača, osim onih navedenih ili onih koje Franchi&Kim ne proizvodi, može ugroziti značajke primjene, performanse i konačno stvrđnjavanje proizvoda. Stoga, u slučaju mješovitih sustava premaza s proizvodima Franchi&Kim i drugih marki, ne može se potvrditi usklađenost rezultata s parametrima navedenim u tehničkom listu.
- Sva vremena navedena u odjeljku o sušenju moraju se odnositi na temperaturu od 20°C, osim ako nije drugačije navedeno.

Informacije sadržane u ovom tehničkom dokumentu ažurne su i točne prema našem najboljem saznanju, te ih stoga treba smatrati pouzdanima. U svakom slučaju, oni ne mogu podrazumijevati jamstvo s naše strane, budući da su određeni čimbenici poput pripreme proizvoda i podloge, uvjeti uporabe, nanošenja, sušenja i premazivanja, kao i stanje očuvanosti proizvoda, izvan naše stroge kontrole. Korisnik je dužan provjeriti prikladnost proizvoda za konkretnu upotrebu, kao i pravilno i precizno izvođenje radova u skladu sa sadržajem tehničkog lista, preporučenim sustavom premaza i pripremom podloge. Za daljnje informacije o načinu primjene i uvjetima korištenja preporučamo kontaktirati našu tehničku podršku. Treba napomenuti da je slika pakiranja samo indikativna referenca. Navedeni paketi mogu varirati ovisno o dodacima ili izmjenama godišnjih cjenika. Ovaj dokument zamjenjuje sve prethodne verzije. U svakom slučaju, preporučljivo je pogledati priloge s objašnjenjima kako biste bolje razumjeli i produbili parametre u tehničkom listu. Ažurirano izdanie, dostupno na web stranici www.franchi-kim.it u odjeljku listovi tehničkih podataka u području za preuzimanje, treba se smatrati jedinim izdanjem koje treba konzultirati kao referencu.

ESTALIA Performance Coatings SpA

Via Giacomo Matteotti, 160 - 25014 Castenedolo - Italia - Tel. +39 030 21 35 55 - Fax +39 030 27 31 664- www.franchi-kim.it - www.estaliacoatings.com