

TEHNIČKI LIST 04.01.17-hr
 UNUTARNJE ZIDNE BOJE

DECOR Desert

Dekorativna boja s efektom pustinjskog pijeska

1. Opis, upotreba

DECOR Desert je ekološki prihvatljiva unutarnja dekorativna zidna boja na osnovi vodene disperzije polimernih veziva i posebnih dodataka. Namijenjena je dekorativnoj obradi zidova i stropova, na kojima želimo kreirati atraktivan i moderan gubo-fini i reflektno-reljefni izgled. Možemo je koristiti u stambenim objektima, restoranima, diskotekama, hotelima, u protokolarnim ili poslovnim objektima, galerijama i drugim izložbenim prostorima u kojima se održavaju društvene aktivnosti.

Odgovarajuće podloge za nanos boje su sve vrste dobro prihvaćenih i u vodi netopivih starih disperzijskih premaza. Ako se nanosi kao prvi sloj podloge mogu biti i sve vrste finih žbuka, fino zaglađene površine, reljefne tapete, reljefne tapete od staklenih vlakana, gips kartonske i vlakneno cementne ploče, iverice, neožbukani beton itd.

Sloj boje je otporan na mokro čišćenje, a prljavštinu s površine možemo očistiti krpom natopljenom u otopinu uobičajenih kućanskih sredstava za čišćenje

2. Način pakiranja, nijanse

plastične kantice od 0,65 kg:

- Gold (nijansa 8003)
- Silver (nijansa 8002)
- Pearl (nijansa 8001)
- Black (nijansa 80049)
- Nijanse D do F (s ograničenjima) iz ton karte JUB FAVOURITE FEELINGS (na JUMIX nijansirnim postajama na prodajnim mjestima)

Dvije ili više nijansi možemo međusobno miješati u proizvoljnim omjerima!

3. Tehnički podaci

gustoća (kg/dm ³)		1,3
HOS (VOC) sadržaj lako hlapivih organskih tvari (g/l)		<1 Zahtjev EU VOC – kategorija A/I (op 01.01.2010): <200
vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (sati)	suho na opip	~3
	primjereno za daljnju obradu	~4 - 6
karakteristike posušenoga filma boje	otpornost na mokro trljanje EN 13300	otporan, razred 2
	vrijednost Sd (pri maksimalnoj debljini d = 3 mm) (m)	razred 2 (srednja paropropusnost)

glavni sastojci: polierno vezivo, grubo punilo, zgušćivači, voda. Deklarirane fizikalno kemijske osobine premaz postiže nakon mjesec dana.



4. Priprema podloge

Podloga treba biti čvrsta, suha i čista – bez slabo vezanih dijelova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine.

Novo ugrađene žbuke i mase za izravnavanje u normalnim uvjetima ($T = +20\text{ °C}$, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo, odnosno dozrijevamo najmanje 1 dan za svaki mm debljine, za betonske podloge vrijeme sušenja je minimalno jedan mjesec. Sa već prebojanih površina odstranimo sve u vodi lako i brzo topive nanose boja, te nanose uljanih boja, lakova i emajla. Zidnim plijesnima zaražene površine prije bojanja obavezno dezinficiramo.

Prije prvog bojanja podlogu prethodno obojimo u dva sloja s bojom JUPOL Gold (u odgovarajućoj nijansi), prskanjem ili s kratkodlakim krznenim ili tekstilnim soboslikarskim valjkom (dužina niti je ~ 10 mm). Završni sloj obojene površine mora biti što glađi. S nanosom DECOR Deserta možemo u normalnim uvjetima ($T = +20\text{ °C}$, rel. vl. zraka = 65 %) početi nakon 6 sati od bojanja podloge

Preporučljive nijanse JUPOL Golda za prethodno bojanje:

- Gold 740C
- Silver 020F
- Pearl 050F
- Black 010A
- Nijanse iz ton karte JUB FAVOURITE FEELINGS oznake C do E (na JUMIX postajama za nijansiranje na prodajnim mjestima)

UPOZORENJE: prilikom korištenja nijansiranog proizvoda za prethodno bojanje koristite JUPOL Gold tamnije nijanse od nijanse DECOR Deserta npr:

JUPOL Gold	C	D	E
DECOR Desert	D	E	F

Okvirna odnosno prosječna potrošnja (ovisno od upojnosti i hrapavosti podloge):

JUPOL Gold 125 ml/m² (intenzivne nijanse) – 190 ml/m² (bijela i svijetlije nijanse)

5. Priprema boje

Boju prije upotrebe samo temeljito promiješamo.

Boju, koja nam je potrebna za premazivanje određene plohe (ili još bolje: svih ploha, koje bojimo u istoj nijansi), egaliziramo u dovoljno velikoj posudi. Za velike plohe, za koje na takav način tehnički nije moguće pripremiti dostatne količine boje niti za jednoslojni nanos, u egalizacijskoj posudi izmješamo najprije boju iz najmanje tri kante. Kad upotrijebimo jednu trećinu tako pripremljene boje, u posudu dolijemo novu boju i s preostalom u posudi je dobro promiješamo, itd.

Bilo kakvo „popravljanje“ boje usred bojanja (dodavanje nijansiranih sredstva, riđenje, i sl.) nije dozvoljeno. Količine boje, koja nam je potrebna za bojanje pojedinih ploha, izračunamo ili ocijenimo iz površine tih ploha i podataka o prosječnoj potrošnji, u specifičnim primjerima potrošnju odredimo mjerenjem na dovoljno velikoj testnoj plohi.

6. Nanošenje boje

Boju nanosimo kistom neposredno na pripremljenu podlogu i pri tome pazimo da površinu u cijelosti obradimo. Nanos možemo izvoditi u proizvoljnim smjerovima. Za postizanje završnog izgleda pomažemo si sa širokim dekorativnim kistom s kojim nekoliko minuta po nansou (dok je još mokar) površinu izgledimo i oblikujemo strukturu. Oblik strukture izvodimo na dva načina:

- Linijsko strukturiranje – zaglađivanje sa širokim dekorativnim kistom u jednom smjeru
- Kružno strukturiranje – zaglađivanje sa širokim dekorativnim kistom u kružnim smjerovima

Kad postignemo željeni izgled, ponovno, vrlo lagano izgledimo strukturiranu površinu sa širokim dekorativnim kistom, radi sakrivanja tragova kista.

Za jače naglašenu strukturu ponovimo nanos.

Bojanje je moguće samo u primjerenim vremenskim uvjetima odnosno u primjerenim mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.



Okvirna odnosno prosječna potrošnja:

DECOR Desert 100 - 120 g/m²

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo vodom

7. Zaštita na radu

Detalnija uputstva za rukovanje s proizvodom, upotrebu osobnih zaštitnih sredstava, postupanje s otpadom, čišćenje alata, mjere prve pomoći, oznake upozorenja, komponente koje određuju opasnost, izjave o opasnosti i sigurnosne izjave možete pronaći na Jubovoj mrežnoj stranici ili zatražiti od proizvođača ili trgovca. Prilikom ugradnje proizvoda potrebno je poštivati i uputstva i propise kod građevinskih, fasaderskih i soboslikarskih radova.

8. Održavanje obrađenih površina

Obrađene površine ne trebaju neko posebno održavanje. Neprihvaćenu prašinu i drugu neprihvaćenu prljavštinu možemo pomesti ili usisati. Prihvaćenu prašinu i mrlje odstranimo slabijim trljanjem mokrom krpom ili spužvom namočenom u otopinu univezalnog sredstva za čišćenje, potom površinu obrišemo vlažnom čistom krpom.

9. Skladištenje, uvjeti transporta i rok upotrebe

Skladištenje i transportiranje pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog utjecaja sunca, izvan dosega djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Rok upotrebe pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 12 mjeseci.

11. Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenskim, europskim i drugim standardima. Postizanje deklariranog odnosno propisanog nivoa kvalitete osiguravamo u JUB-u već više godina uvedenim sustavom cjelovitoga praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001, što podrazumijeva dnevno provjeravanje kvalitete u vlastitim laboratorijima, povremeno i na Zavodu za graditeljstvo u Ljubljani, te na drugim neovisnim stručnim ustanovama u Sloveniji i inozemstvu. U izradi proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguravanja zaštite i zdravlja na radu, što dokazujemo s certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

12. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena osnovi naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzročenu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Nijansirani proizvod se od uzorka u ton karti može razlikovati, te je ovisan o tehnici ugradnje proizvoda, debljini i broju nanosa. Za kontrolu je mjerodavan pravilno osušen nanos na testnu podlogu i standard predmetne nijanse, koja se čuva u TRC JUB d.o.o. Razlika u nijansi, koja je posljedica neodgovarajućih radnih uvjeta, iz uputstava u ovom tehničkom listu, neprikladne pripreme proizvoda, nepoštivanje egalizacijskih pravila, nanosa na neprikladno pripremljenu, na vlažnu ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja, pridržavamo pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-057/18-čad**, 06.12.2018

JUB Trgovina i promet, d.o.o.

Ulica hrvatskih branitelja 11
10430 Samobor
Hrvatska
T: +385 1 6194 340
+385 1 6194 340
F: +385 1 6194 341
E: jub@jub.hr
www.jub.eu

