

ISO 90 GLOSSY

Series 0410

Poliuretanski sjajni emajl



TEHNIČKE ZNAČAJKE

2K, sjajni emajl na bazi hidroksiliranih poliesterskih smola i izocijanata, karakteriziran visokom punoćom, otpornošću na vremenske uvjete, mehaničkom otpornošću i lakoćom nanošenja. Proizvod također ima visoku površinsku tvrdoću i otpornost na ogrebotine.

PODRUČJE PRIMJENE

Poliuretanski sjajni emajl idealan je kao sjajni završni premaz za ACE sektor (tj. poljoprivredne i zemljane strojeve te strojeve za rukovanje i dizanje), za mala prijevozna sredstva kao što su kombiji i minibusevi, posebna oprema za industrijsku karoseriju, laku i tešku stolariju, industrijske strojeve gdje se zahtijeva visoko zadržavanje sjaja i dobra tečnost.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sistem: dvokomponentni - 2K

Osnova: na bazi otapala

Pakiranje: 1 kg - 4 kg - 20 kg

Nijansiranje: nijansiranje kolorantima na bazi otapala Series 0615

Kolor karte: Ral 841 GL, Ral Design, Ncs 1950, ColoradoMix 1040, Colorado Box 2.0

PRIPREMA POVRŠINE

Budući da se radi o završnom proizvodu, u slučaju vanjske primjene ili gdje je potrebna antikorozivna zaštita, potrebno je prvo nanijeti odgovarajući temeljni premaz. Priprema podloge mora se izvršiti u skladu s onim što je navedeno u posebnom tehničkom listu odgovarajućeg temeljnog premaza. Kako biste istražili i odabrali idealan sustav premaza, preporučljivo je konzultirati se sa službom tehničke pomoći ili komercijalnom podrškom kako biste dobili preciznu indikaciju prikladnih temeljnih premaza koji će se koristiti prema vrsti proizvoda i podlozi koja se boji. Preporučamo poštivanje međupremaznog intervala temeljnog premaza.

PRIMJENA

Uvjeti primjene

Nanošenje premaznog proizvoda ovisi o različitim čimbenicima kao što su uvjeti okoline (među kojima je potrebno spomenuti temperaturu, vlagu i ventilaciju), geometriju i zahtjevnost proizvoda koji se boje, vrstu površinskih profila i debljinama koje se nanose. Sustav nanošenja koji se koristi od posebne je važnosti jer, ovisno o vrsti sustava, različiti parametri mogu varirati, poput potrebne količine boje za premazivanje, raspršivanje, dobiveni estetski izgled, stabilnost proizvoda na curenje i lakoću ili složenost primjene. Iz tih razloga, prije primjene na sustavima i potezima značajnog opsega, preporučljivo je kontaktirati tehničku službu koja će izvršiti pregled i nadzor te definirati ad hoc tehničko rješenje za predmetni slučaj i dati potrebne savjete vezane uz metodu primjene.

OPREMA	VISKOZITET	MLAZNICA	PRITISAK	NAPOMENE
ZRAČNI PIŠTOLJ S POSUDOM	20" - 30" Ford Cup 4	1,4 - 1,7 mm	3,5 - 4 bara	-
ZRAČNO	Ovisi o parametrima primjene	11 - 13	60 - 100 bara	-
VALJAK	-	-	-	Kataliza na 25% s HS Plus 420 Hardener Series 1392 - razrjeđivanje na 5% max s Pur Thinner Series 0988
ELEKTROSTATSKO	-	-	-	Kontaktirajte tehničku službu radi odabira odgovarajućeg antistatskog aditiva

ISO 90 GLOSSY

Series 0410



KATALIZA

SERIJA	KATALIZATOR	OMJER MIJEŠANJA	NAMJENA	TRAJANJE MJEŠAVINE NA 20°C	PAKIRANJE
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	50% težinski (100+50)	za vanjsku primjenu	3 sata	0,5 kg - 2 kg - 5 kg
0941	AROMATIC PUR HARDENER	50% težinski (100+50)	za unutarnju primjenu	3 sata	0,5 kg - 2 kg - 5 kg
0935	PUR MIXED AROMATIC/ALIPHATIC HARDENER	50% težinski (100+50)	za unutarnju i vanjsku primjenu	3 sata	0,5 kg - 2 kg - 5 kg
1383	STANDARD HS HARDENER	50% težinski (100+50)	standardna primjena	3 sata	0,5 l - 1 l - 5 kg
1392	HS PLUS 420 HARDENER	25% težinski (100+25)	UHS, za sporu primjenu valjkom	3 sata	1 l - 2,5 l

UVJETI OKOLIŠA



TEMPERATURA OKOLIŠA



TEMPERATURA POVRŠINE



RELATIVNA VLAGA



ROK TRAJANJA

5°C - 35°C

5°C - 35°C

60 %

2 godine u neotvorenoj ambalaži na +5/+35°C.

TEHNIČKI PODACI

TEORETSKI PROSJEK POKRIVNOSTI	PRIMJENA	RAZRJEĐIVANJE	SJAJ	MOKRI FILM DEBLJINA PO PREMAZU	SUHI FILM DEBLJINA PO PREMAZU	BROJ PREMAZA	SUHI FILM UKUPNA DEBLJINA	TEORETSKA PROSJEČNA POTROŠNJA
10,5 m ² /kg pojedini premaz pri debljini suhog filma od 40 µm	kist, valjak, prskanje	5 - 10% sa PUR razrjeđivačem Series 0988	88 - 98 sjaja	84 µm	40 µm	1 do 2 premaza do postizanja ukupne željene debljine premaza	70 µm	95 g/m ²

SUŠENJE



MEĐUPREMAZNI INTERVAL	ZRAČNO SUŠENJE	SUH NA PRAŠINU	SUH NA DODIR	SUH ZA OBRADU	POTPUNO SUH	PREPRSKAVANJE	SUŠENJE U PEĆI	TEMPERATURNΑ OTPORNOST
4 - 96 sati (nakon čega je potrebno brušenje)	20°C	20 - 30 minuta	1 - 2 sata	24 - 36 sati	14 dana	4 sata pri 20°C	30 min pri 40°C	80°C kratko izlaganje pri 100°C - 120°C

ISO 90 GLOSSY

Series 0410

PREPORUKE I UPOZORENJA

- Budući da se radi o završnom premazu koji nema antikorozivna svojstva, u slučaju vanjske primjene ili gdje je potrebna antikorozivna zaštita potrebno je prije nanijeti odgovarajući antikorozivni temeljni premaz.
- Usklađenost boja procjenjuje se nakon nanošenja i sušenja proizvoda.
- Nakon što ste proizvod obojili odgovarajućim pigmentima, kratko ga promiješajte.
- Kako ne biste snosili finansijske kazne, nakon što ste obojili proizvod strojem za njansiranje, pošaljite MSDS i ispišite odgovarajuću zakonsku oznaku pomoću softvera za njansiranje Databook P&C.
- Za proizvode blago mat boje (žuta, narančasta, crvena) preporuča se koristiti odgovarajući bijeli temeljni premaz.
- Upotreba nitro razrijedivača za nanošenje poliuretanskih premaznih sustava može stvoriti pojavu rupičaste mrlje na površini osušenog filma. Nadalje, prisutnost djelomično reaktivnih otapala može dovesti do neželjenih reakcija, smanjujući estetske i mehaničke karakteristike sustava. Odabir neprikladnih regeneriranih razrijedivača može stvoriti probleme promjene boje, taloženja proizvoda i manje učinkovitosti u smanjenju viskoznosti.
- Proizvod je ograničeno otporan na otapala koja su općenito namijenjena privremenom kontaktu i vremenski ograničena.
- Na stupanj sjaja može utjecati odabrana boja i debljinu nanesene boje. Za razliku od sjajnog završnog premaza, otpornost na grebanje i poliranje je manja.
- Za postizanje homogenog satenskog/mat efekta, proizvod se mora nanositi u laganim slojevima, nastojeći održati pravilnu i homogenu debljinu.
- Rok trajanja komponente B: rok trajanja učvršćivača korištenog s komponentom A je 12 mjeseci.
- Korištenje Pur Aliphatic Hardener Series 0929, za proizvode za vanjsku upotrebu, omogućuje bolje zadržavanje boje i sjaja.
- Za unutarnju upotrebu i ako se zahtijeva kemijska otpornost, potrebna je upotreba Aromatic Pur Hardener Series 0941.
- Za unutarnju i vanjsku primjenu, moguće je koristiti Pur miješani aromatski/alifatski učvršćivač serije 0935 s omjerom katalize po težini od 50% (100+50). Bijele boje i nijanse izvedene iz bijele, ako su izložene vani, s vremenom mogu požutjeti.
- Za velike površine preporučuje se Standard HS Hardener Series 1383 s težinskim omjerom katalize od 50% (100 + 50).
- Za nanošenje valjkom (kratka dlaka), preporuča se koristiti HS Plus 420 učvršćivač serije 1392 s težinskim omjerom katalize od 25% (100 + 25).
- Proizvod se može nanositi valjkom i četkom samo na male površine i dijelove proizvoda koji se premazuju, za potrebe održavanja i u slučaju umjerene potreba i očekivanja vezanih uz završni estetski izgled.

OSTALE TEHNIČKE INFORMACIJE

	PARAMETAR	PODACI	METODA ISPITIVANJA
Sastav: hidroksi poliester	VISKOZITET	1000 - 2000 mPa.s (20°C) Rod 3 Speed 20	ISCOL 1
Referentna boja: bijela	SPECIFIČNA TEŽINA	1 - 1.15 g/ml	ISCOL 2
% suhe tvari težinski: 68 ± 2%	SJAJ	88 - 98 gloss 60°	ISCOL 6
% suhe tvari volumno: 56 ± 2%			
HOS (hlapivo organski spojevi): 385 ± 2 g/l			
HOS (hlapivo organska otapala): 31 ± 2%			

OMJER MIJEŠANJA A+B

Specifična težina nakon katalize (A+B): 1.22 ± 0,05 g/
ml
% suhe tvari težinski: (A+B): 57 ± 2%
% suhe tvari volumno: (A+B): 47 ± 2%
HOS (hlapivo organski spojevi) (A+B): 478 ± 2 g/l
HOS (hlapivo organska otapala) (A+B): 42 ± 2%

METODA	0929	0941	0935	1383	1392
A+B TEŽINSKI	100 + 50	100 + 50	100 + 50	100 + 50	100 + 25
A+B VOLUMNO	100 + 75	100 + 70	100 + 75	100 + 70	100 + 35

ISO 90 GLOSSY

Series 0410



NIJANSIRANJE

BAZA	PAKIRANJE BAZE	OBOJENO PAKIRANJE	% OMJER MIJEŠANJA
VEZIVO	0,65 kg 2,6 kg 13 kg	1 kg 4 kg 20 kg	65 - 35
BIJELA BAZA	0,95 kg 3,8 kg 19 kg	1 kg 4 kg 20 kg	95 - 5

BILJEŠKE

Čišćenje alata: Nakon aplikacije pažljivo operite pištolje za prskanje, sustave za bojanje, alat i spremnike odgovarajućim razređivačem, kako biste izbjegli nakupljanje naslaga te ih pohranite na suhom.

Zaštita zdravlja: Pažljivo rukujte proizvodom. Proučite MSDS i poštujte nacionalne te lokalne važeće propise vezane uz osobnu zaštitu i zaštitu okoliša.

Dodatne bilješke:

- Podaci navedeni u ovom podatkovnom listu dobiveni su korištenjem samo materijala proizvodnje Franchi&Kim (premazi, učvršćivači, razređivači) primjenjenih u skladu s opisanim specifikacijama. Neodgovarajuća uporaba razređivača i/ili učvršćivača, osim onih navedenih ili onih koje Franchi&Kim ne proizvodi, može ugroziti značajke primjene, performanse i konačno stvarnjavanje proizvoda. Stoga, u slučaju mješovitih sustava premaza s proizvodima Franchi&Kim i drugih marki, ne može se potvrditi usklađenost rezultata s parametrima navedenim u tehničkom listu.
- Sva vremena navedena u odjeljku o sušenju moraju se odnositi na temperaturu od 20°C, osim ako nije drugačije navedeno.
- Navedeni i testirani sjaj može se promijeniti tijekom faze nanošenja jer na njega mogu utjecati sljedeći čimbenici: ostvarena boja, debљina, broj slojeva, uvjeti okoline, korišteni razređivač i učvršćivač ako se razlikuju od onih navedenih u tehničkom listu.
- Podatke koji se odnose na omjer miješanja A+B potrebno je smatrati odnosima samo na prvi preporučeni katalizator.
- Stope rasprostiranja su teoretske, indikativne i predviđene po sloju budući da na njih može utjecati boja i sustav nanošenja. Predlaže se testiranje praktične primjene.
- Vrijeme trajanja mješavine definirano je na temperaturi od 20°C, stoga više ili niže temperature, učvršćivači, uvjeti okoline i vlažnost različiti od standarda mogu utjecati na oštećenje ili prekoračenje trajanja vijeka trajanja.

Informacije sadržane u ovom tehničkom dokumentu ažurne su i točne prema našem najboljem saznanju, te ih stoga treba smatrati pouzdanim. U svakom slučaju, oni ne mogu podrazumijevati jamstvo s naše strane, budući da su određeni čimbenici poput pripreme proizvoda i podloge, uvjeti uporabe, nanošenja, sušenja i premašivanja, kao i stanje očuvanosti proizvoda, izvan naše stroge kontrole. Korisnik je dužan provjeriti prikladnost proizvoda za konkretnu upotrebu, kao i pravilnu i precizno izvođenje radova u skladu sa sadržajem tehničkog lista, preporučenim sustavom premaza i pripremom podloge. Za daljnje informacije o načinu primjene i uvjetima korištenja preporučamo kontaktirati našu tehničku podršku. Treba napomenuti da je slika pakiranja samo indikativna referenca. Navedeni paketi mogu varirati ovisno o dodacima ili izmjenama godišnjih cjenika. Ovaj dokument zamjenjuje sve prethodne verzije. U svakom slučaju, preporučljivo je pogledati priloge s objašnjenjima kako biste bolje razumjeli i produbili parametre u tehničkom listu. Ažurirano izdanje, dostupno na web stranici www.franchi-kim.it u odjeljku listovi tehničkih podataka u području za preuzimanje, treba se smatrati jednim izdanjem koje treba konzultirati kao referencu.

ESTALIA Performance Coatings SpA

Via Giacomo Matteotti, 160 - 25014 Castenedolo - Brescia - Italia - Tel. +39 030 21 35 55 - Fax +39 030 27 31 664- www.franchi-kim.it - www.estaliacoatings.com