

## EPOKIM SATIN

### Series 0434

Epoksidni emajl za metal saten izgleda, pogodan i kao protuprašni premaz za cementne podove



#### TEHNIČKE ZNAČAJKE

Epoksidni emajl sa satenskom završnom obradom, izvrsnih karakteristika otpornosti na kiseline i slabe lužine te mehaničko djelovanje. Proizvod se može koristiti za izravno prianjanje na metal (DTM) jer i bez antikorozivnih svojstava osigurava dobro prianjanje na površine namijenjene unutarnjoj uporabi. Proizvod se može aplicirati na betonske podove i/ili cementne površine namijenjene za unutarnju upotrebu u svrhu protuprašnog premaza protiv prašine ili zaštitu od dalnjeg trošenja.

#### PODRUČJE PRIMJENE

Epoksidni emajl sa satenskom završnom obradom, idealan kao završni premaz za željezo, luke legure ili pomicani čelik, te cementne podlove gdje je potrebna dobra kemijska i mehanička otpornost. Posebno pogodan za kemijsku postrojenja, pumpe, industrijsku postrojenja, elektro-medicinsku opremu, alatne strojeve i stolariju. Proizvod je prikladan za cementne podlove kako bi se stvorio obojeni tankoslojni premaz protiv prašine.

## OSNOVNE INFORMACIJE

**Sistem:** dvokomponentni - 2K

**Osnova:** na bazi otapala

**Pakiranje:** 4 kg - 20 kg

**Nijansiranje:** Nijansiranje kolorantima na bazi otapala Series 0615

**Lepeza boja i ton karte:** Ral 841 GL, Ral Design, Ncs 1950, ColoradoMix 1040, Colorado Box 2.0

## PRIPREMA POVRŠINE

Kako se radi o završnom proizvodu, u slučaju vanjske primjene ili gdje je potrebna antikorozivna zaštita, potrebno je prvo nanijeti odgovarajući temeljni premaz. Priprema podlove mora se izvršiti u skladu s onim što je navedeno u posebnom tehničkom listu odgovarajućeg temeljnog premaza. Kako biste istražili i odabrali idealan sustav premaza, preporučljivo je konzultirati se sa službom tehničke pomoći ili komercijalnom podrškom kako biste dobili preciznu indikaciju prikladnih temeljnih premaza koji će se koristiti prema vrsti proizvoda i podlozi koja se boji. Preporučamo poštivanje međupremaznog intervala temeljnog premaza.

## PRIMJENA

#### Uvjeti primjene

Nanošenje premaznog proizvoda ovisi o različitim čimbenicima kao što su uvjeti okoline (među kojima je potrebno spomenuti temperaturu, vlagu i ventilaciju), geometriju i zahtjevnost proizvoda koji se boje, površinskim profilima i debljinama koje se nanose. Sustav nanošenja koji se koristi od posebne je važnosti jer, ovisno o vrsti sustava, različiti parametri mogu varirati, poput potrebne količine boje za premazivanje, raspršivanje, dobiveni estetski izgled, stabilnost proizvoda na curenje i lakoću ili složenost primjene. Iz tih razloga, prije primjene na sustavima i linijama značajnog opsega, preporučljivo je kontaktirati službu tehničke pomoći kako bi se izvršio pregled i potrebna istraživanja te konzultirati u vezi s metodama primjene i definicijom ad hoc tehničkih detalja o predmetnom postrojenju.

OPREMA	VISKOZITET	MLAZNICA	PRITISAK	NAPOMENE
ZRAČNI PIŠTOLJ S POSUDOM 20" - 30" Ford Cup		1,4 - 1,7 mm	35 - 4 bara	-
ZRAČNO	Ovisi o parametrima primjene	9 - 11	60 - 100 bara	-
VALJAK	-	-	-	Razrjediti 5-10% sa epoksi razrjeđivačem Series 0981
ELEKTROSTATSKO	-	-	-	Obratite se tehničkoj službi za odabir odgovarajućeg antistatičkog additiva

# EPOKIM SATIN

## Series 0434

### KATALIZA

SERIJA	KATALIZATOR	OMJER MJEŠANJA	NAMJENA	TRAJANJE MJEŠAVINE NA 20°C	PAKIRANJE
1600	EPOX STANDARD HARDENER	25% težinski (100 + 25)	Brzo	6 sati	1 kg - 5 kg
0917	EPOX FAST HARDENER	15% težinski (100 + 15)	Brzo, visoka čvrstoća	6 sati	1 kg - 3 kg

### UVJETI OKOLIŠA



TEMPERATURA OKOLIŠA



TEMPERATURA POVRŠINE



RELATIVNA VLAGA



ROK TRAJANJA

12°C - 35°C

12°C - 35°C

60 %

2 godine u neotvorenoj ambalaži na +5/+35°C.

### TEHNIČKI PODACI



TEORETSKI PROSJEK POKRIVNOSTI

PRIMJENA  
prskanje,  
valjakRAZRJEĐIVANJE  
10-15% sa epoksi razrijedivačem Series 0981SJAJ  
50 - 60 sjaja

MOKRI FILM DEBLJINA PO PREMAZU



SUHI FILM DEBLJINA PO PREMAZU

BROJ PREMAZA  
1 do 2 premaza  
do postizanja ukupne željene debljine premaza

SUHI FILM UKUPNA DEBLJINA

TEORETSKA PROSJEĆNA POTROŠNJA  
143 g/m²

7,2 m²/kg pojedini premaz pri debljini suhog filma od 50 µm

### SUŠENJE



MEĐUPREMAZNI INTERVAL

SUŠENJE

SUH NA PRAŠINU

SUH NA DODIR

SUH ZA OBRADU

POTPUNO SUH

PREPRSKAVANJE

SUŠENJE U PEĆI

TEMPERATURNAA OTPORNOST

6 - 96 sati  
(poslije čega je brušenje neophodno)

20°C

30 minuta

2 - 3 sata

24 - 36 sata

28 dana

-

80°C stalnog izlaganja

## EPOKIM SATIN

### Series 0434

#### PREPORUKE I UPOZORENJA

- Budući da se radi o završnom premazu koji nema antikorozivna svojstva, u slučaju vanjske primjene ili gdje je potrebna antikorozivna zaštita potrebno je prije nanijeti odgovarajući antikorozivni temeljni premaz.
- Ne nanosite proizvod na sobnoj temperaturi ispod 12°C - 15°C i održavajte ovu granicu, to se odnosi na proizvod i površinu koja se tretira, najmanje 8-12 sati nakon nanošenja.
- Izložen UV zrakama, kreda se i žuti, a da pritom ne gubi svoje osnovne karakteristike.
- U slučaju cementnih podloga, preporučljivo je nijansirati pigmentima za nijansiranje visoko otpornim na alkalijske disperzije 0615 paste u boji i maksimalnu točnost boje, obavezno promiješajte proizvod (neutralna baza i/ili bijela baza) s COWLES/SAWBLADE mješaćem nakon dodavanja pigmentirane paste.
- Za postizanje homogenog satenskog/mat efekta, proizvod se mora nanositi u tankim slojevima, nastojeći održati pravilnu i homogenu debljinu.
- Na stupanj sjaja može utjecati odabранa nijansa i debljina nanesene boje. Za razliku od sjajnog završnog premaza, otpornost na grebanje i poliranje je niža.
- Preporučljivo je pričekati 8-10 dana prije nego što osušeni film dođe u kontakt s uljima.
- Usklađenost boja procjenjuje se nakon nanošenja i sušenja proizvoda.
- Nakon što ste proizvod nijansirali odgovarajućim pigmentima, kratko ga promiješajte.
- Kako ne biste snosili finansijske kazne, nakon što ste nijansirali proizvod strojem za nijansiranje, pošaljite MSDS i ispišite odgovarajuću zakonsku oznaku pomoću softvera za nijansiranje Databook P&C.
- Potpuni razvoj boje u epoksidnim smolama postiže se nakon stvrnjavanja i razrjeđivanja proizvoda.
- Za proizvode blago mat boje (žuta, narančasta, crvena) preporuča se koristiti odgovarajući bijeli temeljni premaz.
- Rok trajanja komponente B: rok trajanja učvršćivača koji se koristi s komponentom A je 24 mjeseca.
- Sustav je djelomično otporan na aromatska i jaka otapala (ketone) te na jako kisele ili alkalne materijale.
- Proizvod je prikladan za cementne podove kao sustav protiv prašine, "tankog sloja".
- Za postizanje nanošenja i kromatske ujednačenosti na cementnim podlogama, preporuča se korištenje jedne proizvodne serije.
- Poštujući neke osnovne mјere opreza, epoksidni satinirani email može se koristiti za bojanje podova: cementne podlove moraju biti savršeno osušene (više od 2 mjeseca), oprane vodom, suhe i bez jednokomponentnih, sintetičkih premaza; prije nanošenja potrebno je ukloniti dijelove koji se ljušte. Kako bi se spriječile reakcije saponifikacije i kasnije kredanje proizvoda, preporučuje se nanošenje jednog sloja impregnirajućeg temeljnog premaza za fiksiranje na bazi otapala Ancor-fix serije 8231 ili impregnirajućeg temeljnog premaza za fiksiranje na vodenoj bazi AquaFixer serije 8200, kako je navedeno za asortiman Franchi & Kim proizvoda za podove. Prije nanošenja bilo koje vrste boje za pod, preporučljivo je napraviti test vlage betona s plastičnom folijom, u skladu sa standardom ASTM D 4263-83, kako bi se provjerio problem uzrokovani prekomjernom rastućom vlagom i/ili prijenosom vlage .
- Za postizanje protukliznog učinka, prvo dodajte 5% protukliznog aditiva serije 0851 u komponentu A i dobro promiješajte električnom mješalicom s brzinom motora od 300-400 o/min, a tek onda pomiješajte s drugom komponentom prema uputama u odjeljku Kataliza ovog tehničkog lista.

#### OSTALE TEHNIČKE INFORMACIJE

**Sastav:** Epoksi poliamid  
**Referentna nijansa:** Bijela  
**% čvrste tvari težinski:** 77 ± 2%  
**% čvrste tvari volumno:** 58 ± 2%  
**HOS (hlapivo organski spojevi):** 369 ± 2 g/l  
**HOO (hlapivo organska otapala):** 22.7 ± 2%

PARAMETAR	PODACI	METODA ISPITIVANJA
VISKOZITET	3000 - 4000 mPa.s (20°C) Rod 4 Speed 20	ISCOL 1
SJAJ	50 - 60 sjaja pri 60°	ISCOL 6
SPECIFIČNA TEŽINA	1.45 - 1.65 g/ml	ISCOL 2

# EPOKIM SATIN

## Series 0434

### OMJER MJEŠANJA A+B

**Specifična težina nakon katalize (A+B):**  $1.46 \pm 0,05$  g/ml  
**% čvrste tvari težinski:** (A+B):  $68 \pm 2\%$   
**% čvrste tvari volumno:** (A+B):  $52 \pm 2\%$   
**HOS (hlapivo organski spojevi) (A+B):**  $477 \pm 2$  g/l  
**HOO (hlapivo organska otapala):** (A+B):  $32.2 \pm 2\%$

METODA	1600	0917
A+B TEŽINSKI	100 + 25	100 + 15
A+B VOLUMNO	100 + 50	100 + 30

### NIJANSIRANJE

BAZA	PAKIRANJE BAZE	NIJANSIRANO PAKIRANJE	% OMJER MJEŠANJA
VEZIVO	3,4 kg 17 kg	4 kg 20 kg	85 - 15

### BILJEŠKE

**Čišćenje alata:** Nakon aplikacije pažljivo operite pištolje za prskanje, sustave za bojanje, alat i spremnike odgovarajućim razrjeđivačem, kako biste izbjegli nakupljanje naslaga te ih pohranite na suhom.

**Zaštita zdravlja:** Pažljivo rukujte proizvodom. Proučite MSDS i poštujte nacionalne te lokalne važeće propise vezane uz osobnu zaštitu i zaštitu okoliša.

#### Dodatne bilješke:

- Stope pokrivnosti su teoretske, indikativne i predviđene po sloju budući da na njih može utjecati boja i sustav nanošenja. Predlaže se testiranje praktične primjene.
- Podaci navedeni u ovom podatkovnom listu dobiveni su korištenjem samo materijala proizvodnje Franchi&Kim (premazi, učvršćivači, razrjeđivači) primjenjenih u skladu s opisanim specifikacijama. Neodgovarajuća uporaba razrjeđivača i/ili učvršćivača, osim onih navedenih ili onih koje Franchi&Kim ne proizvodi, može ugroziti značajke primjene, performanse i konačno stvarnjavanje proizvoda. Stoga, u slučaju mješovitih sustava premaza s proizvodima Franchi&Kim i drugih marki, ne može se potvrditi usklađenost rezultata s parametrima navedenim u tehničkom listu.
- Sva vremena navedena u odjeljku o sušenju moraju se odnositi na temperaturu od  $20^\circ\text{C}$ , osim ako nije drugačije navedeno.
- Navedeni i testirani sjaj može se promijeniti tijekom faze nanošenja jer na njega mogu utjecati sljedeći čimbenici: ostvarena boja, debljina, broj slojeva, uvjeti okoline, korišteni razrjeđivač i učvršćivač ako se razlikuju od onih navedenih u tehničkom listu.
- Podaci koji se odnose na omjer katalize komponenti A+B odnose se samo na prvi preporučeni katalizator.
- Vrijeme trajanja mješavine definirano je na temperaturi od  $20^\circ\text{C}$ , stoga više ili niže temperature, učvršćivači, uvjeti okoline i vlažnost različiti od standarda mogu utjecati na oštećenje ili prekoračenje trajanja vijeka trajanja.

Informacije sadržane u ovom tehničkom dokumentu ažurne su i točne prema našem najboljem saznanju, te ih stoga treba smatrati pouzdanima. U svakom slučaju, oni ne mogu podrazumijevati jamstvo s naše strane, budući da su određeni čimbenici poput pripreme proizvoda i podloga, uvjeti uporabe, nanošenja, sušenja i premazivanja, kao i stanje očuvanosti proizvoda. Izvan naše stroge kontrole. Korisnik je dužan provjeriti prikladnost proizvoda za konkretnu upotrebu, kao i pravilno i precizno izvođenje radova u skladu sa sadržajem tehničkog lista, preporučenim sustavom premaza i pripremom podloge. Za daljnje informacije o načinu primjene i uvjetima korištenja preporučamo kontaktirati našu tehničku podršku. Treba napomenuti da je slika pakiranja samo indikativna referenca. Navedeni paketi mogu varirati ovisno o dodacima ili izmjenama godišnjih cjenika. Ovaj dokument zamjenjuje sve prethodne verzije. U svakom slučaju, preporučljivo je pogledati priloge s objašnjenjima kako biste bolje razumjeli i produbili parametre u tehničkom listu. Ažurirano izdanie, dostupno na web stranici [www.franchi-kim.it](http://www.franchi-kim.it) u odjeljku listovi tehničkih podataka u području za preuzimanje, treba se smatrati jednim izdanjem koje treba konzultirati kao referencu.