

TEHNIČKI LIST 10.02.33-HRV
DEKORATIVNE ŽBUKE

JUBIZOL FINISH WINTER

ADDITIV TI 0113085

dodatak za pospješivanje učvršćivanja žbuka

1. Opis, upotreba

JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIV je dodatak za pospješivanje učvršćivanja žbuka. Možemo ga dodavati u JUBIZOL UNIXIL WINTER S. S dodanim aditivom žbuka je ugradljiva na temperaturama od +1 °C do +15°C te povišenoj relativnoj vlazi zraka do 95 %. S dodatkom JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIV žbuka je otporna na oborinsku vodu 24 sata od ugradnje.

2. Način pakiranja

plastične bočice od 500 g:

3. Tehnički podaci

gustoća (kg/dm ³)	~1,15
boja	žučkasta

glavni sastojci: mješavina organskih polimera

4. Uputstvo za upotrebu

U mortnu smjesu prije upotrebe obavezno dodamo JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIV (1 bočica na 1 kantu) te je dobro promiješamo ručnim električnim mješačem. Obavezno provjerimo nijansu, a nakon toga mortnu smjesu egaliziramo, da uklonimo i minimalne, oku nevidljive razlike između pojedinih vedara. U posudi odgovarajućeg volumena promiješamo sadržaj iz četiri vedra. Kada upotrijebimo približno četvrtinu pripremljenog morta, u egalizacijsku posudu istresemo sadržaj sljedećeg vedra i dobro ga promiješamo s preostalom smjesom. Otvoreno vrijeme smjese pripremljene s aditivom iznosi 2 sata.

Bilo kakvo "popravljanje" mortne smjese za vrijeme ugradnje (dodavanje sredstava za nijansiranje, razrijeđivanje, itd.) nije dozvoljeno.

Ugradnja s dodanim aditivom pripremljene mortne smjese moguća je u odgovarajućim vremenskim i mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i zidne podloge ne smije biti niža od +1 °C i viša od +15 °C, a relativna zračna vlaga ne viša od 95 %. Fasadne površine zastorima zaštitimo od sunca, vjetra i oborina, a žbuku, bez obzira na takvu zaštitu, ne nanosimo po kiši, magli ili jakom vjetru (≥ 30 km/h).

Otpornost svježe obrađenih ploha od oštećenja zbog oborinske vode (ispiranje nanosa) je u normalnim uvjetima (T = +5 °C, rel. zr.vl. = 90 %) postignuta nakon najkasnije 24 sata.

Okvirna, odnosno prosječna potrošnja:
JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIV 500 g/25 žbuke



5. Zaštita prilikom rada, rukovanje s otpacima, čišćenje alata

Zaštita očiju zaštitnim naočalama ili štitnikom za lice potrebna je samo prilikom nanošenja mortne smjese špricanjem, u svim ostalim situacijama upotreba posebnih sredstava za osobnu zaštitu ili posebni uvjeti za siguran rad nisu potrebni. Uz opća uputstva i propise za zaštitu pri radu za građevinske, fasaderske i ličilačke radove, te navoda u sigurnosnom listu, poštujujte i sljedeća upozorenja:



PAŽNJA

Sadrži: homopolimer heksametilen-1,6-diizocianat i hidrofilni alifatski poliizocianat

- H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
- P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
- P102 Čuvati izvan dohvata djece.
- P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu.
- P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
- P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/narodnim/međunarodnim propisima

Neupotrijebljeni aditiv zbrinjavamo u centru za zbrinjavanje komunalnog otpada kao opasne boje i lakove, koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari (klasifikacijski broj otpada^{08 01 11*}). Aditiv kao otpad ne smijemo odlagati zajedno s komunalnim otpadom, izljevati u vodu, u kanalizaciju ili u tlo. Otpadna očišćena ambalaža (15 01 02) se zbrinjava odvojeno i predaje na recikliranje ovlaštenom sakupljaču ili u zbirni centar za takvu vrstu otpada.

Alat odmah po upotrebi temeljito operemo s vodom, osušene mrlje nije moguće ukloniti.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od izravnog utjecaja sunca, NE SMIJE SMRZNUTI!

Trajnost prilikom skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 12 mjeseci

7. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, te slovenskim, europskim drugim standardima. Postizanje deklariranog ili propisanog kvalitetnog nivoa stalno provjeravamo u vlastitim laboratorijima, na Zavodu za gradbeništvo u Ljubljani, te povremeno i drugim nezavisnim stručnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, a osigurava ga i u JUB-u već više godina prisutan i uveden sustav cjelovitog upravljanja i kontrole kvalitete ISO 9001. U procesu proizvodnje strogo poštujemo slovenske i europske standarde vezane za zaštitu okoliša i osiguravanje sigurnosti i zdravlja prilikom rada, koje dokazujemo certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

8. Druge informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom prospektu nastala su na osnovi naših iskustava i s ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost

Boja žbuke se od boje prikazane u ton karti ili potvrđenog uzorka može razlikovati, ali ukupno odstupanje ΔE_{2000} za nijanse po JUB-ovoj ton karti BOJE I ŽBUKE ili ALL THE SHADES OF YOUR FAVOURITE FEELINGS – određuje se u skladu s ISO 7724/1-3 i po matematičkom modelu CIE DE2000 - smije iznositi najviše 2,5. Za kontrolu navedenih odstupanja mjerodavan je pravilno osušen nanos žbuke na testnoj podlozi i standard predmetne nijanse, koja se pohranjuje u TRC JUB d.o.o. Žbuka izrađena po drugim uzorcima i ton kartama je za raspoložive JUB-ove baze i paste za nijansiranje, najbliža moguća, u tom slučaju ukupno odstupanje nijanse može biti veće od prije navedene garantirane



vrijednosti. Razlike u nijansi, koje su posljedica neodgovarajućih radnih uvjeta, drukčije tehnike nanosa, obrade i pripreme žbuke od onih opisanih u ovom tehničkom listu ili ugradnje na neodgovarajuće pripremljenu, previše ili premalo upijajuću, previše ili premalo hrapavu, na vlažnu ili nedovoljnu suhu podlogu, ne mogu biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja, pridržavamo si pravo za eventualne kasnije promjene i dopune.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-097/14-pek**, 05.11..2014.

JUB Trgovina i promet, d.o.o.

Ulica hrvatskih branitelja 11
10430 Samobor
Hrvaška
T: +385 1 6194 340
+385 1 6194 340
F: +385 1 6194 341
E: jub@jub.hr
www.jub.eu



Proizvod je izrađen u tvrtci koje je nositelj certifikata ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

