
3302 COMBIPRIMER TACK COAT

OPIS

RUST-OLEUM® CombiPrimer Tack Coat 3302 je ljepljivi premaz na bazi otapala i akrila.

PREPORUKA ZA UPOTREBU

RUST-OLEUM® CombiPrimer Tack Coat 3302 koristiti se na pocinčanom željezu, nehrđajućem čeliku, aluminiju, bakru, staklu, porculanu i drugim glatkim, gustim površinama. Kao završni sloj koristi se CombiColor Metal završni premazi. CombiPrimer Tack Coat 3302 prvenstveno je namijenjen nanošenju kistom.

TEHNIČKI PODACI

Izgled	Ljepljiv
Boja:	Prozirno/plava
Gustoća:	0,87 kg/lit.
Sadržaj krutih tvari:	U volumenu: 7%
Viskozitet :	16-24 sec. Ford cup 4 na 20°C.
Preporučena debljina filma:	Nije primjenjivo.
HOS - sadržaj:	741 g/l max.
Gotovi pripravak:	741 g/l. max.
Kategorija:	A/h
EU granične vrijednosti:	750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)
Vrijeme sušenja	na 20°C/50% relativne vlažnosti
Suh na dodir:	Ostaje ljepljiv
Suh za daljnju obradu:	Ostaje ljepljiv
Suh za ponovno bojanje:	Nakon ½ sata ali unutar 24 sata
Temperaturna otpornost:	100°C (suho grijanje)
Pokrivnost	Teoretska: 35 m²/lit.
Praktična:	ovisi o mnogo faktora poput poroznosti i hrapavosti površine i gubitka samog materijala prilikom nanošenja.

PRIPREMA POVRŠINE

Ukloniti masnoću, ulje i sve ostale površinske nečistoće koristeći lužine ili visokotlačni čistač pare u kombinaciji s adekvatnim deterdžentom. U potpunosti ukloniti stare premaze. Ukloniti soli, „bijelu hrđu“ (cinkovi oksidi), i sl. ispiranjem sa RUST-OLEUM Surfa-Etch 108 Etching Solution. Podloga mora biti čista i suha tijekom aplikacije.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kako bi se osigurala kompaktnost premaza potrebno ga je jako dobro promiješati prije upotrebe.

PRIMJENA I RAZRIJEĐIVANJE

Kist: Koristiti kist s prirodnom, dugom dlakom.
Čišćenje Koristiti RUST-OLEUM Razrjeđivač 160

UVJETI PRIMJENE

Temperatura zraka, podloge i samog proizvoda mora biti između 5°C i 35°C, te ispod 85% relativne vlage. Temperatura podloge mora biti najmanje 3°C iznad točke rosišta.

OPASKE

Prebojiti što je moguće ranije nakon 30 minuta kako bi se izbjeglo prašenje/prljanje samog premaza.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Provjerite u Sigurnosno tehničkom listu i Sigurnosnim informacijama na samom proizvodu.

ROK TRAJANJA / UVJETI SKLADIŠTENJA

5 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži, i ako se skladišti na suhom prostoru, dobro provjetrenom, bez direktnog izlaganja sunčevoj svjetlosti te na temperaturama između 5°C i 35°C.

Unosnik/distributer:

ISTRACOLOR d.o.o., Momjanska 3, 52460 Buje, Republika Hrvatska,
Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: istra.color@pu.t-com.hr

Zemlja podrijetla: Belgija (EU)