



STIGOMAL

Dodatak za spravljanje vodonepropusnog morta

Područja primjene	STIGOMAL se primjenjuje kao dodatak za spravljanje reparaturnih mortova za hidroizolaciju zidova i podova u podrumima, bazenima, spremnicima, tunelima, šahtovima i dr.												
Opis proizvoda	Bijela praškasta smjesa kvarcnog pijeska s dodacima koji smanjuju vodoupojnost i povećavaju prionjivost morta.												
Svojstva	STIGOMAL dodatak mortu osigurava dobru prionjivost na graditeljske podloge (beton, opeka, prirodni kamen) i visoku vodonepropusnost. Pozitivno djeluje na obradivost svježeg morta. Na površine na koje je nanešen STIGOMAL mort, nakon stvrdnjavanja (3 – 7 dana), mogu se lijepiti keramičke pločice i ostale podne obloge, nanositi klasične žbuke ili doraditi cementnom glazurom.												
Priprema podloge	Podloga mora biti čvrsta, čista, bez masnih tragova, otprašena. Prodore vode nužno je zabrtviti jednom od brzoveznih smjesa, STIGOVEZ ili STIGOVEZ EXTRA. Na zidove nanijeti cementni špric. Pripremljenu podlogu dobro navlažiti vodom.												
Priprema STIGOMAL morta	<table><tr><td colspan="2">GRUBI MORT</td></tr><tr><td>Portland cement 42,5 N</td><td>50 kg</td></tr><tr><td>Pijesak (suhi) 0 – 4 mm</td><td>180 kg</td></tr><tr><td>voda</td><td>≈ 25 l</td></tr><tr><td>STIGOMAL dodatak</td><td>5 kg</td></tr></table> U miješalicu uliti približno 2/3 vode, dodati STIGOMAL, pijesak i na kraju cement. Miješati 5 do 10 minuta, a zatim s ostatkom vode regulirati gustoću morta. Pustiti da odstoji 10-ak minuta i ponovo promiješati. STIGOMAL dodatak ne utječe bitno na reološka svojstva morta (konzistencija, početak – kraj vezanja).			GRUBI MORT		Portland cement 42,5 N	50 kg	Pijesak (suhi) 0 – 4 mm	180 kg	voda	≈ 25 l	STIGOMAL dodatak	5 kg
GRUBI MORT													
Portland cement 42,5 N	50 kg												
Pijesak (suhi) 0 – 4 mm	180 kg												
voda	≈ 25 l												
STIGOMAL dodatak	5 kg												
Nanošenje STIGOMAL morta	Mort pripremljen sa STIGOMAL dodatkom može se nanositi zidarskom žlicom, gladilicom ili strojno. NAPOMENA: Ukoliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrивene mane rješavaju se posebno.												
Potrošnja	STIGOMAL dodatak dodaje se u količini 10 masenih postotaka cementa sadržanog u mortu. Okvirno 0,4 kg/m² za 1 cm debljine reparaturnog morta.												
Čišćenje alata	Alat odmah po završetku rada oprati vodom. Nakon vezanja, očvrslu materijal može se ukloniti samo mehanički.												
Tehnički podaci	Kapilarno upijanje HRN EN 480-5	Ispitano za 7 dana, nakon 7 dana njegovanja: mješavina sa STIGOMAL dodatkom ima 25 masenih % manju vrijednost kapilarnog upijanja od kontrolne mješavine. Ispitano za 28 dana, nakon 90 dana njegovanja: mješavina sa STIGOMAL dodatkom ima 40 masenih % manju vrijednost kapilarnog upijanja od kontrolne mješavine.											
	Tlačna čvrstoća HRN EN 12390-3	Kod 28 dana: mješavina sa STIGOMAL dodatkom 41,5 N/mm²; 86,5 % kontrolne mješavine											
	Sadržaj zraka u svježem betonu, HRN EN 12350-7	Mješavina sa STIGOMAL dodatkom ima 1% više zraka od kontrolne mješavine.											
Pakiranje	Plastične kante 5 kg i 15 kg.												
Skladištenje	Čuvati na suhom mjestu.												
Trajnost	1 godina u originalnom tvorničkom pakiranju.												

Mjere sigurnosti	Sukladno propisima, proizvod nije razvrstan kao opasan.
Postupanje s otpadom	Ostaci od proizvoda: S otpadom postupati u skladu s nacionalnim propisima. Ambalaža: U potpunosti ispražnjenu ambalažu predati na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje otpada.
Kontrola kvalitete	Proizvod je pod stalni nadzorom tvorničke kontrole kvalitete MDK Građevinar d.o.o. Tvornička kontrola proizvodnje je pod stalnim nadzorom ovlaštenih laboratorija.

Ne odgovaramo za eventualne štete koje bi nastale kao posljedica pogrešnog izbora materijala ili njegove nepravilne primjene. Za sve dodatne obavijesti obratite nam se na adresu MDK Građevinar d.o.o., Dubrovčan 3B, 49214 Veliko Trgovišće, STIG poslovnica – proizvodni pogon, www.stig.hr, e-mail: stig@stig.hr
Hvala na povjerenju!