

## 7100NS ANTI-SLIP COATING / 7100NS PROTUKLIZNI PREMAZ

### OPIS

7100 / 7100NS je alkidni proizvod na bazi otapala, lagan za nanošenje, posebno formuliran za jednostavno apliciranje na stare (> 2 godine), suhe betonske površine, u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Premaz ima dobru otpornost na habanje i neutralne deterdžente (bez lužina u sredstvu za pranje) te je otporan na kratkotrajna izlaganja uljima za podmazivanje, benzinu, nafti i sl.

7100 Podni premaz dostupan je u dvije verzije, standardnoj i protukliznoj NS (sa specijalnim sintetskim protukliznim aditivom).

### PREPORUKA ZA UPOTREBU

7100 Podni premaz može se aplicirati na betonske podove starije od 2 godine, koji su u potpunosti čisti i suhi. Ne preporuča se primjena na glatki, gusti beton ili beton koji sadrži dodatke za odbijanje vlage koji će spriječiti dobru adheziju materijala.

7100 Podni premaz može se također nanositi na stare i čvrste premaze.

7100 Podni premaz može se nanositi na metalne podove koji su prethodno korektno pripremljeni i impregnirani odgovarajućim Rust-Oleum temeljom za metal.

### TEHNIČKI PODACI

Izgled:	Sjajni (60°± 90%)
Boja:	Vidjeti ton kartu.
Gustoća:	1,0 – 1,1 kg/lit. (ovisno o nijansi)
Sadržaj krutih tvari:	36 - 40% volumno (ovisno o nijansi)
Viskozitet:	75 – 80 KU / Krebs Stormer jedinica (7100NS: 85 – 90)
Preporučena debljina filma:	Suhi film: 50 mikrona, što se dobije iz 130 mikrona mokrog filma.

HOS – Sadržaj:	456 g/lit. max.
Gotova otopina za primjenu:	485 g/lit. max.
Kategorija:	A/i
EU granične vrijednosti:	600 g/lit. (2007) / 500 g/lit. (2010)

<b>Vrijeme sušenja:</b>	20°C/50% r.v.
Na dodir:	6 sati
Ponovno bojanje:	Nakon 24 sata
Potpuna tvrdoća: 7 dana	1 tjedan

### Pokrivnost

Teoretska:	<b>8 m<sup>2</sup>/lit.</b> za 50 mikrona suhog filma.
Praktična:	Praktična pokrivnost ovisi o puno faktora kao što su poroznost i hrapavost površine te gubitak materijala prilikom aplikacije.

### PRIPREMA POVRŠINE

Ukloniti masnoće, ulja, i sve ostale površinske nečistoće Rust-Oleum 2901 EpoxyShield čistilom / odmašćivačem za podove ili visokotlačnim (parnim) čistačem u kombinaciji s adekvatnim deterdžentom.

Pobrusiti čvrste stare premaze kako bi se površina nahrapavila zbog bolje adhezije. Prije aplikacije testirati kompatibilnost sa starim premazom.

**7100NS ANTI-SLIP COATING / 7100NS PROTUKLIZNI PREMAZ**

Površina mora biti čista i suha tokom nanošenja premaza.

Na porozne betonske površine prvi premaz 7100 treba razrijediti s  $\pm 10\%$  7301 razrjeđivačem.

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Kako bi se zadržala homogenost proizvoda premaz se treba pomno promiješati prije same upotrebe.

**PRIMJENA I RAZRJEĐIVANJE**

Kist: Razrjeđivanje, ako je uopće potrebno do 10% 7301 razrjeđivačem.

Valjak: Razrjeđivanje, ako je uopće potrebno do 10% 7301 razrjeđivačem.  
U slučaju rada valjkom možda će trebati staviti 2 ruke kako bi se osigurala preporučena debljina filma.

Čišćenje: Odmah nakon apliciranja, razrjeđivačem 7301

**UVJETI PRIMJENE**

Nanositi u suhim i dobro prozračenim prostorima.

**OPASKE**

7100 Podni premaz nikada ne primjenjivati na lužnate podloge.

**SIGURNOST**

Za savjete o sigurnosti prilikom rukovanja ovim proizvodom vidite u Sigurnosno tehničkom listu i Sigurnosnim informacijama na samom proizvodu.

**ROK TRAJANJA / UVJETI SKLADIŠTENJA**

5 godine od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži, i ako se skladišti na suhom prostoru, dobro prozračenom, bez direktnog izlaganja sunčevoj svjetlosti te na temperaturama između 5°C i 35°C.

---

**Unosnik/distributer:**

ISTRA COLOR d.o.o., Digitronska 10, 52460 Buje, Republika Hrvatska,

Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: [istra.color@pu.t-com.hr](mailto:istra.color@pu.t-com.hr)

Zemlja podrijetla: Belgija (EU)