

## Tehnička uputa KontaktB Plus

**Vezivni most**K00864601  
K00864607  
K00864625

### Svojstva

- **Vezivni most**
- **Za unutarnju primjenu**
- **Kod podnih i zidnih grijanja**
- **Poboljšava prionjivost**
- **Daje hrapavu površinu**



### Opis proizvoda

Alkalnootporni predpremaz i vezivni most na bazi disperzijskih umjetnih smola s mineralnom ispunom, za ručno i strojno nanošenje.

### Područje primjene

Vezivni most za podložne gipsane žbuke na glatkim, slabo upojnim ili neupojnim betonskim zidovima i stropovima. Primjena *KontaktB Plus* se posebno preporučuje kod betona izvedenog u glatkoj oplati i kod predgotovljenih betonskih elemenata. Primjenjiv i kao vezivni most kod lijepljenja keramike na glatke neupojne podloge (npr. stare pločice).

### Obrada

#### Priprema podloga

Podloga mora biti suha, bez prašine, sipkih dijelova i isvjetavanja, nosiva i nesmrznuta. Obavezno se mora poštivati vrijeme sušenja podloge. Betonske elemente očistiti, ako je potrebno s vodom pod pritiskom, te prije daljnjih radova osušiti najmanje 24 sata.

#### Izvedba

Sadržaj kante dobro promiješati i nanesti do zasićenja četkom, valjkom ili uređajem za prskanje (npr. PFT Swing). Pripremljena betonska površina se može žbukati nakon 24 sata. alat odmah nakon upotrebe očistiti vodom.

#### Uvjeti za primjenu:

Temperature podloge, materijala i okoline moraju biti između +5°C i +25°C. Površine štititi od direktnog sunčevog zračenja i jakog propuha.

#### Napomene:

Materijal štititi od smrzavanja i izravne izloženosti suncu. Proizvodu se ne smiju se dodavati nikakvi drugi materijali! Nakon upotrebe alat oprati u čistoj vodi.

### Tehnički podaci

<b>Vrijeme sušenja:</b>	≥24 sata	<b>Potrošnja:</b>	cca. 0,25 kg/m <sup>2</sup>
Kod normalnih uvjeta (20°C i 65% rel. vlažnosti zraka)		<b>Prionjivost na beton:</b>	>0,5 MPa
<b>Sigurnosne upute:</b>	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
<b>Pakiranje:</b>	kante 1 kg (paleta 288 kg), 7 kg (paleta 420 kg) i 25 kg (paleta 600 kg)		
<b>Rok trajanja:</b>	12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju u hladnom prostoru zaštićenom od smrzavanja.		