

Tehnička uputa

StrukturOLA Primo

Akrilatna završno-dekorativna žbuka



U skladu s EN 15824

Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Široka paleta tonova
- Izuzetno vodoodbojna
- Moguće intenzivne boje
- Dobre otpornosti na udar
- Optimalne obradivosti



Opis proizvoda

Pastozna žbuka bez otapala na bazi polimerne disperzije s dodacima fungicida i algicida.

U zrnastoj strukturi (oznaka K) granulacije 1,5 mm, žljebastoj (oznaka R) strukturi granulacije 2,0 mm.

Područje primjene

Gotova završno-dekorativna pastozna žbuka pripremljena za upotrebu, za unutarnju i vanjsku primjenu.

Primjenjiva na nosivim mineralnim žbukama (npr. odgovarajuće ravnim podložnim ili finim žbukama), betonu, gips-kartonskim ili cementnim pločama i armaturnim slojevima povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS).

Obrada

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, suha, čvrsta, bez prašine, sipkih dijelova ili ostataka oplatnog ulja.

Bezuvjetno se pridržavati vremena sušenja podloge. Podloge kao što su beton, armaturni sloj ETICS sustava i slabo upojne žbuke prethodno obraditi s *Cemix Putzgrund*. Jako upojne podloge premazati dva puta. Podloge koje zahtijevaju učvršćivanje (npr. stare žbuke koje su dugo vremena bile pod utjecajem vremena) predobraditi s *Cemix Tiefengrund*, a glatke betonske podloge s *Cemix KontaktB Plus*. Kod žljebaste strukture (R) preporučamo da se predpremaz tonira u boji završne žbuke. Strukturirane podloge (npr. stare završno-dekorativne žbuke) prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (npr. *Cemix Renti*).

Sve dodirne građevinske elemente (npr. stolariju) štiti od zaprljanja.

Izvedba

Gotovu pastoznu žbuku, neposredno prije nanošenja, temeljito promiješati. Prema potrebi radnu konzistenciju podesiti dodavanjem max. 1% čiste vode. Materijal nanositi na pripremljenu podlogu nehrđajućom gladilicom u debljini sloja jednakoj granulaciji žbuke i strukturirati plastičnom ribalicom. Spojne površine (npr. spojeve skela) izvoditi bez prekida.

Alat poslije upotrebe temeljito očistiti vodom.

Uvjeti za primjenu:

Temperature podloge, materijala i okoline moraju biti između +5°C i +25°C.

Površine štiti od direktnog sunčevog zračenja i jakog propuha.

Napomene

Količinu materijala potrebnu za jedan objekt je potrebno naručiti odjednom. Kod naknadne narudžbe moguća su odstupanja tona od prvobitnog. Prije obrade ispitati ton boje i potrošnju završno-dekorativne žbuke na probnoj površini. Reklamacija na odstupanje u nijansi nakon što se izvede objekt neće se uvažiti. Svježe obrađene površine štiti od kiše i jakog propuha. Nedopušteno je bilo kakvo dodavanje stranog materijala. Kod temperature zraka 20°C i relativne vlažnosti 50% vrijeme vezivanja je cca. 2 dana.

Niske temperature i visoka vlažnost zraka znatno produljuju vrijeme sušenja. Nepovoljni uvjeti tokom isušivanja i nehomogena podloga mogu utjecati na boju.!

Tehnički podaci

| | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------|
| Vodoupojnost w: | W2-rednja ($0,1 \leq w < 0,5 \text{ kg/m}^2 \text{h}^{0,5}$) | Prionjivost na beton: | >0,3 N/mm ² |
| Koeficijent paropropusnosti s_d: | V2-srednja ($0,14 \leq s_d < 1,4 \text{ m}$) | Reakcija na požar: | Razred C |
| Toplinska provodljivost $\lambda_{10,div}$: | 0,67 W/mK | Vrijeme sušenja: | ≥2 dana |
| Potrošnja *: | K-zrnasta 1,5 mm | R-žljebasta 2,0 mm | |
| Sigurnosne upute: | cca. 2,6 kg/m ² | cca. 3,2 kg/m ² | |
| | * - Navedeni trošci služe kao orijentacijske vrijednosti. Točni trošak potrebno je odrediti izvedbom probne površine na objektu | | |
| Broj izjave o svojstvima: | 1110 | | |
| Sigurnosne upute: | U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list! | | |
| Pakiranje: | Kanta 25 kg | paleta 600 kg | |
| Rok trajanja: | 12 mjeseci od datuma proizvodnje u neotvorenom originalnom pakiranju. Kante zaštititi od smrzavanja i skladištiti na sobnoj. | | |