

2K PU LAK ZA PARKETE POLUMAT/MAT/EXTRA MAT



Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Poliuretanski dvokomponentni bezbojni temeljni lak sa specijalnim dodacima.

NAMJENA

Za visokokvalitetnu zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvnih obloga kada se želi dobiti zaštitni lak smanjenog ili svilenkastog sjaja. Za obnovu parketa i drvenih podova u prostorima jačeg opterećenja.

SVOJSTVA

- izuzetno su dugotrajni i otpomi na habanje
- odlikuju se visokom tvrdoćom i punoćom filma
- lako se održavaju i otpomi su na utjecaje blažih kemikalija

OSNOVNI PODACI ZA PRIZVOD

Gustoća: oko 1000 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1)

Sadržaj suhe tvari (tež.%): oko 50 (HRN EN ISO 3251)

Sjaj: 60-70 % za polu mat, 30-40 % za mat, do 10 % za extra mat (HRN EN ISO 2813)

Omjer miješanja: lak-CHROMODEN KONTAKT ZA 2K PU LAK ZA PARKETE MAT/POLUMAT = 1:1 (vol.)

RAZREĐIVANJE

U uvjetima visoke temperature i niske relativne vlažnosti zraka ili većih prostorija, u zadnji sloj dodati od 5 do 10% Chromoden Usporivača.

Dodatak usporivača ne garantira rezultat kao kad se lakira pri propisanim uvjetima jer povišena temperature i vlažnost zraka kao i temperature poda utječu na mehanička svojstva laka kao što su tvrdoća, izgled, razlijevanje, zamućenje.

HOS KATEGORIJA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI

A (j), 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 500.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga (parket) treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća i eventualnog starog laka te obrušena (završno brusnim papirom br.150). Prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu. Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim peroksidom niti ostalim sredstvima za izbjeljivanje drva.

Zadnja izmjena: rujan 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**

Chromoden®



PRIMJENA

Prije uporabe potrebno je dobro promiješati svaku komponentu posebno. Lak i kontakt trebaju se zamiješati u čistim i suhim staklenim ili plastičnim posudama, u vol. omjeru 1:1. Smjesu je potrebno dobro homogenizirati i prije nanošenja na parket ostaviti da odstoji oko 15 min zatim ponovno promiješati i nanijeti na parket. Smjesa je uporabiva 4-6 sata.

NAČIN NANOŠENJA

Lak se nanosi kistom, specijalnim valjkom s kratkim dlakama ili štrcanjem u dva do tri sloja na viskoznosti isporuke. Među slojni interval je 16 - 24 sata.

Osušeni prvi i drugi sloj laka lagano prebrusiti brusnim papirom br.150 ručno, ili mašinom za poliranje, mrežicom 180 – 220. Prašinu ukloniti usisivačem za prašinu tako da postupak usisavanja ponoviti dok površina ne bude potpuno čista. Za potpuno uklanjanje prašine od poliranja preporučamo korištenje suhих ili polu vlažnih pamučnih krpa. Kao sredstvo za čišćenje se može koristiti voda ili Chromoden sredstvo za pranje alata. Nakon brisanja potrebno je ostaviti površinu da se u potpunosti osuši i zatim još jednom posisati.

SUŠENJE

- na prašinu 1-2 sata
- za rukovanje nakon 16 - 24 sata
- potpuno suho za 48 sati

UTROŠAK – IZDAŠNOST

oko 0,1 l/m² smjese u jednom sloju (oko 10 m²/l).

PAKIRANJE

CHROMODEN 2K PU LAK ZA PARKETE POLUMAT: limena ambalaža á 1,4 i 10 lit i gamitura za 15 m²

CHROMODEN 2K PU LAK ZA PARKETE MAT: limena ambalaža á 1,4 i 10 lit i gamitura za 15 m²

CHROMODEN 2K PU LAK ZA PARKETE EXTRA MAT: limena ambalaža á 1,4 i 10 lit.

CHROMODEN KONTAKT ZA 2K PU LAK ZA PARKETE MAT/POLUMAT: limena ambalaža á 1,4 i 10 lit

SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Trajnost: 2 godine

NAPOMENA

CHROMODEN sjajni lak za parkete može se osim na čisti parket nanositi i na parket prethodno obrađen:

- CHROMODEN TRANSPARENT temeljnim bojama

Zadnja izmjena: rujan 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromoden®



- CHROMODEN temeljnim lakom
- CHROMODEN IMPREGNACIJOM
- CHROMODEN UNIVERZALNIM GELOM ZA FUGE

a nikako ne na parket obrađen drugim materijalima.

Vlažnost parketa treba biti između 8 i 10 %, a najpovoljnija radna temperatura zraka 18-22 °C. Relativna vlažnost zraka treba biti u intervalu od 65 do 75 %.

Pribor za nanošenje laka treba nakon svakog lakiranja oprati CHROMODEN RAZRJEĐIVAČEM ili SREDSTVOM ZA PRANJE.

Ako se radi o obradi parketa od egzotičnih vrsta drva preporučamo obavezno savjetovanje s našim stručnjacima iz Odjela za razvoj i primjenu.

Za parketne površine veće od 20 kvadratnih metara predlažemo da se ukupna količina potrebne smjese laka i kontakta pomiješa odjednom tj. ako se lakira s nekoliko različitih proizvodnih šarži tada je potrebno zamiješati ukupnu količinu za lakiranje jer se jedino tada može jamčiti za jednolik mat sjaj po cijeloj površini.

Za lakiranje gazišta stepenica ili manjih zasebnih drvenih/parketnih površina (drveni okovi, kuhinjski elementi drvene grede, barski šankovi) preporučamo obavezno savjetovanje s našim stručnjacima iz Odjela za razvoj i primjenu.

Ambalažu s preostalim lakom i kontaktom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu iz zraka.

Zadnja izmjena: rujan 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Chromos