

FIX 100

Reparaturni tankoslojni mort na cementnoj bazi

OPIS PROIZVODA

DRACO® FIX 100 je jednokomponentni, brzovezujući cementni mort s odabranim aditivima, ojačan vlaknima, koji se upotrebljava za zaglađivanje unutrašnjih i vanjskih podova i zidova. Nanosi se u sloju debljine od 3 do 30 mm. Sukladno normi EN 998-1 proizvod je pogodan za unutrašnje i vanjsko žbukanje, kategorija CS IV. Sukladno normi EN 1504-2 proizvod je klasificiran kao premaz površinske zaštite sukladno principima MC i IR.

PREDNOSTI

- Odlična prionjivost na uobičajene materijale koji se koriste u graditeljstvu.
- Lako se obrađuje.
- Jednostavna primjena na horizontalnim i vertikalnim površinama.
- Brzo veže bez skupljanja i pucanja.
- Nakon samo 4 sata mogu se polagati keramičke pločice i kamen koji nije osjetljiv na vlagu, a nakon 24 sata može se nanijeti hidroizolacijski premaz DRACO® LASTIC.

PODRUČJE PRIMJENE

- Izravnavanje i fino zaglađivanje unutrašnjih i vanjskih podloga od betona, estriha, kamena i opeke prije polaganja svih vrsta keramičkih pločica, kamena i mozaika.
- Fino zaglađivanje podlage prije nanošenja hidroizolacijskih premaza.

- Izravnavanje i fino zaglađivanje armirano betonskih površina u bazenima.
- Sanacija i izvedba padova na balkonima i terasama.
- Preko postojećih keramičkih pločica i kamena.

PRIPREMA PODLOGE

Temeljito očistite podlogu. Uklonite ulje, masnoće i slične kontaminate. Cementno mlijeko, labave čestice, premaz za oplate, premaz za vezivanje betona i sl., trebaju biti uklonjeni.

Površine direktno izložene suncu ili vjetru moraju se prethodno navlažiti.

Glatke i neupojne podlove kao keramičke pločice ili terazzo moraju biti očišćene i premazane prajmerom **DRACO® PRIMO 850** uz posipanje kvarcnim pijeskom.

NAČIN PRIMJENE

U posudu ulijte vodu za smjesu - 5,0 l po vreći (20%) za vertikale i 5,5 l (22%) za horizontale. Polako dodavajte **DRACO® FIX 100** i miješajte nekoliko minuta nastavkom za miješanje na bušilici uz mali broj okretaja dok se ne umiješa sav prah. Miješajte dok ne postignete ujednačenu smjesu. Mješavina ostaje obradiva 20-30 minuta (ovisno o temperaturi).

Na vertikalama, nanesite prvo tanki sloj **DRACO® FIX 100** s potpunim prekrivanjem podlove, a zatim nanesite drugi sloj u potrebnoj debljini.

Proizvod se nanosi gleterom u jednom sloju.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tehnički list

v. 3-2020



ZNAČAJKA	SVOJSTVO	
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana:	> 20 N/mm ²	EN 1504-2
Prionjivost na beton (MC 0,40) prema EN 1766:	> 2 N/mm ²	
Kapilarna upojnost:	W<0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	
Paropropusnost ekvivalentna debljina zraka S _D :	Klasa I S _D < 5 m	

ZNAČAJKA	SVOJSTVO	USKLADENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Tlačna čvrstoća:	≥ 6 N/mm ² (kat. CS IV)	EN 998-1:2010
Čvrstoća na savijanja	9,8 N/mm ²	
Čvrstoća prionjivosti:	3,0 N/mm ² (na betonu) 2,1 N/mm ² (na opeći)	
Koeficijent kapilarne vodoupojnosti:	W2 (≤ 0,20)	
Toplinska provodljivost:	0,82 W/m*K (grafikon vrijed.)	
Reakcija na vatru:	Razred E	

POTROŠNJA:

Potrošnja DRACO® FIX-a 100 je 1,5 kg/m² za 1 mm debljine.

- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

TRAJNOST I SKLADIŠTENJE

Materijal skladištite na mračnom i suhom mjestu na temperaturi između +5°C i +35°C. U originalnom pakiranju i pravilno skladišten proizvod čuva svoje karakteristike 6 mjeseci.

OGRANIČENJA

- Ne upotrebljavajte DRACO® FIX 100 na temperaturama nižim od 5°C i višim od 35°C.

PAKIRANJA

Vreća: 25,0 kg

UPOZORENJA

- Ne dodavajte vodu kako bi produljili vrijeme upotrebe morta DRACO® FIX 100.
- DRACO® FIX 100 je netoksičan alkalni proizvod.
- Preporučljivo je nošenje zaštitne maske i rukavica za vrijeme radova. U slučaju direktnog kontakta s očima, obilno isperite s vodom i posavjetujte se s liječnikom.
- Obrišite i operite alat i opremu dok je proizvod još svjež.

- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda. Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.