

# MARCOPOLO

ZAVRŠNI DEKORATIVNI PREMAZ SA METALNIM EFEKTOM ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 376

## OPIS

MARCOPOLO je dekorativni završni premaz za unutarnje zidne površine, metalnog efekta. Njegov sastav obogaćen specijalnim metalnim pigmentima daje površini grubi metalni izgled, sa posebnim sjajem i privlačnim kromastim efektima koji variraju u ovisnosti od kuta odbijanja svjetlosnih zraka.

Jednostavan i brz za nanošenje, MARCOPOLO personalizira high-tech moderne prostorije i u isto vrijeme može uskladiti zidove sa starinskim namještajem.

Završni efekt zavisi od korištenih tehnika nanošenja i o maštovitosti dekoratera.

## POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
  - Beton
  - Gipsane podloge i gips ploče
  - Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
  - Različite mineralne podloge, ako upijaju.
- Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.  
Ne nanositi na svježe podloge.

## TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimeri u vodenoj emulziji
  - Pigment: perlasti metalik pigmenti
  - Otapalo: voda
  - Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A
  - Specifična težina UNI EN ISO 2811-1:  $1.10 \pm 1,33$  kg/l u zavisnosti od nijanse
  - Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.
- Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir 1h.

## PRIPREMA PODLOGE

-Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje sa adekvatnim proizvodima.

-Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.

-Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.

-Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.

-Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale nečistoće.

-Izgledati sve neravnine, rupice i pukotine na površini koristeći TAMSTUCCO. Koristiti odgovarajuće kitove za popunjavanje pukotina.

-Lagano izbrusiti brusnim papirom i otkloniti prašinu.

-Zagladiti ukoliko je potrebno sa RASAMIX ili sa BETOMARC ili RASOMARC ovisno o podlozi.

-Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a

impregnacije za zidove na bazi vode ili ATOMO dubinsku impregnaciju bez otapala.

-Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.

-Kad se podloga u potpunosti osuši nanijeti MARCOPOLO prema uputama o uporabi.

\*(Razrjeđivanje i količina impregnacije ovisi od podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi – vidjeti odgovarajući tehnički list)

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti podloge i zraka:

Temperatura zraka: Min. +8°C – Max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: Min. +5°C-Max. +35°C

Vlažnost površine:<10% R.V.

-Alati: kist, spužva

-Broj slojeva: 1

-Razrjeđivanje: spremno za upotrebu ili max. 5% vodom.

Način nanošenja:

-Nanijeti MARCOPOLO na osušeni DECORFOND sa kistom nejednakim unakrsnim potezima.

Kad se proizvod djelomično osuši, koristite meku, vrlo blago navlaženu spužvu kako bi nejednakim rotirajućim pokretima dobili nejednake nasalge zrnaca po površini.

Karakteristični efekt će biti vidljiv nakon što se površina u potpunosti osuši.

-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.

-Indikativna potrošnja: 4-6m<sup>2</sup>/l na glatkim površinama prosječne upojnosti.

## NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan kao spreman za upotrebu u sljedećim bazama: srebro - silver (0070), aluminij - aluminium (0170), zlato - gold (0190), bronca - bronze (0150), bakar - copper (0160).

Proizvod se također može nijansirati putem Marcromie sistema i koristeći pigmente COLORADO.

U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda, preporuča se da pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Cat.L: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)

MARCOPOLO sadrži max: 200 g/l VOC

Proizvod ne iziskuje etiketu prema zakonu L.D. 65 od 14/03/03 i naknadnim ispravcima i usklađenjima. Koristiti proizvod prema trenutnim zdravstvenim i sigurnosnim propisima; nakon upotrebe, ne bacati ambalažu u okolinu, dopustiti da se ostaci u potpunosti osuši, a potom tretirati

# MARCOPOLO

ZAVRŠNI DEKORATIVNI PREMAZ SA METALNIM EFEKTOM ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 376

kao specijalan otpad. Držati van dohvata djece. Koristiti u dobro ventiliranim prostorima. U slučaju kontakta s očima, dobro ih isprati vodom. U slučaju gutanja, potražiti pomoć liječnika i pokazati mu deklaraciju. Proizvod ne izljevati u kanalizaciju.

Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

*SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvjeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*