

# FUMEX 1 PRIMER

IMPREGNACIJA PROTIV MRLJA BEZ MIRISA NA BAZI VODE ZA UNUTARNJE RADOVE

cod. 4460001

## OPIS

FUMEX 1 PRIMER je polupokrivna impregnacija specifična za tretiranje zidova koji su zamazani sa nikotinom, kavom, kuhinjskim masnoćama, vinom, flomasterima, tintom, čađom itd. Prije bojanja sa FUMEX 2 FINITURA. Lako se nanosi i brzo se suši, FUMEX 1 PRIMER je u stanju upiti mrlje bez da im dozvoli izbjijanje na površinu. Radi jednostavnost i brzinom kojom se može nanijeti FUMEX 1 PRIMER/FUMEX 2 FINITURA kako su pogodni za bojanje lokala, barova, restorana itd., osobito za površine koje su naj više izložene prljanju (kod kafe mašine, pećnice, radiatori itd.). Eventualno bojanje sa običnim bojama na bazi vode preko PRIMERA 1 ne garantira efikasnost pokrivanja mrlja.

## POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- Stare i nove žbuke na bazi mineralnih veziva.
  - Betonske površine
  - Stare boje i mineralne ili organske obloge, suhe, kompaktne, sa dovoljnim stupnjem upojnosti i čvrste.
  - Konglomerati različite mineralne prirode samo ako imaju dovoljan stupanj upojnosti.
- Zidne površine se moraju pripremiti prema uputama koje nalazimo u odlomku "Priprema podlage". Ne nanositi na svježe alkalne podlage, pričekati vrijeme sazrijevanja, koje je u većini slučajeva oko četiri tjedna.

## TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: kopolimer modificiranih sintetskih smola u vodenoj disperziji.
- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1:  $1,07 \pm 0,03$  kg/l
- Viskoznost kod punjenja po UNI 8902:  $1250 \pm 250$  cps na  $25^{\circ}\text{C}$  (Brookfield rotacioni viskozimetar)
- Izgled: bijelo polusljajno
- Sušenje (na  $25^{\circ}\text{C}$  i 65% R.V.): na dodir 30 minuta; naredni sloj nakon 2 sata.

## PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati se da je površina zrela, stara najmanje 28 dana. Ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO.
- Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
- Popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
- Provjeriti da je podloga potpuno suha i nanijeti Jedan sloj FUMEX 1 PRIMER razrijeđenog sa vodom 10-15%
- Nastaviti sa nanošenjem FUMEX 2 FINITURA.

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Temperatura zraka: Min.  $+8^{\circ}\text{C}$  / Max.  $+35^{\circ}\text{C}$   
Relativna vlažnost okoline: <75%  
Vlažnost podlage: Min.  $+5^{\circ}\text{C}$  / Max.  $+35^{\circ}\text{C}$   
Vlažnost podlage: <10%  
  - Alat: kist, valjak.
  - Broj slojeva: 1 sloj.
  - Razrijeđivanje: 10% sa vodom.
  - Prosječna potrošnja:  $18-20 \text{ m}^2/\text{l}$  za 1 sloj na srednje upijajućim podlogama. Potrebno je isprobati potrošnju na svaku pojedinu podlogu.
  - Za maksimalnu efikasnost sistema, preporučljivo je potpuno očistiti podlogu (sa vodom ili četkanjem) naslage supstanci koje bi mogle sprječiti prijanjanje.

## NIJANSIRANJE

-----

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura:  $+30^{\circ}\text{C}$   
Min. Temperatura:  $+5^{\circ}\text{C}$

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)  
Kat. I: visoko unčikovite monokomponentne boje (na bazi vode):  $140 \text{ g/l}$  (2007) /  $140 \text{ g/l}$  (2010)  
FUMEX 1 sadrži max:  $140 \text{ g/l}$  VOC  
Proizvod ne zahtijeva označavanje po Zakonu D.L. 65 od 14/803/03 i naknadne ispravke i usklađenja.  
Proizvod upotrebljavati sukladno postojećim higijenskim i sigurnosnim propisima; nakon upotrebe, ne odlagati spremnike u okoliš; dopustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati s njima kao sa specijalnim otpadom. Držati van dohvata djece. Koristiti u dobro prozračenim prostorijama. U slučaju dodira sa očima, odmah obilno isprati vodom. U slučaju gutanja, odmah potražiti ljekarsku pomoć i pokazati spremnik ili etiketu proizvoda. Ne odlagati ostatke u odvode, vodene odvode ili tlo.  
Za dodatne informacije pogledati sigurnosni list.

*SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uvezvi u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*