

Podatci o proizvodu	Naziv	Opis	Područje upotrebe	
	Unipox Unicoat air	Unipox Unicoat air je 2K epoksidni paropropusni, emulzijski premaz razrijediv vodom.	Izdržljiv, monolitni obojeni premaz koji je prikladan za nanos na cementne, anhidritne i magnezitne podloge te na podloge sa postojećom keramikom i asfaltne podloge. Unicoat je prikladan kao zaštitni premaz na Unipox Unifloor samorazlijevnom podu. Posebno je prikladan kao premaz na površinama koje su izložene lakšim i srednjim opterećenjima kao npr: <ul style="list-style-type: none"> • Skladišne površine • Privatne garaže. • Trgovine. • Proizvodne površine 	
	Omjer miješanja A:B	Gustoća A+B	Viskoznost	Sadržaj suhe tvari
	80.0 : 20.0 (težinski)	Pribl. 1.40 kg/dm ³	-	Pribl. 75%
Potrošnja	Debljina sloja	Vrijeme upotrebe	Vrijeme stvrdnjavanja	
Pribl. 100 - 200 g/m ² po sloju	Pribl. 50 - 150 µm / po sloju	Pribl. 45 minuta*	Suh na dodir / pribl. 8 sati* Prohodan / nakon pribl.16 sati* Daljnja obrada / naredni sloj / nakon 16 do maksimalno 24 sata*	
Mehanička otpornost	Otporan na kemikalije	Kemijska otpornost	Otpornost na habanje (Taber)	
Pribl. nakon 3 dana*	Pribl. nakon 7 dana*	Pogledaj listu kemijske otpornosti	40 mg (CS-10/1000/1000)	
Uvjeti ugradnje	Temperatura ugradnje	Temperatura rosišta	RZV	Vrijeme skladištenja
	Min: + 15 °C Max: + 30 °C Optimalna: + 20 °C	Najniža temperatura podloge: + 10°C in + 3°C iznad točke rosišta.	Maksimalna relativna vlažnost zraka: 75%	6 mjeseci u originalno zatvorenoj ambalaži. Proizvod ne smije smrznuti.

** pri 20°C, 65% relativne vlažnosti zraka

Informacije navedene vezane za rad i upotrebu ovog proizvoda, temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima koja se odnose na proizvod, pravilno skladištenim, rukovanim i upotrebljenim u normalnim uvjetima i vrijede za proizvod uporučenom obliku. Ukoliko korisnik koristi proizvod u svrhu koja je drugačija od osnovne namjene proizvoda, potrebno je od nas dobiti suglasnost, inače proizvod koristi na vlastitu odgovornost. U praksi su razlike između opreme, podloge i uvjeta rada takve da na osnovi ovih podataka o proizvodu ili bilo kakvih pisanih preporuka ili bilo kojih drugih savjeta ne možemo jamčiti, niti garantirati određen rezultat rada i ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost, koja proizlazi iz bilo kakvog zakonskog odnosa, osim ukoliko je prouzročena namjerno ili nepažnjom s naše strane. U tom slučaju, korisnik mora pismeno prosljediti sve potrebne informacije kako bi se pravilno i učinkovito procijenila situacija. Korisnici bi trebali isprobati proizvod kako bi utvrdili da li je proizvod prikladan za predviđenu namjenu. Zadržavamo pravo izmjene podataka i informacija o proizvodu. Na informacije navedene u dokumentaciji nismo vezani (ne vrijede kao ugovorno dogovorena kvaliteta i svojstva) i mogu se mijenjati u bilo kojem trenutku bez pristanka korisnika. Korisnik je dužan poštivati intelektualna prava trećih strana, vlasnička prava i ostale važeće propise. Korisnici moraju uvijek uzeti u obzir najnoviju dokumentaciju o proizvodu čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev ili istu mogu skinuti sa naših web stranica. Najnovija izjava o sukladnosti poništava sve prethodne izjave o sukladnosti koje se odnose na proizvod. Proizvođač sa ovom izjavom o sukladnosti ne preuzima nikakve obaveze. Potrebno je pridržavati se naših uvjeta prodaje, poslovanja i dostave.

Ljubljana, 28.04.2014

Voditelj laboratorija: Winfried SCHENK u.d.i.k.



GOOD CHOICE