

LUXAL N 912...D

Vrsta proizvoda

Brzосушiva antikorozivna pigmentirana lak boja na osnovi modificiranih alkidnih smola u organskim otapalima.

Područje primjene

Koristi se kao završni premaz u sustavu zaštite željeznih i čeličnih površina. Primjenjuje se i kao završna lak boja za površinsku obradu masivnog i furniranog interijerskog namještaja, kao i MDF - ploča i ploča iverice.

Ton boje i stupanj sjaja

Proizvodi se u 12 standardnih nijansi te prema zahtjevu potrošača. Sjajan ili mat.

Gustoća

1100 - 1290 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1:2004; ovisno o nijansi)

Sadržaj suhe tvari (vol %)

48 (bijeli)
60 - 64 (obojeni)

Priprava podloge

Metalnu površinu očistiti od prašine, hrđe, masnoća i vlage i nakon toga nanijeti odgovarajući temelj (LUXAL TEMELJ N).
Drvenu podlogu je potrebno nakon nanošenja temelja (LUXAL TEMELJA N sivog) obrisati brusnim papirom br. 280 - 320 i otprašiti.

Razrjeđivanje (max. vol. %)

Razrjeđuje se LUXAL NITRO RAZRJEĐIVAČEM do max. 10 %.

Način nanošenja

Kist ili štrecanje.

Naputak za uporabu

Lak boju prije uporabe treba dobro promiješati. Temperatura boje mora biti iznad 15°C, inače je potrebno dodati više razrjeđivača da bi se postigla primjenska viskoznost. Previše razrjeđivača uzrokuje curenje.

Metal:

Temperatura podloge treba biti najmanje 3°C iznad točke rosišta.

Sušenje (otvrdnjavanje)	- na prašinu	15 - 30 min
t = 20°C, 65 % vlage:	- na dodir	1 - 3 sata
Međuslojni vremenski razmak:	1 - 3 sata ili tek nakon minimalno 7 dana (potpuno suh film)	

Kod nižih temperatura i više relativne vlage zraka, vrijeme sušenja se produljuje.

Potrebna debljina suhog filma: 30 - 40 µm

Utrošak - Izdašnost

0,08 - 0,10 l/m² (10 - 12,5 m²/l) u jednom sloju

HOS kategorija i granična vrijednost

HOS: A(i), 500 g/l; maks. 500 g/l.

Pakovanje

Limena ambalaža á 0,75; 2,5 i 10 l.

Uskladištenje

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do +25°C.
Trajnost: 3 godine.

Sigurnosne mjere

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.