

CONVERTITORE DI RUGGINE 1000 ml (I261)

Pretvarač hrđe I261

OPIS

Tekućina sa snažnim djelovanjem na hrđu. Idealan proizvod za DYS koji djeluje dubinski na hrđu. Proizvod je također koristan i za uobičajeno, periodično održavanje metalnih površina.

KONVERTOR HRĐE djeluje na hrđu penetrirajući do zdravog željeza i pretvarajući hrđu u stabilni materijal. Može se upotrebljavati za bilo koju količinu hrđe.

Uobičajena upotreba je u sektorima građevinarstva, poljoprivrede, DYS, te za općenito održavanje metalnih površina.

TEHNIČKI PODACI

Izgled:	U plastičnoj, ojačanoj boci
Boja:	Svjetlo smeđa
Miris:	Karakterističan
Gustoća (relativna):	na 20°C - 1,04-1,08 g/ml
Plamište:	> 100°C
PH vrijednost:	3,0 / 3,5
Topivost:	Topiv u vodi
Potrošnja:	Teoretska: 15 – 20 m/lit.
Viskozitet:	od 30" do 35"
Sušenje (20°C):	20 – 40 minuta
Konačna tvrdoća:	12 – 15 sati
Debljina filma:	(nakon 2 sloja kistom) 30 mikrona
Temperatura skladištenja:	+5°C do +75°C



PRIJE UPOTREBE:

Očistiti površinu koja će se tretirati čeličnom četkom ili strugačem te maknuti višak hrđe. Nakon toga mokrom krpom odprašiti površinu.

UPOTREBA:

Proizvod je spreman za upotrebu. Prije nanošenja treba dobro protresti proizvod. Izbjeći direktno uranjanje kista u proizvod u originalnoj ambalaži. Preporuča se istočiti proizvod u manju plastičnu ili staklenu posudu.

Može se upotrijebiti i na vlažnoj metalnoj površini.

Tretirane površine moraju biti naknadno zaštićeni temeljnom antikorozivnom bojom za željezo, ili temeljom na bazi cinka, unutar 24 sata od nanošenja konvertora.

Pribor se nakon upotrebe može se oprati vodom.

ROK TRAJANJA / UVJETI SKLADIŠTENJA

Prije upotrebe: Skladištiti proizvod na suhom mjestu, na temperaturama od +5°C do +45°C.

Poslije upotrebe: Ambalažu dobro zatvoriti.

Ako je uskladišten u originalnoj ambalaži, proizvod može trajati 24 mjeseca.

Nakon prve upotrebe: Skladištiti na prozračenom i suhom mjestu, daleko od izvora topline. Držati izvan dohvata djece.

Unosnik/distributer:

ISTRACOLOR d.o.o., Digitronska 10, 52460 Buje, Republika Hrvatska,

Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: istra.color@pu.t-com.hr

Zemlja podrijetla: Italija (EU)