

LUNANUOVA

DEKORATIVNI PREMAZ ZA INTERIJERE I EKSTERIJERE - EFEKT SA VIŠEBOJNIM KRISTALIMA

Serie 022

OPIS

LLUNANUOVA predstavlja akrilno-silosanski prozračan dekorativni završni premaž, obogaćen odsjevnim kristalima.

Kod uporabe u interijerima, završni učinak ovisi o sredstvu koje se koristi za podlogu. Posebno je prikladna kombinacija s bojama na vodenoj osnovi ili drugim dekorativnim završnim premazima, primjerice sa Colorevivo, Bravocasa, Unimarc smalto murale (zidnim lakom), Rilievo, Marcopolo, Cadoro.

Za bolji učinak u eksterijerima, savjetujemo da ga premazujete preko glatkih ili zadebljanih podloga u nekoj od bojanih verzija iz odgovarajuće tonske karte, pa i kada se radi o površinama s izvedenom obložnom toplinskom izolacijom.

Novi sastav na bazi akrilnog veziva i silosanske komponente, uz dodatak odgovarajuće zaštite protiv pljesni i algi, predstavlja savršenu kombinaciju za zaštitu zidova od pljesni i algi.

POGODNE PODLOGE

Primjena u interijeru:

- stare i nove žbuke na bazi mineralnih veziva;
- betonske površine;
- gipsane površine i gips-kartonske ploče;
- stare boje te organske ili mineralne obloge, suhe, kompaktne, upojne i čvrste;
- razne mineralne konglomerate, pod uvjetom da su upojni.
- drvene površine, ivericu, šperploču i slično.

Primjena u eksterijeru:

- površine tretirane sa termičkom stropor izolacijom (demit).
- vaspene žbuke i žbuke na bazi cementa i vapna.
- betonske podlove
- stare boje i mineralne ili organske obloge, suhe, kompaktne, sa dovoljnim stupnjem upojnosti i čvrste.
- mineralne podlove općenito, uz minimalnu potrebnu upojnost.

Zidne površine prethodno pripremiti prema uputama koje slijede pod: PRIPREMA PODLOGE.

Ne nanositi na svježe alkalne podlove, pričekati vrijeme sazrijevanja, koje uobičajeno iznosi četiri tjedna.

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: akrilni kopolimeri modificirani sa silosanom u vodenoj emulziji
- Volumenska masa UNI EN ISO 2811-1: $0,95 \pm 0,05$ kg/l
- Sušenje (pri 25°C i 65%di R.V.): suhi film nakon 30 minuta; suho na dodir nakon 2 sata.
- Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A
- Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.

Klasifikacija UNI EN 1062-1: (boje za vanjske radove)

- Sjajnost EN ISO 2813: klasa G3 (<10, mat)
- Debljina suhog premaza ISO 3233: classe E2 (50-100 um)
- Granulacija EN ISO 1524: klasa S1 (<100um, sitna)
- Paro propusnost UNI EN ISO 7783-2: klasa V1 ($\text{Sd} < 0,14$)

m, visoka) $\text{Sd}=0,08$ m

- Vodo propusnost UNI EN 1062-3: klasa W3 ($W < 0,1$ niska)

- Otpornost na pucanje UNI EN 1062-7A: klasa A0

- Propusnost CO₂ UNI EN 1062-6: klasa C0

PRIPREMA PODLOGE

Nanijeti odabrani temeljni sloj za izradu željenog učinka. Zatim nanijeti LUNANUOVA na način opisan u uputama za nanošenje.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti okoline i podlove:

Temperatura zraka u prostoriji: min. $+8^{\circ}\text{C}$ / max. $+35^{\circ}\text{C}$

Relativna vlažnost zraka u prostoriji: <75%

Temperatura podlove: min. $+5^{\circ}\text{C}$ / max. $+35^{\circ}\text{C}$

Vlažnost podlove: <10%

- Izbjegavati upotrebu proizvoda na direktnoj sunčevoj svjetlosti.

- Nakon nanašanja, podlove moraju biti zaštićene od atmosferskih utjecaja do konačnog sušenja cca. 48 sata na 20°C .

Primjena u interijeru:

- Alat: Kist Spalter, kist, spužva,

- Broj slojeva: jedan ili više, ovisno o željenom efektu.

- Razrjeđivanje: vodom najviše do 15%.

- Čišćenje alata: odmah poslije uporabe sa vodom.

- Načini primjene: Sredstvo nanijeti, te obrađivati odabranim alatom. Kod eventualne obrade plastičnom špahtlom, savjetujemo da se prije toga nanese kistom.

- Prosječna potrošnja: $12-15 \text{ m}^2/\text{l}$ ovisno o korištenoj dekorativnoj osnovi.

Potrošnja materijala značajno varira ovisno od izgleda koji se želi postići. Kod velikih radova, savjetujemo prethodnu probu.

Primjena u eksterijeru:

- Alat: vuneni valjak srednje duljine dlake, tampon-krpa.

- Razrjeđivanje: vodom 40 do 50%.

- Broj nanosa: jedan ili više, ovisno o željenom efektu.

- Čišćenje alata: vodom, odmah poslije uporabe.

Načini primjene:

- Mokrim valjkom nanesite na mokru površinu.

- Završnu obradu izvedite ovisno o željenom finisu:

kod rada valjkom: za postizanje blagih gradacija, radite na neujednačen način

tampon-krpom: tampon blago natopite u LUNANUOVA i radite u oprečnim smjerovima radi postizanja kristalnih preljeva.

- Približna pokrivna moć:

$15-20 \text{ m}^2/\text{l}$ po sloju kada se radi valjkom preko glatkih ili popunjavajućih boja na vodenoj osnovi

$10-15 \text{ m}^2/\text{l}$ po sloju kada se radi tampon-krpom po zadebljanim oblogama

Savjetujemo davanje obojanog tona u premaze (pogledajte boje u tonskoj karti)

Pokrivna moć varira ovisno o vrsti podlove i obrade i važi za glatke i srednje upojne podlove. Prethodnom probom na predmetnoj podlozi, treba utvrditi stvarnu pokrivnu moć.

LUNANUOVA

DEKORATIVNI PREMAZ ZA INTERIJERE I EKSTERIJERE - EFEKT SA VIŠEBOJNIM KRISTALIMA

Serie 022

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u polupokrivenim bojama Argento - srebro (0070) i Oro - zlato (0190).

Boja se može dobiti pomoću sustava miješanja boja ili sa pigmentima COLORADO serija 548.

U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda, preporuča se da pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Cat. A/I: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)

LUNANUOVA sadrži max: 200 g/l VOC

Korištenje ovog proizvoda u skladu je sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; poslije uporabe ne ostavljajte ambalažu u okolišu, pustite da se ostaci potpuno osuše, te postupajte dalje s njima kao sa specijalnim otpadom. Pohranjujte dalje od dohvata djece. Ako ga se proguta, hitno zatražite savjet liječnika i pokažite mu spremnik ili oznaku. Ne bacajte ostatke u kanalizaciju, vodotokove i po zemljištu.

Za dodatne informacije proučite sigurnosnu karticu.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Dekorativni veo za interijere i eksterijere - efekt s višebojnim kristalima.

Na pripremljene površine nanijeti LUNANUOVA serie 022 u broju slojeva i količini ovisnim od upijanja podloge i željenog estetskog učinka.

Isporuka i nanošenje materijala € po m²

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njegovog iskustva, i njegovih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uvežvi u obzir iste, jer uvijet nanošenja su van svake njegove kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.