



2010-5-2019



# Quarzolite Tonachino

## Akrilna žbuka za vanjsku i unutarnju upotrebu

### PODRUČJE PRIMJENE

Završna žbuka na osnovi akrilnih smola „rustikalnog“ izgleda, za vanjsku i unutarnju primjenu. Koristi se za dekorativnu obradu i pruža zaštitu zidova uz prekrivanje manjih nepravilnosti podloge. Može se koristiti za zaštitu i dekorativnu obradu svih tipova konstrukcija, pa tako i onih već obojenih.

### Primjeri primjene

- Dekorativna obrada svih tipova žbuka na osnovi cementa ili vapna.
- Dekorativna obrada i zaštita Mapetherm sustava i svih vanjskih zidova toplinsko-izolacijskih sustava općenito.
- Prekrivanje dobro vezanih starih obojenih površina te akrilnih i mineralnih žbuka.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

**Quarzolite Tonachino** je elastična pastozna žbuka ojačana vlaknima, za vanjsku i unutarnju primjenu, izrađena od akrilnih smola u vodenoj disperziji, kvarcnog pjeska i dodataka otpornih na svjetlost.

**Quarzolite Tonachino** sadrži sintetička vlakna koja osiguravaju otpornost na pojavu pukotina. **Quarzolite Tonachino** je otporan na sve klimatske uvjete, agresiju smoga, slane vode i sunčeve svjetlosti te stvara otporan, zaštitni sloj na podlogama koje postaju otporne na vremenske uvjete.

**Quarzolite Tonachino** odlično prianja na sve tipove standardnih žbuka kao i na postojeće boje i premaze koji su dobro vezani za podlogu.

**Quarzolite Tonachino** daje podlozi atraktivni rustikalni završni izgled, a dostupan je u širokoj paleti boja dobivenih korištenjem **ColorMap®** automatskog sustava nijansiranja.

**Quarzolite Tonachino** je sukladan zahtjevima norme EN 15824 („Specifikacije za vanjske i unutarnje žbuke na osnovi organskih veziva“) za vanjsku i unutarnju primjenu.

### PREPORUKE

- Ne nanosite **Quarzolite Tonachino** na vlažne podloge kao i na one koje nisu sazrele.
- Ne nanosite **Quarzolite Tonachino** pri temperaturama nižim od +5°C i višim od +35°C.
- Ne nanosite **Quarzolite Tonachino** ako relativna vlažnost zraka prelazi 85 %.
- Ne nanosite **Quarzolite Tonachino** neposredno prije i za vrijeme kiše, tijekom vjetrovitog vremena i kod direktnе izloženosti sunčevoj svjetlosti.
- Ne koristite **Quarzolite Tonachino** za završnu obradu isušujućih žbuka.
- U slučaju nanošenja na površine koje su posebno izložene degradirajućem djelovanju algi, pljesni ili gljivica, odaberite **Quarzolite Tonachino Plus**, akrilnu žbuku otpornu na pljesni.

### POSTUPAK PRIMJENE

#### Priprema podloge

Nove podloge ili podloge popravljane reparaturnim mortom moraju biti vezane, potpuno čiste,



2010-5-2019

ravne i suhe.

Uklonite sve tragove ulja i masnoća kao i dijelove koji nisu dobro vezani za površinu. Zapunite sve površinske pukotine i popravite dijelove koji su lošem stanju.

Površinski ispunite i izravnajte neravnine na podlozi mortovima te masama za izravnavanje i zaglađivanje iz MAPEI asortimana.

Nanesite **Malech** ili **Quarzolite Base Coat** na suhu i zdravu površinu. Nakon 12 – 24 sati nanesite **Quarzolite Tonachino**. Kako bi se olakšalo nanošenje **Quarzolite-a Tonachino** u granulaciji 1,2 mm, 1,5 mm i 2 mm te poboljšala pokrivnost, preporučuje se prethodno nanošenje premaza **Quarzolite Base Coat** u boji završnog sloja.

### Priprema proizvoda

**Quarzolite Tonachino** se isporučuje već pripremljen za uporabu i samo ga je potrebno dobro promiješati mješačem pri niskom broju okretaja. Ako je proizvod prevelike gustoće po potrebi se može dodati 1 – 2 % vode.

### Nanošenje proizvoda

**Quarzolite Tonachino** se nanosi gleterom od nehrđajućeg čelika ili plastičnim gleterom na osušenu površinu prethodno obrađenu temeljnim premazom **Malech** ili **Qurzolite Base Coat**.

Proizvod se također može nanositi špricanjem s odgovarajućom opremom.

Završni sloj uključuje nanošenje jednog sloja **Quarzolite-a Tonachino**.

Nanesite proizvod u jednolikom sloju i poravnajte plastičnim gleterom kako biste postigli ujednačeni završni izgled ili upotrijebite vlažnu spužvu kako biste postigli željeni završni efekt. Ovisno o granulaciji **Quarzolite-a Tonachino** i grubosti površine, mogu se nanijeti 2 sloja kako bi se dobila potpuno ravna površina.

### Čišćenje

**Quarzolite Tonachino** se s gletera i ostalog alata može očistiti vodom prije nego se osuši.

### POTROŠNJA OVISI O GRANULACIJI

- Quarzolite Tonachino 0,7 mm: 1,7 – 2 kg/m<sup>2</sup> za jedan sloj;
- Quarzolite Tonachino 1,2 mm: 1,9 – 2,3 kg/m<sup>2</sup> za jedan sloj;
- Quarzolite Tonachino 1,5 mm: 2,2 – 2,6 kg/m<sup>2</sup> za jedan sloj;
- Quarzolite Tonachino 2 mm: 3,0 – 3,5 kg/m<sup>2</sup> za jedan sloj.

Za sve granulacije potrošnja uvelike ovisi o hraptavosti podloge.

### PAKIRANJE

**Quarzolite Tonachino** se isporučuje u plastičnim posudama od 25 kg.

### SKLADIŠTENJE

24 mjeseca ako se čuva na suhom mjestu i dalje od izvora topline, pri temperaturama od +5°C do +30°C.

Zaštiti od smrzavanja.



2010-5-2019



## UPUTE O SIGURNOSTI KOD PRIPREME I PRIMJENE

**Quarzolite Tonachino** se ne smatra opasnim prema važećim propisima za klasifikaciju mješavina. Preporuča se korištenje zaštitnih rukavica i naočala te poduzimanje uobičajenih mjera opreza pri rukovanju kemijskim proizvodima. Ako se proizvod primjenjuje u zatvorenim prostorima, potrebno je osigurati prozračivanje prostorije.

Dodatne i potpune informacije o sigurnoj primjeni proizvoda potražite u posljednjem izdanju Sigurnosno-tehničkog lista

PROIZVOD ZA PROFESIONALNU UPORABU.

## UPOZORENJE

*Iako su tehnički detalji i preporuke koje se nalaze u opisu ovog proizvoda rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrđiti u praktičnoj primjeni; iz tog razloga, svi koji žele koristiti ovaj proizvod moraju prethodno provjeriti odgovara li predviđenoj primjeni. Korisnik sam odgovara za posljedice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.*

Važeća verzija Tehničkog lista dostupna je na stranici [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

## PRAVNE NAPOMENE

*Sadržaj ovog tehničkog lista (dalje u tekstu: TL) može se kopirati u drugi dokument povezan s projektom, no dobiveni dokument ne smije nadopuniti ili zamijeniti zahtjeve iz TL-a koji su bili na snazi u vrijeme primjene MAPEI proizvoda. Najnoviji TL možete preuzeti s naše web stranice [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**BILO KOJA PROMJENA RIJEČI ILI ZAHTJEVA SADRŽANIH ILI IZVEDENIH IZ OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJU ODGOVORNOST TVRTKE MAPEI.**

Sve odgovarajuće reference o proizvodu mogu se dobiti na zahtjev ili na stranicama [www.mapei.hr](http://www.mapei.hr) i [www.mapei.com](http://www.mapei.com).



2010-5-2019

### TEHNIČKI PODACI (tipične vrijednosti)

U skladu sa sljedećim normama:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proizvod certificiran prema EN 15824 (Specifikacije za vanjske i unutarnje žbuke na osnovi organskih veziva), sustav certificiranja sukladnosti 3 (također za primjene koji podlježu propisima o reakciji na požar).</li> <li>- tip prema EN 15824: proizvod na bazi vode za unutarnju i vanjsku uporabu</li> </ul>
--------------------------------	--

### OPIS PROIZVODA

Konzistencija:	pastozna
Boja:	bijela prema MAPEI ton karta boja ili ostale boje koje se dobiju korištenjem <b>ColorMap®</b> automatskog sustava za miješanje boja
Gustoča (EN ISO 2811-1) (g/cm³):	1,65 – 1,95 (ovisno o granulometriji)
Sadržaj suhe tvari (EN ISO 3251) (%):	cca 85
Veličina zrna:	0,7 mm; 1,2 mm; 1,5 mm; 2 mm

### PODACI O PRIMJENI (pri +20°C i 50 % r.z.v.)

Razrjeđivanje:	već pripremljen za upotrebu
Potrošnja (kg/m²):	1,7 – 3 (ovisno u granulometriji)
Spreman za bojenje:	12 – 24 sata ovisno o vlažnosti i temperaturnim uvjetima i, u svakom slučaju, samo kada je prethodni sloj potpuno suh
Temperatura nanošenja:	od +5°C do +35°C

### KONAČNA SVOJSTVA

Sadržaj VOC-a u gotovom proizvodu (bijeli) (Europska direktiva 2004/42/EZ) (g/l):	≤ 20
Sadržaj VOC-a u gotovom proizvodu (obojenom) (Europska direktiva 2004/42/EC) (g/l):	≤ 30

### BITNE ZNAČAJKE ZA CE CERTIFICIRANJE PREMA EN 15824-2

### PREMAZI S TEKSTUROM ZA UNUTARNJU I VANJSKU PRIMJENU NA OSNOVI ORGANSKIH VEZIVA

Norma	Ispitivanje	REZULTATI I SUKLADNOST SA ZAHTJEVIMA				
		Veličina zrna	0,7 mm	1,2 mm	1,5 mm	2 mm
EN ISO 7783-2	<b>paropropusnost</b>	S <sub>D</sub> (m)	0,18	0,18	0,18	0,25
		potrošnja ovisno o S <sub>D</sub> (kg/m <sup>2</sup> )	2,0	2,3	2,5	3,5
		rezultat/razred	V2 (0,14 ≤ S <sub>D</sub> ≥ 1,4 m)			
EN 1062-3	<b>vodoupojnost</b>	w [kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )]	0,08	0,09	0,09	0,10
		rezultat/razred	W3 (w ≤ 0,1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )			
EN 1542	<b>prionjivost</b>	prionjivost (N/mm <sup>2</sup> )	2,02	0,97	1,35	1,11
		vrsta loma	A/B	A/B	A/B	A/B
		rezultat/razred	zadovoljava (≥0,3 Mpa)			
EN 13687-3	<b>trajnost</b>	broj ciklusa	20	20	20	20
		završna prionjivost (N/mm <sup>2</sup> )	2,50	2,00	2,04	1,35
		vrsta loma	A/B	A/B	A/B	A/B
		promjene	nema	nema	nema	nema
		rezultat/razred	zadovoljava (≥0,3 Mpa)			
EN 1745	<b>toplinska provodljivost</b>	rezultat/razred	0,89 W/mK (P = 90 %, odnosi se na referentnu suhu gustoću od 1800 kg/m <sup>3</sup> )		1,21 W/mK (P = 90 %, odnosi se na referentnu suhu gustoću od 1800 kg/m <sup>3</sup> )	
EN 13501-1	<b>reakcija na požar</b>	rezultat/razred	A2-s1,d0			