



**ADESIVI RESINE  
VERNICI**

## **RECOLL 2K PU ljepilo za parket BPS 9,9kg**

### **DVOKOMPONENTNO LJEPILO ZA DRVENE PODOVE**

Dvokomponentno poliuretansko ljepilo bez vode, specifično namijenjeno lijepljenju svih klasičnih vrsta drvenih parketa, uključujući i gotove parkete maksimalne dužice do 2m, na cementnim podlogama.

### **NAČIN KORIŠTENJA: PRIPREMA POVRŠINE**

Prije početka radova provjerite vlažnost podloge i drva korištenjem odgovarajućih instrumenata. Vlažnost podloge potrebno je izmjeriti dubinski (cca. 2-3 cm) karbidnim higrometrom (vlagomjerom), kako bi se isključila prisutnost jako higroskopnih tvari (kao što je plovuđac/plavac, vermikulit) koje mogu otpustiti velike količine zarobljene vlage što rezultira oticanjem poda. Ne nanosite na podloge koje nisu zaštićene od bubrenja uslijed vlage (uvijek izolirajte s odgovarajućom parom zabrtvljenom oblogom). Tanke podloge ili podloge koje stvaraju prašinu moraju se učvrstiti našim temeljnim premazima (PU, POLY ECO ili PS39), koji osiguravaju savršeno prianjanje ljepila na podlogu (vidi tehnički list proizvoda). Ne nanosite na podove u prostorijama ako zidovi ili stropovi prostorije nisu savršeno suhi i ako prostorija nema prozore i vrata.

### **PRIMJENA**

Omogućite da proizvod prije korištenja bude izložen sobnoj temperaturi. Preporučena temperatura odnosi se na temperature u rasponu od 15 do 25°C, a relativna vlažnost ne veća od 75%. Površina prije nanošenja mora biti kompaktna, suha, čista, bez ikakvih dijelova koji se odvajaju kao što su ostaci zidnih boja, prašina, vosak i slično. Prije lijepljenja obavezno provjerite je li vlažnost površine <2% (<0,5% anhidrit). RECOLL 2K PU komponentu (B) ulijte u posudu RECOLL 2K PU komponente (A), zatim ih dobro izmiješajte električnom miješalicom kako bi dobili homogenu i jednoličnu pastu. Tako dobivenu pastu nanosite na površinu odgovarajućom špatulom sa širokim zupcima br.5. Proizvod se ne razrjeđuje. Preporučamo prije korištenja proizvoda proučiti sigurnosne i tehničke informacije na etiketi i tehničkim listovima. Također preporučamo tijekom uporabe proizvoda obavezno koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

### **BILJEŠKE**

Ljepilo je pogodno za lijepljenje parketa na podove s podnim grijanjem.

### **TEHNIČKI PODACI :**

Izgled:	pasta
Viskozitet (@20°C; Brookfield):	50000 - 170000
Teoretska potrošnja (g/m <sup>2</sup> ):	1000 - 1400
Trajnost mješavine (minuta):	otprilike 90 minuta
Temperatura primjene (°C):	+15 - +25
Vrijeme sušenja prije hodanja po površini :	1 - 2 (ovisno o temperaturi prostora)
Poliranje (dani):	3 - 7 (ovisno o temperaturi prostora)
Alat za primjenu:	Špatula sa širokim zubima br.5
Tool cleaning/Removal of product:	PULITORE PR, dok je proizvod još mokar
Rok trajanja:	12 mjeseci pri temperaturama +5°C do +25°C

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.  
Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy  
Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196  
[www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it) PIVA 03412200242

Uvoznik/distributer za RH:  
Bačelić d.o.o. Av. Većeslava Holjevca 54, Zagreb 10010  
Tel. +385 (0)16441 698  
[www.bacelic.hr](http://www.bacelic.hr), E-mail: [info@bacelic.hr](mailto:info@bacelic.hr)



## ADESIVI RESINE VERNICI

Zbrinjavanje ambalaže:

Pakiranje:

Ograničenja uporabe:

Ambalažu zbrinite u skladu sa zakonskim propisima.

9,9 kg komplet (9 kg komponenta A + 0,9 kg komponenta B).

Ne primjenjujte na keramičkim podovima.

Ne primjenjujte u vlažnim uvjetima.

Ne lijepite bočne strane ploča.

Uvijek koristite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

Tijekom nanošenja prozračujte područje izbjegavajući propuh.

Osigurajte da temperatura proizvoda bude 20°C prije nanošenja.

RECOLL INTERNATIONAL srl jamči da su informacije u ovom listu dane na temelju svog najboljeg iskustva i tehničko-znanstvenog znanja; međutim, nije odgovoran za dobivene rezultate jer su uvjeti primjene izvan njegove kontrole. Preporuča se uvijek provjeriti prikladnost proizvoda za određeni slučaj. Ovaj list poništava i zamjenjuje bilo koji prethodni list.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

[www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it) PIVA 03412200242

Uvoznik/distributer za RH:

Baćelić d.o.o. Av. Većeslava Holjevca 54, Zagreb 10010

Tel. +385 (0)16441 698

[www.bacelic.hr](http://www.bacelic.hr), E-mail: [info@bacelic.hr](mailto:info@bacelic.hr)