



HARD HAT® GALVA ZINC

Katodna zaštita golog i pocićanog čelika



- Katodna zaštita golog i pocićanog čelika
- 90% čisti cink u suhom filmu
- Otporan na 500 sati ispitivanja slanicom (DIN 50021 SS)
- Premaziv u roku 1 sat, a verzija za četku za 4 sata
- Prebojiv sa HARD HAT® metalik sprejevima

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® GALVA ZINC

OPIS

Hard Hat® Aerosol Zinc Spray Cold Galvanising Compound 2185 je brzosušćeći temeljni premaz bogat cinkom na bazi epoksidne esterske smole. Proizvod sadrži čisti cink kao pigment i daje katodnu zaštitu.

PREPORUČENA UPOTREBA

RUST-OLEUM Zinc Spray 2185 treba koristiti na novim, golin čeličnim ili pocićanim čeličnim površinama. RUST-OLEUM cink sprej 2185 namijenjen je za nanošenje na male površine ili za popravke. RUST-OLEUM Galva Zinc 2185 može se premazati premazima koji se ne saponificiraju. RUST-OLEUM Galva Zinc 2185 treba koristiti kao temeljni premaz ili kao jedan sloj u izloženostima lake industrije, korozivnim okruženjima i područjima s visokom vlagom.

TEHNIČKI PODACI

Stupanj sjaja:	Mat
Toplinska otpornost:	450°C (suga toplina)

VRIJEME SUŠENJA PRI 20°C/RV 50%

Suho na dodir:	10 minuta
Suho za obradu:	30 minuta
Suho za premazivanje:	Unutar 1 sat ili nakon 48 sati
Potpuno suho:	7 dana

PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

100 µm

PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

35 µm

TEORETSKA POTROŠNJA

1,4 m² po limenci spreja za 35 µm suhog filma

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Praktična pokrivenost ovisi o mnogim čimbenicima kao što su poroznost i hravost podloge i gubici materijala tijekom nanošenja.

PRIPREMA PODLOGE

Uklonite prijavštinu, masnoću, ulje, labavu hrđu i sve ostale površinske onečišćenja na odgovarajući način. Tijekom nanošenja površina mora biti čista i suha.

UVJETI PRIMJENE

Za dobre rezultate relativna vlažnost zraka mora biti ispod 85%, a temperatura limenke i podloge iznad 0°C.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: SPREJ DOZA

Skinite poklopac. Snažno protresite najmanje jednu minutu nakon što se čuje zvečkanje kuglice za miješanje. Često protresite tijekom upotrebe. Držati limenkiju spreja cca. 25 cm od površine. Pomičite naprijed-nazad limenkiju spreja paralelno s površinom. Osigurajte da je limenka u pokretu kada se pritisne tipka za prskanje kako biste izbjegli curenje i predebeli nanos. Nanesite puni, mokri sloj kako biste postigli popunjeno, gusti sloj premaza, izbjegavajte suho prskanje. Nakon upotrebe okrenite limenkiju naopako i pritisnite tipku za prskanje na 2 - 3 sekunde kako biste očistili ventil.

SIGURNOSNI PODACI

HOŠ sadržaj:	630 g/l
Sigurnosne napomene:	Pročitati Sigurnosno Tehnički List i sigurnosne podatke na ambalaži.

ROK UPOTREBE

Najmanje 3 godine od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima, ne na izravnoj sunčevoj svjetlosti na temperaturama između 5° i 35°C.

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

BAČELIĆ d.o.o.,

Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel: +385 1 6641 092, fax: +385 1 6447 733

e-mail: info@bacelic.hr

web: www.bacelic.hr

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrać će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedične ili slučajne stete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati ili primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shandon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
36, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 4000 44
F : +33(0) 130 4099 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

