

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER

**Visokokvalitetan temelj protiv
hrđe za CombiColor®**



- Premaziv nakon 2 sata
- Za nove i blago hrđave površine
- Sivi za svijetle završne premaze
- Crveni za tamne završne premaze

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER

OPIS

RUST-OLEUM® CombiPrimer Anti-Corrosion 3369 Crveni / 3380 Sivi su brzosušivi temeljni premazi na bazi alkidne smole bez aromatičnih otapala. Proizvodi sadrže pigmente koji inhibiraju hrđu i ne sadrže olovo i kromat.

PREPORUČENA UPOTREBA

RUST-OLEUM CombiPrimer treba koristiti na novim ili pripremljenim površinama od zahrdalog čelika kako bi se osigurala i poboljšala zaštita od korozije. CombiPrimer Anti-Corrosion prvenstveno je namijenjen za nanošenje četkom, a može se nanositi i valjkom i zračnim prskanjem. CombiPrimer Anti-Corrosion trebao bi se koristiti u općim industrijskim izloženostima, normalnoj vlažnosti i unutarnjim primjenama i trebao bi se završno premazati s CombiColor Original.

TEHNIČKI PODACI

Gustoća (g/cm³):	1,21
Stupanj sjaja:	Mat
Suha tvar volumno:	44,8%
Toplinska otpornost:	120°C (suga toplina)

VIJEME SUŠENJA PRI 20°C/RV 50%

Suho na dodir:	1 sat (20°C), 2 sata (10°C), ½ sata (30°C)
Suho za obradu:	2 sata(20°C), 4 sata (10°C), 1 sat (30°C)
Suho za premazivanje:	2 sata (20°C), 4 sata (10°C), 1 sat (30°C)
Potpuno suho:	7 dana (20°C), 14 dana (10°C), 5 dana (30°C)

PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

80 µm

PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

35 µm

TEORETSKA POTROŠNJA

12,8 m²/l pri 35 µmsuhog filma.

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Potrošnja u praksi ovisi o mnogim čimbenicima kao što su poroznost i hrapavost podloge i gubici materijala tijekom nanošenja.

PRIPREMA PODLOGE

Uklonite ulje, masnoću i sva ostala površinska onečišćenja alkalinim ili visokotlačnim (parnim) čišćenjem u kombinaciji s odgovarajućim deterdžentima. Uklonite ljušteču hrđu, prašinu, labavu hrđu i labave premaze struganjem i žičanim četkom do St 2/3 (ISO 8501-1 : 1988). Obrusite zdrave premaze kako biste malo ohrapavili površinu. Tijekom nanošenja površina mora biti čista i suha.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Kako bi se osigurala homogenost, materijale za premazivanje treba dobro promješati prije upotrebe.

UVJETI PRIMJENE

Temperatura zraka, podlage i premognog materijala između 5° i 35°C i relativna vlažnost ispod 85%. Temperatura podlage mora biti najmanje 3°C iznad točke rosišta.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: ČETKA

Do 10% volumno s RUST-OLEUM Razrjeđivač 7301. Koristite četke sa dugom prirodnom dlakom.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: VALJAK

Do 10% volumno s RUST-OLEUM Razrjeđivač 7301. Koristite valjak srednje dugih niti, 8-12 mm. Nanošenje valjkom može zahtijevati 2 sloja kako bi se postigla preporučena debљina suhog filma.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: ZRAČNO ŠPRICANJE

10-20% volumno s RUST-OLEUM Razrjeđivač 7301. Gravitacijska i tlačna posuda Mlaznica: 1.2 - 1.8 mm. Pritisak: 2-4 bara.

ČIŠĆENJE ALATA

Sa RUST-OLEUM Razrjeđivač 7301.

NAPOMENE

Maksimalna debљina suhog filma po sloju: 60 µm suhog, jednako 135 µm mokrog filma.

SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj:	424 g/l
HOS mješavine:	490 g/l
HOS kategorija:	A/i
HOS granična vrijednost:	424 g/l
Sigurnosne napomene:	Pogledati Sigurnosno Tehnički List i sigurnosne podatke na ambalaži.

ROK UPOTREBE

Najmanje 5 godina od datuma proizvodnje u neotvorenim lienkama, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima, ne na izravnoj sunčevoj svjetlosti na temperaturama između 5° i 35°C.

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

BAČELIĆ d.o.o.,

Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel: +385 1 6641 092, fax: +385 1 6447 733

e-mail: info@bacelic.hr

web: www.bacelic.hr

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrać će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedične ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištitи, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Datum izdanja: 19/04/2022

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shandon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33 (0) 130 4000 44
F: +33 (0) 130 4099 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 134 60 200
F: +32 (0) 134 60 201
info@rust-oleum.eu