

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



769® DAMP-PROOF RUST PRIMER

Jednokomponentni temelj na bazi ribljeg ulja



- Zahtijeva minimalnu pripremu površine
- Prodire duboko u hrđu za optimalnu zaštitu
- Izbacuje vlagu i zrak s površine
- Može se nanositi na blago vlažne površine
- Jedinstvena formula na bazi ribljeg ulja dokazana od 1921.

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

769® DAMP-PROOF RUST PRIMER

OPIS

Jednokomponentni temelj za hrđu na bazi ribljeg ulja koji sadrži alkid za izravnu primjenu na blago vlažnim ili suhim metalnim površinama. Dokazana formula od 1921!

PREPORUČENA UPOTREBA

769 je posebno razvijen za nanošenje sa ručnim alatom na pripremljene čvrste zahrdale čelične površine. Može se nanositi na blago vlažne površine i pruža zaštitu po C4 (ISO 12944) kategoriji korozivnosti u sustavu:

- 769
- 1060 ili 1080
- Alkythane® 7500

TEHNIČKI PODACI

Gustoća (g/cm³):	1,33
Stupanj sjaja:	Mat
Suha tvar u volumenu:	50%
Otpornost na toplinu:	120°C (suga toplina)

VRIJEME SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dodir:	4 sata
Suho za obradu:	8 sata
Suho za premazivanje:	Nakon 24 sata
Potpuno suho:	8 dana

PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

70 µm

PRPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

35 µm

TEORETSKA POTROŠNJA

14,5 m²/l

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Potrošnja u praksi ovisi o mnogim čimbenicima kao što su poroznost i hrapavost podloge i gubici materijala tijekom nanošenja.

PRIPREMA PODLOGE

Uklonite masnoću, ulje i sva ostala površinska onečišćenja sredstvom za čišćenje Rust-Oleum ND14 ili čišćenjem pod visokim pritiskom (parom) u kombinaciji s odgovarajućim deterdžentima. Uklonite ljske hrđe, prašinu, labavu hrđu i slaboprijenjuće stare premaze struganjem i žičanom četkom, laganim pjeskarenjem ili brušenjem. Obrusiti prethodne premaze, koji su u dobrom stanju, kako bi površina malo ohrapavila. Površina mora biti čista i po mogućnosti suha tijekom nanošenja.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Kako bi se osigurala homogenost, premaze treba dobro promješati prije upotrebe.

UVJETI PRIMJENE

Temperatura između 5 i 35°C / Vlažnost zraka max. 85% R.V. Temperatura podloge mora biti najmanje 3°C iznad točke roštišta.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: ČETKA

Razrijediti do 10% volumno s RUST-OLEUM

Razrjeđivačem 633. Koristiti četke s dužom prirodnom dlakom.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: VALJAK

Razrijediti do 10% volumno s RUST-OLEUM Razrjeđivač 633.

Koristiti poliamid valjak srednje dugih niti 8-12 mm. Nanos valjkom može trebatи 2 slojaza postizanje preporučene debljine suhog filma.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: BEZZRAČNO ŠPRICANJE (AIRLESS)

Potrebni do 5% volumno s RUST-OLEUM Razrjeđivač 641.

Pneumatska i električna bezzračna oprema. Mlaznica: 0,013-0,015 inča. Pritisak: 130 - 200 bara.

NANOŠENJA I RAZRJEĐIVANJE: ZRAČNO ŠPRICANJE

10-20% volumno s RUST-OLEUM Razrjeđivač 641.

Gravitacijska ili tlačna posuda. Mlaznica: 1,2 - 1,8 mm. Pritisak: 2 - 4 bar.

ČIŠĆENJE ALATA

S RUST-OLEUM Razrjeđivač 160.

NAPOMENE

Maksimalna debljina suhog filma po sloju: 60 µm suhog, jednako je 120 µm mokrog filma.

SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj:	375 g/l
HOS mješavine:	456 g/l
HOS kategorija:	A/i
HOS granična vrijednost:	500 g/l
Sigurnosne napomene:	Pogledati Sigurnosno Tehnički List i sigurnosne podatke na ambalaži.

ROK UPOTREBE

5 godina od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima, ne na izravnoj sunčevoj svjetlosti na temperaturama između 5° i 35°C.

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

BAČELIĆ d.o.o.,

Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel: +385 1 6641 092, fax: +385 1 6447 733

e-mail: info@bacelic.hr

web: www.bacelic.hr

Datum izdanja: 21/01/2022

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrać će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedične ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33 (0) 130 400944
F: +33 (0) 130 409980
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu