

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



9600 RUST-O-THANE®

Elastični sjajni poliuretanski završni premaz

- Vrlo izdržljiv, postojan na boje i kemikalije
- UV-otporan; idealan za vanjsku uporabu
- Fleksibilan i otporan na udarce
- Pogodno za uvjete visoke vlažnosti
- Jednostavno se čisti (i sa kemikalijama)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

9600 RUST-O-THANE®

OPIS

Fleksibilni dvokomponentni alifatski poliuretan na bazi otapala za vrlo izdržljivu i postojanu završnu obradu na metalu ili podovima.

PREPORUČENA UPOTREBA

9600 Završni premazi namijenjeni su za nanošenje na podloge premazane RUST-OLEUM epoksidnim sustavima. 9600 Završni premazi osiguravaju odgovarajuću zaštitu od jakih kemikalija, kiselina, lužina i otapala; čestot izlivanja proizvoda i kemijskog čišćenja; uvjeta visoke vlažnosti i vlage. 9600 Završni premazi posebno se preporučuju kada je potrebna otpornost na vremenske (meteorološke) uvjete.

TEHNIČKI PODACI

Gustoća (g/cm³):	1,18
Stupanj sjaja:	Sjajni
Suha tvar volumno:	53%
Toplinska otpornost:	105°C (suha toplina), iznad 65°C moguća diskoloracija
Omjer miješanja:	Baza : Aktivator = 3 : 1 (Volumno)

VRIJEME SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dodir:	6 sati
Suho za obradu:	12 sati
Suho za premazivanje:	Nakon 16 sati
Potpuno suho:	5 dana
Otvoreno vrijeme (Pot Life):	4 sata za 5L miješano pri 20°C.

PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

75 µm

PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

40 µm

TEORETSKA POTROŠNJA

13,2 m²/l

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Potrošnja u praksi ovisi o mnogim čimbenicima kao što su poroznost i hrapavost podloge i gubici materijala tijekom nanošenja.

PRIPREMA PODLOGE

Uklonite masnoću, ulje i sva ostala površinska onečišćenja alkalnim ili visokotlačnim (parnim) čišćenjem u kombinaciji s odgovarajućim deterdžentima. Izbrusiti prethodne premaze, koji su u dobrom stanju, kako bi se uklonio sjaj i malo ohrapavila površina. Provjerite je li prethodni premaz kompatibilan s 9600 probnim nanošenjem. Uklonite loše prijanjajuće premaze struganjem, četkom ili brušenjem. (Točkasto)grundirajte s preporučenim Rust-Oleum epoksidnim premazom. Tijekom nanošenja površina mora biti čista i suha.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Zasebno komponente temeljito promiješajte prije nego što ih pomiješate. Pomiješane komponente miješajte u većoj posudi ili s mikserom male brzine.

Neophodno je dodati Razrjeđivač 190N kako biste spriječili stvaranje pjene (mjehurića) u filmu boje tijekom nanošenja četkom i valjkom,

UVJETI PRIMJENE

Temperatura zraka, podloge i premaznog materijala između 10 i 35°C i relativna vlažnost ispod 70%. Temperatura podloge mora biti najmanje 3°C iznad točke rosišta.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: ČETKA

10% volumno s RUST-OLEUM Razrjeđivač 190N. Koristiti četke s dugim prirodnim dlakama.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: VALJAK

10% volumno s RUST-OLEUM Razrjeđivač 190N.

Koristiti valjak srednje dugih niti, 8-12 mm. Nanesite polako ujednačenim potezima.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: BEZZRAČNO ŠPRICANJE (AIRLESS)

10 - 20% volumno s RUST-OLEUM Razrjeđivač 191.

Pneumatska i električna airless oprema. Mlaznica: 0,011-0,015 inča. Pritisak: 125 - 175 bara. Prilikom prskanja ovog proizvoda prvo nanesite magličasti premaz, ostavite da se suši 10 minuta, a zatim nanesite puni poprečni sloj.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: ZRAČNO ŠPRICANJE

Razrijediti s RUST-OLEUM Razrjeđivač 191 ovisno o korištenju opremi, polako povećavati dodavanje razrjeđivača dok materijal nije spreman za prskanje.

Gravitacijska posuda, tlačna i vakuumska posuda. Mlaznica: 1,2 -1,4 mm. Tlak raspršivanja: 2 - 4 bara.

Prilikom prskanja ovog proizvoda prvo nanesite magličasti premaz, ostavite da se osuši 10 minuta, a zatim nanesite puni poprečni sloj.

ČIŠĆENJE ALATA

Koristiti RUST-OLEUM Razrjeđivač 190N ili 191.

NAPOMENE

Maksimalna debljina suhog filma po sloju: 60 µm suhog, jednako 110 µm mokrog.

Za korištenje na podovima koji su podložni jakom habanju, preporučuju se standardne i srednje boje.

U slučaju dubokih i/ili svijetlih tonova (crvena, žuta, narančasta, zelena, plava itd.), preporuča se nanošenje prozirnog završnog premaza.

SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj:	416 g/l
HOS mješavine:	499 g/l
HOS kategorija:	A/j
HOS granična vrijednost:	500 g/l
Sigurnosne napomene:	Pogledati Sigurnosno Tehnički List i sigurnosne podatke na ambalaži.

ROK UPOTREBE

Baza: Najmanje 5 godina od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima, ne na izravnoj sunčevoj svjetlosti na temperaturama između 5° i 35° C. Aktivator: Najmanje 1 godina od datuma proizvodnje u neotvorenom limenke, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima, ne na izravnoj sunčevoj svjetlosti na temperaturama između 5° i 35° C. Otvorene limenke aktivatora moraju se iskoristiti u roku od 2 tjedna.

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

BAČELIĆ d.o.o.,

Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 6641 092, fax: +385 1 6447 733

e-mail: info@bacelic.hr

web: www.bacelic.hr

Datum izdanja: 19/04/2022

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedice ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu