

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



LEAKSEAL®

Fleksibilni gumeni premaz; brtvi curenja i pukotine

- Vodonepropusni poluglatki premaz
- Premaziv s vodenim ili uljanim bojama
- Za metal, aluminij, PVC, beton, zid, asfaltne krovne materijale itd.

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

OPIS

Dizajniran za popunjavanje i brtvljenje propuštanja i pukotina na metalu, aluminiju, pocinčanom metalu, PVC-u, betonu, zidu, asfaltu/bitumenskim krovnim materijalima, vinilnim oblogama, staklenim vlaknima i na još mnogo toga.

PREPORUČENA UPOTREBA

Dizajniran za popunjavanje i brtvljenje propuštanja i pukotina na metalu, aluminiju, pocinčanom metalu, PVC-u, betonu, zidu, asfaltu/bitumenskim krovnim materijalima, vinilnim oblogama, staklenim vlaknima i na još mnogo toga.

VRIJEME SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dodir:	20 - 30 minuta
Suho za obradu:	45 - 60 minuta
Suho za premazivanje:	Nanijeti drugi sloj LeakSeal-a nakon 15 - 30 minuta. Završno nanijeti boju na bazi vode ili ulja nakon 24 sata.
Potpuno suho:	24 sata.

PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

65 µm

TEORETSKA POTROŠNJA

0,74 m² po sprej limenci za 65 µm debljinu suhog filma.

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Praktična pokrivenost ovisi o mnogim čimbenicima kao što su poroznost i hrapavost podloge, veličina površine curenja i gubici materijala tijekom nanošenja..

PRIPREMA PODLOGE

Uklonite svu prljavštinu i nečistoće s područja koje želite premazati. Operite područje deterdžentom i otopinom vode, isperite čistom vodom i ostavite da se površina temeljito osuši. Uklonite slaboprjanajuću staru boju ili premaze žičanom četkom ili brusnim papirom. Lagano izbrusite sjajne površine. Otprašite brušenu površinu. Prije upotrebe provjerite kompatibilnost s prethodno obloženim / premazanim materijalom.

UVJETI PRIMJENE

Koristite na otvorenom ili u dobro prozračnom prostoru kao što je otvorena garaža. Nanesite kada je temperatura između 10 - 32°C i vlažnost ispod 85% kako biste osigurali pravilno sušenje. Ne nanositi na površine kada su zagrijane na preko 93°C. Izbjegavajte prskanje u vrlo vjetrovitim i prašnjavim uvjetima. Pokrijte okolno područje kako biste ga zaštitili od maglice (overspray).

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: SPREJ DOZA

Snažno protresite aerosol jednu minutu nakon što kuglica za miješanje počne zveckati. Ako kuglica za miješanje ne zveckta, NEMOJTE UDARATI SPREJ LIMENKU. Kontaktirajte Rust-Oleum ili distributera za tehničku podršku. Preporuča se test proba na kartonu kako bi se osjetio uzorak prskanja. Držite sprej limenku 20 - 45 cm od površine i prskajte kratkim ravnomjermim potezima. Preporuča se nanijeti tanak prvi sloj. Nanesite drugi deblji sloj kako biste osigurali pravilno prekrivanje. Deblji film se može postići primicanjem mlaznice bliže površini. Prvo prskanje može imati malo pjene ili mjehurića, ali će se raspršiti kako se premaz osuši. Za najbolje rezultate nanesite 2 sloja. Ostavite da se osuši 15-30 minuta između slojeva.

NAPOMENE

- Ako se ventil začepi, zavrnite i povucite vrh raspršivača i isperite u otapalu. Nemojte umetati nikakve predmete u otvor ventila limenke.
- Obrišite vrh kada završite.
- Očistite mokra zaprljanja ksilenom ili White spiritom. Ispravno bacite praznu posudu.
- Nemojte nikada spaljivati niti odlagati u kućni otpad.

ROK UPOTREBE

Najmanje 2 godine od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, ako se

čuvaju na suhom, u dobro ventiliranim prostorima, ne na izravnom sunčevom svjetlu na temperaturama između 5° i 35°C.

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

BAČELIĆ d.o.o.,

Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 6641 092, fax: +385 1 6447 733

e-mail: info@bacelic.hr

web: www.bacelic.hr

Datum izdanja: 19/04/2022

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedice ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu