

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NOXYDE® PEGANOX

1-komponentan elastični premaz na bazi vode

- Zaštita od korozije i vodonepropusnost
- Estetski gladak saten izgled
- 200% elastični premaz bez pucanja i ljuštenja
- Odlično razlivanje, idealan za četku/valjak
- Temeljni i završni premaz u jednom

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NOXYDE® PEGANOX

OPIS

1-komponentan elastični premaz na bazi vode, optimiziran za nanos četkom ili valjkom.

PREPORUČENA UPOTREBA

Antikorozivna zaštita crnih i obojenih metala.

TEHNIČKI PODACI

Gustoća (g/cm ³):	1,2
Stupanj sjaja:	Satenasti
Klasa antikoroziivnosti:	C4 visoka zaštita
Suha tvar težinski:	58%
Suha tvar volumno:	48%

VRIJEME SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dodir:	1 sat
Suho za obradu:	2 sata
Suho za premazivanje:	6 sati
Potpuno suho:	2 dana

PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

165 µm

PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

80 µm

TEORETSKA POTROŠNJA

2 sloja od najmanje 200 g/m² (5 m²/kg)

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Potrošnja u praksi ovisi o mnogim čimbenicima kao što su poroznost i hrapavost podloge i gubici materijala tijekom nanošenja.

PRIPREMA PODLOGE

Primjeniti uobičajene postupke uklanjanja hrđe (min. Sa 2 pjeskarenje, min. St 2 čelična žičana četka, itd.) ili vodom pod visokim pritiskom (min. 600 bara). Dobro otprašite nakon pjeskarenja.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Kako bi se osigurala homogenost, premaz treba dobro promiješati prije upotrebe.

UVJETI PRIMJENE

Temperatura između 8 i 55°C / Vlažnost zraka max. 80% R.V. Temperatura podloge mora biti najmanje 5°C iznad točke rosišta..

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: ČETKA

Nanijeti nerazrijeđen.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: VALJAK

Nanijeti nerazrijeđen.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: BEZZRAČNO ŠPRICANJE (AIRLESS)

Mlaznica: 11 - 13 / Pritisak: 220 bara. Razrijediti s najviše 3% vode volumno.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: ZRAČNO ŠPRICANJE

Nanijeti nerazrijeđen.

ČIŠĆENJE OPREME / PROLIJEVANJA

Voda

NAPOMENE

Kada se koristi unutra, osigurajte odgovarajuću ventilaciju.

Tijekom prekida rada, četku ili mlaznicu do kraja uronite u vodu, ispraznite i očistite cijevi. Na podlogama od obojenih metala prvo upotrijebite PVDF Primer ili Pegalink kao adhezijski temeljni premaz.

SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj:	15 g/l
HOS mješavine:	15 g/l
HOS kategorija:	A/i
HOS maksimalna vrijednost:	140 g/l
Napomene o sigurnosti:	Pogledati Sigurnosno Tehnički List i sigurnosne podatke na ambalaži.

ROK UPOTREBE

2 godine od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima, ne na izravnoj sunčevoj svjetlosti na temperaturama između 5° i 35°C.

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

BAČELIĆ d.o.o.,

Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 6641 092, fax: +385 1 6447 733

e-mail: info@bacelic.hr

web: www.bacelic.hr

Datum izdanja: 21/01/2022

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedice ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu