

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



**DACFILL®**

## Izdržljiva vodonepropusnost za kose krovove

- Za mnoge nagnute (min. 5%) vrste krovova: bitumenske, cementne, asfaltne, plastične
- 100% vodonepropusni premaz visoke čvrstoće
- Otporan na UV zračenje, kisele kiše, toplinu, mraz i zagađenje
- Siguran i jednostavan za korištenje
- Lako se nanosi četkom, valjkom ili airless raspršivačem

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

## OPIS

Vodonepropusna tekuća membrana na bazi vode za krovove. Formira postojani elastični sloj bez fuga ili šavova na kosim krovovima.

## PREPORUČENA UPOTREBA

Hidroizolacijski sustav za krovove, ploče dimnjaka i sl. s nagibom od minimalno 5%. Stvara završnu gumenu prevlaku otpornu na abraziju bez spojeva ili šavova, zbog čega je teško zapaljiv i samogasiv. Dodatno se može mehanički ojačati Dacfill flisom.

## TEHNIČKI PODACI

Gustoća (g/cm <sup>3</sup> ):	1,5
Razina sjaja:	Matt
Suha tvar (težinski):	73%
Suha tvar (volumno):	60%

## VRIJEME SUŠENJA DO 20°C/RV 50%

Suho na dodir:	2 sata
Suho za obradu:	6 sati
Suh za premazivanje:	24 sata
Potpuno suh:	1 tjedan

## PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

1000 mikrona (potrošnja: 1,5 kg/m<sup>2</sup>)

## PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

600 mikrona (potrošnja: 1,5 kg/m<sup>2</sup>)

## TEORETSKA POTROŠNJA

- Potrošnja po sloju: 0,6 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> (ovisno o podlozi)
- Strmi krovovi (bez flisa): 1,3 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- Krovovi s malim nagibom (s flisom): 2,5 - 3 kg/m<sup>2</sup> (stagnacija vode)

## PRAKTIČNA POTROŠNJA

Praktična potrošnja ovisi o raznim čimbenicima kao što su poroznosti gruboća podloge te g ubitak materijala tijekom primjene.

## PRIPREMA POVRŠINE

Podloga mora biti dobro očišćena i suha, bez luskica, šljunka, prašine i prijavštine. Napunite fuge s Elastofillom, premostite aktivne pukotine s "Dacfill prenosnim flisom" i nanesite jedan od sljedećih temeljnih premaza:

- Na porozni beton, tvrdi PVC i poliester: Primer 44 HS
- Na vrlo glatkom betonu: Noxyde razrijeđen s 25% vode
- Na željezu i čeliku: nerazrijeđeni Noxyde
- Asfalt/bitumenski: Parafix

Krovni ili bitumenski materijali stariji od 1 godine mogu se premazivati izravno Dacfillom. Cinkov, pocinčani čelik, bakar, olovo i aluminij mogu se ponovno premazivati Dacfillom, ako je potrebno, nakon odmašćivanja i blagog brušenja.

## UPUTE ZA KORIŠTENJE

Kako bi se osigurala homogenost, materijale za premazivanje potrebno je temeljito promiješati prije upotrebe.

## UVJETI ZA PRIMJENU

Suho vrijeme: dovoljno provjetranja (lagani povjetarac) ili sunčani uvjeti.  
Minimalna temperatura: 5°C. Maks. relativna vlažnost: 80%.

## NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: KIST

Koristite četvrtastu četku. Po potrebi razrijediti vodom.

## NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: VALJKOM

Koristite valjak s dugim dlačicama. Po potrebi razrijediti vodom.

## NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: BEZRAČNO (AIRLESS) ŠPRICANJE

Mlaznica: 18 - 23 / Tlak: 220 bara.

## PRIMJENA I RAZRJEĐIVANJE: ZRAČNO ŠPRICANJE

Nije preporučeno.

## ČIŠĆENJE ALATA

Voda

## NAPOMENE

Korištenje Dacfill flisa potrebno je za svaki krov s nagibom < 5%, u slučaju stagnacije vode i kada se može očekivati ili strahovati od pomicanja podloge (za više informacija o primjeni Dacfill flisa, obratite se našoj tehničkoj službi). Za primjene gdje postoji bojazan od stagnacije vode ili kada Dacfill premaz treba zaštititi od onečišćenja (npr. Dacfill bijeli), preporuča se zaštititi Dacfill slojem Coating PRT (ca. 100 g/m<sup>2</sup>). Ovaj sustav nije dizajniran za svrhu uranjanja; u slučaju primjene u olucima, mora se poštovati minimalni nagib za odvod kišnice. Ne nanositi na katran, meki PVC ili bitumenske materijale < 1 godine. Tvrdća po Shoru A: 70 (ASTM D 2240)

## SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj:	5 g/l
HOS mješavina:	5 g/l
HOS kategorija:	A/i
HOS granična vrijednost:	140 g/l
Područje primjene:	Vani
Sigurnosne napomene:	Proučite Sigurnosno-tehnički list i sigurnosne informacije printane na kantici proizvoda

## ROK TRAJANJA

Minimalno 2 godine od datuma proizvodnje (neotvoreno). Proizvod skladištiti u suhom, dobro prozračenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C. Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.

## UVOZNIK I DISTRIBUTER:

BAČELIĆ d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska  
a Tel: +385 1 6641 092, fax: +385 1 6447 733  
e-mail: info@bacelic.hr  
web: www.bacelic.hr

Datum izdavanja: 24/06/2022

**Dostupne boje i veličine pakiranja:** Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

**Odricanje od odgovornosti:** Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedice ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjeti ma koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovi-je izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svoj- stava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu