

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



DACFILL® HZ

Trajna vodonepropusnost za vodoravne krovove

- Brzosušivi 100% vodonepropusni premaz
- Otporan na UV zračenje, kisele kiše, toplinu, smrzavanje i zagađenost
- Bijela boja najviše odbija sunčevu svjetlost
- Nezapaljivo i samogasivo
- Besprijeckorni elastični završni izgled koji traje godinama

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

DACFILL® HZ

OPIS

Brzsušiva vodonepropusna tekuća membrana na bazi vode za krovove. Formira dugotrajni elastični sloj bez spojeva ili šavova na horizontalnim krovovima.

PREPORUČENA UPOTREBA

Vodonepropusna zaštita ravnih krovova. Stvara gumeni premaz otporan na abraziju bez spojeva ili šavova, koji je teško zapaljiv i samogasiv. Također primjenjiv u situacijama kada je potrebna brza otpornost na vodu ili mogućnost ponovnog premazivanja.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Gustoća (g/cm ³):	1,25
Stupanj sjaja:	Matt
Suha tvar (težinski):	62%
Suha tvar (volumno):	51%
Propusnost vodene pare:	$\mu = 1934 (2 \times 500 \text{ g/m}^2)$
Omjer mješanja:	Baza : Aktivator = 19.2 : 0.8 (težinski)

VRIJEME SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suh na dodir:	1,5 sat
Suh za obradu:	1,5 sat
Suh za premazivanje:	12 sati
Potpuno suh:	1 tjedan
Trajnost mješavine:	18 sati

PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

1200 mikrona po premazu (potr.: 1,5 kg/m²)

PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

600 mikrona po premazu (potr.: 1,5 kg/m²)

TEORETSKA POTROŠNJA

Po premazu: 1 - 1,5 kg/m² (ovisno o podlozi). Potrebno primijeniti 2 premaza.

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Praktična potrošnja ovisi o raznim čimbenicima kao što su poroznost i gruboća podloge te gubitak materijala tijekom primjene.

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti dobro i temeljito očišćena i suha, bez ljuskica, šljunka, prašine i prljavštine. Popuniti fuge Elastofillom, aktivne pukotine premostiti "Dacfill prenosnom mrežicom" i nanijeti jedan od sljedećih temeljnih premaza:

- Na porozni beton, tvrdi PVC i poliester: Primer 44HS
- Na vrlo glatkom betonu: Noxyde razrijeđen s 25% volumena vode
- Na željezu i čeliku: nerazrijeđeni Noxyde

Krovni ili bitumenski materijali stariji od 1 godine mogu se premazivati izravno s Dacfill HZ ovisno o stanju. Kako bi se osiguralo optimalno prijanjanje, preporučuje se fiksiranje podloge s Parafixom. Cink, pocinčani čelik, bakar, olovo i aluminij mogu se nakon odmašćivanja i blagog brušenja po potrebi premazivati Dacfillom HZ.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Kako bi se osigurala homogenost, materijale za premazivanje potrebno je temeljito promiješati prije upotrebe. Dodajte B-komponentu A-komponenti uz mehaničko miješanje. Preporučamo korištenje mješavine tijekom istog dana. Dacfill-mrežicu razmotajte na suhu i čistu podlogu i pričvrstite uz podlogu valjkom nanoseći prvi sloj Dacfill HZ (1 - 1,5 kg/m²). Preklapanje mreže mora biti najmanje 5 cm. Nakon sušenja nanosite drugi sloj Dacfill HZ valjkom ili airless uređajem kako se više ne bi vidjela struktura mrežice.

UVJETI NANOŠENJA

Suho vrijeme: dovoljno prozračnosti (lagani povjetarac) ili sunčani uvjeti.
Minimalna temperatura: 5°C. Max. Relative humidity: 85%.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: KIST

Četvrtasti kist/četka. Ne razrjeđivati.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: VALJAK

Dugodlaki valjak. Ne razrjeđivati.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: BEZRAČNO (AIRLESS) ŠPRICANJE:

Mlaznica: 18 - 23 / Pritisak: 220 bara. Ne razrjeđujte.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: ZRAČNO ŠPRICANJE:

Ne preporučamo

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

NAPOMENE

Dacfill-mrežica mora se koristiti na svakom krovu s nagibom < 5%, u slučajevima gdje se očekuje ili strahuje od stagnacije vode ili pomicanja podloge (za više informacija o primjeni Dacfill ili mrežice, molimo posavjetujte se s našom Tehničkom službom). Za površine koje nisu gore navedene obratite se tehničkoj službi. NE nanosite na TPO (termoplastične olefine, npr. Derbigum) Vrijeme sušenja jako ovisi o temperaturi, relativnoj vlažnosti i kretanju zraka. Površinsko sušenje (1 kg/m²): 30 minuta (visoka t° / niska R.V.), 6 sati (niska t° / visoka R.V. / bez vj etra) Tvrdooća A (ASTM D 2240): 75

SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj:	55 g/l
HOS mješavine:	55 g/l
HOS kategorija:	A/j
HOS granična vrijednost:	140 g/l
Područje primjene:	Vani
Sigurnosne napomene:	Proučite Sigurnosno-tehnički list i sigurnosne informacije printane na kantici proizvoda.

ROK TRAJANJA

Minimalno 2 godine od datuma proizvodnje (neotvoreno). Proizvod skladištiti u suhom, dobro prozračenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C. Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

BAČELIĆ d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 54, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska
Tel: +385 1 6641 092, fax: +385 1 6447 733
e-mail: info@bacelic.hr
web: www.bacelic.hr

Datum izdavanja: 24/06/2022

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedice ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstva svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu