

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FILLCOAT® WATERPROOFING

Trenutno zaustavlja curenje

- Debeloslojni elastični vodonepropusni premaz
- Izvrsno prijanjanje na različitim površinama
- Može se primjeniti u svim vremenskim uvjetima
- Za renovaciju dotrajalih krovova
- Može se nanositi kistom, valjkom ili bezračnom špricom

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FILLCOAT® WATERPROOFING

OPIS

Elastična boja za trenutnu vodonepropusnost krovova, neprohodnih terasa, oluka, sljemena krovova, dimnjaka, cijevi i sl. Proizvod ima poboljšana hidrofobna svojstva i izvrsnu UV otpornost.

PREPORUČENA UPOTREBA

Vodonepropusna završna obrada krovova, terasa po kojima se neće (ne može) hodati, oluka, sljemena, dimnjaka, cijevi itd. Može se premazati proizvodima Dacfill, Coating PRT ili Dacfill HZ.

TEHNIČKI PODACI

Gustoća (g/cm ³):	1,03
Stupanja sjaja:	Satin
Suha tvar (težinski):	52%
Suha tvar (volumno):	43%

VRIJEME SUŠENJA 20° C/RV 50%

Suh na dodir:	4 sata
Suh za obradu:	3 - 14 dana za premazivanje istim proizvodom. 6 tjedana za premazivanje bojom

PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

1000 µm

PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

430 µm

TEORETSKA POTROŠNJA

1 m²/L pri 430 µm suhog filma.
Primjenite 2 premaza u kombinaciji s Dacfill-flisom (vidi niže).

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Praktična potrošnja ovisi o mnogim čimbenicima, kao što su poroznost i hrapavost površine i gubici materijala tijekom nanošenja.

PRIPREMA POVRŠINE

Temeljito uklonite prašinu, blato, masnoću, mahovinu i uvelo lišće. Mjesta koja treba sanirati čiste se tvrdom metlom i spužvom. Nakon čišćenja, Fillcoat se može nanositi izravno na bitumenske podloge, tvrdi PVC, poliester, cink, aluminij, staklo, pločice, itd. Porozni materijali (beton, kamen, drvo) moraju se prvo osušiti i prethodno tretirati slojem Primera 44HS. U slučaju opetovano popravljanih mjesta, važnih ili aktivnih pukotina, Fillcoat bez vlakana potrebno je ojačati Dacfill-flisom: nanijeti sloj Fillcoata (oko 1 l/m²), razmotati Dacfill-fleece u njemu i odmah ga prekriti drugim slojem od Filcoata.

UPUTE O PRIMJENI

Kako bi osigurali homogenost proizvoda, dobro promiješajte sadržaj u kantici prije korištenja.

UVJETI PRIMJENE

Može se primijeniti u svim vremenskim uvjetima, osim na ili kad pada snijeg.

PRIMJENA I RAZRJEĐIVANJE: KIST

Ne razrjeđivati.

PRIMJENA I RAZRJEĐIVANJE: VALJAK

Ne razrjeđivati.

PRIMJENA I RAZRJEĐIVANJE: BEZRAČNO ŠPRICANJE (AIRLESS)

Ne razrjeđujte. Mlaznica: 18 - 23 / Pritisak: 220 bara.

PRIMJENA I RAZRJEĐIVANJE: ZRAČNO ŠPRICANJE

Nije preporučeno

ČIŠĆENJE OPREME / MRLJA

Thinner 22 ili bijeli špirit.

NAPOMENE

Nikada ne nanosite na polistirensku izolaciju ili na novi beton (beton mora biti star najmanje 2 godine). Nemojte nanositi Fillcoat kao temeljni premaz ispod Dac Hydro Alu.

SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj:	485 g/l
HOS mješavina:	485 g/l
HOS kategorija:	A/i
HOS granična vrijednost:	500 g/l
Mjesto primjene:	Vanjske površine
Sigurnosne napomene:	Pogledati Sigurnosno-tehnički list i sigurnosne podatke sa ambalaže proizvoda.

ROK TRAJANJA

Minimalno 3 godine od datuma proizvodnje (neotvoreno). Proizvod skladištiti u suhim, dobro prozračenim prostorima na temperaturama između 5° and 35°C. Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.

UVOZNIK ZA RH / DISTRIBUTER:

BAČELIĆ" d.o.o. Ulica Velimira Škorpika 24, Zagreb

Tel: +385 1 6641 092 ; Fax: +385 1 6447 733

e-mail: info@bacelic.hr, www.bacelic.hr

Datum izdavanja: 24/06/2022

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedice ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u poslijednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0) 1914 113 146
F : +44 (0) 1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu