

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

Trenutno zaustavlja curenje, premošćuje pukotine



- Trenutačno popravlja rupe i pukotine do 2 mm
- Izvrsno prijanjanje na razne podloge
- Može se nanositi u svim vremenskim uvjetima
- Izravni popravak oluka, krovova, dimnjaka, cijevi i više
- Formula bez bitumena

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

OPIS

Vodootporna elastična boja s vlaknima namijenjena trenutnom premošćivanju pukotina na krovovima, terasama (po kojima se ne može hodati), olucima, dimnjacima, cijevima, sljemenu krova, itd. Proizvod ima odličnu UV otpornost i poboljšana hidrofobna svojstva.

PREPORUČENA UPOTREBA

Vodootporna završna obrada krovova, terasa po kojima se ne može hodati, oluka, sljemena, dimnjaka, cijevi itd. Proizvod se može premazivati s Dacfill, Coating PRT ili Dacfill HZ.

TEHNIČKI PODACI

Gustoća (g/cm ³):	1,01
Stupanj sjaja:	Satin
Suha tvar (težinski):	52%
Suha tvar (volumno):	43%

VRIJEME SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dodir:	4 sata
Suho za obradu:	3 - 14 dana (isti proizvod), 6 tjedana s bojom
Potpuno suh:	3 tjedna

PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

1000 µm

PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

430 µm

TEORETSKA POTROŠNJA

1 m²/L at 430 µm dry

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Praktična potrošnja ovisi o mnogim čimbenicima, kao što su poroznost i hrapavost površine i gubici materijala tijekom nanošenja.

PRIPREMA POVRŠINE

Temeljito i pažljivo uklonite prašinu, blato, masnoću, mahovinu i uvelo lišće. Mjesta koja treba sanirati čiste se tvrdom metlom i spužvom. Nakon čišćenja, Fillcoat Fibres se može nanositi izravno na bitumenske podloge, tvrdi PVC, poliester, cink, aluminij, staklo, pločice itd. Porozni materijali (beton, kamen, drvo) moraju se prethodno osušiti i prethodno tretirati slojem Primer 44HS. U slučaju opetovano popravljanih mjesta, važnih ili aktivnih pukotina, nanesite Fillcoat Fibres poprečno preko procijepa ili pukotina.

UPUTE O PRIMJENI

Kako bi osigurali homogenost proizvoda, dobro promiješajte sadržaj u kantici prije korištenja.

UVJETI PRIMJENE

Proizvod je moguće primijeniti u svim vremenskim uvjetima (osim snijega).

PRIMJENA I RAZRJEĐIVANJE: ki s t

Ne razrjeđujte.

ČIŠĆENJE OPREME I SVJEŽIH MRLJA

Thinner 22 ili bijeli špirit.

NAPOMENE

Nikada nemojte nanositi Fillcoat Fibres na izolaciju od polistirena ili na novi beton (beton mora biti star najmanje 2 godine). Ne nanosite Fillcoat Fibres kao temeljni premaz ispod Dac Hydro Alu.

SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj:	485 g/l
HOS mješavina:	485 g/l
HOS kategorija:	A/i
HOS granična vrijednost:	500 g/l
Namjena:	Za vanjsku primjenu
Sigurnosne napomene:	Pogledati Sigurnosno-tehnički list i sigurnosne podatke sa ambalaže proizvoda.

ROK TRAJANJA

Minimalno 5 godina od datuma proizvodnje (neotvoreno). Proizvod skladištiti u suhim, dobro prozračenim prostorima na temperaturama između 5° and 35°C. Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.

UVOZNIK ZA RH/DISTRIBUTER:

BAČELIĆ d.o.o. Ulica Velimira Škorpika 24, Zagreb

Tel: +385 1 6641 092 ; Fax: +385 1 6447 733

e-mail: info@bacelic.hr, www.bacelic.hr

Datum izdavanja: 24/06/2022

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedice ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu