



## ELASTOFILL®

### Elastična pasta za brtvljenje na bazi akrilne disperzije

- Tvori gumastu masu s trajno visokom elastičnošću (> 900%) nakon isparavanja vode
- Podnosi jaka širenja i deformacije
- Otporan na lužine
- Vrlo otporan na starenje
- Vodoootporan

# ELASTOFILL®

## OPIS

Elastična masa na bazi akrilne disperzije koja se može bojiti, namijenjena brtvljenju, fugiranju i ispunama spojeva. Za primjenu na unutarnjim površinama.

## PREPORUČENA UPOTREBA

Brtvljenje, spajanje, fugiranje, ispuna, učvršćivanje, ljepljenje na beton, drvo, metal, staklo, tvrdi PVC, pločice, žbuku, alu-bitumen, itd.

## VRIJEME SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Suh na dodir:    | 3 sata, debljina filma 8 mm     |
| Suh za rukovanje | 8 sati, debljina filma 8 mm     |
| Suh za bojenje:  | 1 dan, debljina filma 8 mm      |
| Potpuno suh:     | ± 1 tjedan, debljina filma 8 mm |

## TEORETSKA POTROŠNJA

Za spoj širine 10 mm i dubine 15 mm: ± 6 metara. Brtvenu masu potrebno je nanijeti u debljini mokrog filma od najviše 10 mm.

## PRAKTIČNA POTROŠNJA

Praktična potrošnja ovisi o raznim čimbenicima kao što su poroznosti gruboća podloge te gubitak materijala tijekom primjene.

## PRIPREMA POVRŠINE

Izbrusiti fine pukotine u obliku slova V do otrplike 0,5 cm širine; ako je dubina > 1/2 x širina, dobro zatrpanje ispunu. Rubove pukotina potrebno je premazati Parafixom, Pegafixom ili Vernacom (razrijedenim s Thinner 22). Tvrdi PVC premazati Primerom 44 HS, metal i staklo razrijedenim Noxydeom.

## UPUTE ZA KORIŠTENJE

Ručni pištolj za špricanje (mlaznica prema izboru) - lopatica, nož za palete, razmazivač ljepljila (česljani kameničići debljine ± 3 mm).

## UVJETI PRIMJENE

> 5°C, Max. R.V. 80%

## ČIŠĆENJE OPREME

Voda. Nakon sušenja Elastofill se može ukloniti samo mehanički ili omekšati sintetičkim razrjeđivačem, zatim ukloniti trljanjem ili grebanjem.

## NAPOMENE

Fuge je potrebno zagladiti prstom ili krpom namočenom u Razrijedivač 22 ili u vodu (+ sapun).

Površina u dodiru sa zrakom mora biti dovoljno velika jer se Elastofill isparavanjem vode pretvara u masu sličnu gumi.

Na poroznim površinama uvijek koristite odgovarajući temeljni premaz.

Elastofill se može premazivati slijedećim bojama: akrilnim bojama Murfill, Paracem (Elastofill prethodno izolirati Porisolom), Paracem Semi-Gloss, Pegacryl, Pegacryl Satin, alkidnim emajlima visokog i satenskog sjaja, Porisolom i Pegategom.

## SIGURNOSNI PODACI

|                      |  |
|----------------------|--|
| HOS sadržaj:         | 5 g/l  |
| Sigurnosne napomene: | Pogledati Sigurnosno-tehnički list i sigurnosne podatke na ambalaži. |

## ROK TRAJANJA

Minimalno 2 godine od datuma proizvodnje (neotvoreno). Proizvod skladištitи u suhom, dobro prozračenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.

Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Datum izdavanja: 18/07/2022

**Dostupne boje i veličine pakiranja:** Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

**Odricanje od odgovornosti:** Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrać će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedične ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovi je izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svoj- stava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shandon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 13 40 00 44  
F : +33(0) 13 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu