

Quality Paints since 1845
MATHYS®



MUR-FILLER

Elastično brtvilo spojeva

- Elastičan
- Visoka moć ispune
- Nije za brušenje (sadrži quartz)

MUR-FILLER

OPIS

Elastično brtvilo spojeva za popravke aktivnih i neaktivnih pukotina, može se koristiti na unutarnjim i na vanjskim površinama.

PREPORUČENA UPOTREBA

- popravak spojeva i pukotina na unutarnjim i vanjskim zidovima, npr.: zapunjava aktivne i neaktivne pukotine i spojeve u zidovima, betonu i cementnim ispunama.
- ispunja spojeva između zidova i okvira prozora ili vrata.
- ispunja fugi između ploča za popločavanje na terasama gdje nema ili neće biti stajaće vode

TEHNIČKE INFORMACIJE

Gustoća (g/cm ³):	1,48
Suha tvar (težinski):	79%
Suha tvar (volumno):	69%

VRIJEME SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suh na dodir:	16 sati (8 mm debljina mokrog filma)
Suh za rukovanje:	18 sati (8 mm debljina mokrog filma)
Suh za bojenje:	Minimalno 1 dan
Potpuno suh:	1 tjedan

PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

10 mm (cons.: 15 kg/m²)

PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

6,9 mm (cons.: 15 kg/m²)

TEORETSKA POTROŠNJA

- ovisno o širini i debljini spoja, jedna tuba dostatna je do 6m (otprilike za spoj V oblika širok 10mm i 15mm dubine).

PRIPREMA POVRŠINE

Pukotine koje se tretiraju potrebno je otvoriti u V oblik, otprašiti i impregnirati temeljnim premazom Primer 44 HS, Vernac (razrijeđen s 10% razrjeđivača Thinner 22) ili Pegafix.

UVJERI PRIMJENE

Nanositi samo u suhim uvjetima pri temperaturama od 5°C.

ČIŠĆENJE OPREME

Čistiti vodom.

NAPOMENE

- sadrži quartz, nije pogodan za kitanje
- ručni pištolj za špricanje: prilagodite otvor na kartuši prema traženoj širini spoja

SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj:	Max. 5 g/l
Sigurnosne napomene:	Pogledati Sigurnosno-tehnički list i sigurnosne podatke sa ambalaže

ROK TRAJANJA

2 godine od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima pri temperaturama između 5° i 35°C bez izlaganja izravnoj sunčevoj svjetlosti.

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

BAČELIĆ d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska
Tel: +385 1 6641 092, fax: +385 1 6447 733
e-mail: info@bacelic.hr
web: www.bacelic.hr

Datum izdavanja: 28/06/2022

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedične ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu