

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



ND14 CLEANER/DEGREASER

Koncentrat lužine za čišćenje i odmaščivanje

- Uklanja masnoću, ulja, proteine, prljavštinu i druge nečistoće sa obojenih, mineralnih i metalnih površina
- Koncentrat se može razrijediti 1:20
- Koristiti kao dodatak za čišćenje visokotlačnih (parnih) strojeva
- Nije zapaljiv, blagog mirisa

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ND14 CLEANER/DEGREASER

OPIS

Koncentrat lužine, nije zapaljiv, bez mirisa, namijenjen čišćenju i odmašćivanju za 100 m²/l.

PREPORUČENA UPOTREBA

ND14 sredstvo za čišćenje i odmašćivanje koristite za uklanjanje masnoće, ulja, proteina, prljavštine i drugih nečistoća na obojenim, mineralnim i čeličnim podlogama. Nanosi se na površinu umjetnom spužvom, krpom ili tvrdom najlonskom četkom/kistom ili metlom. Može se koristiti i kao dodatak za čišćenje visokotlačnih (parnih) čistača.

TEORETSKA POTROŠNJA

Pakiranjem od 5 litara možete obraditi do 500 m² površine, na temelju razrjeđenja 1:20.

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Praktično korištenje ovisi o više čimbenika, kao što su vrsta i količina onečišćenja, obliku površine i gubitku materijala tijekom primjene.

UPUTE O PRIMJENI

Dobro protresite prije upotrebe kao bi osigurali ujednačenost tekućine. Ostružite i pometite masnoću, ulje i prljavštinu, plijesan i sva druga površinska onečišćenja što je više moguće. ND14 sredstvo za čišćenje i odmašćivanje može se koristiti razrijeđeno ili nerazrijeđeno spužvom, krpom, četkom/kistom ili metlom. Za normalno čišćenje bit će dovoljno 3-5% koncentrata razrijediti s hladnom vodom. Nakon upotrebe isperite površinu s puno svježje vode, a ako ste koristili više od 5% koncentrata, površinu obavezno isperite toplom vodom.

Kao aditiv za visokotlačne (parne) čistače preporučamo koristiti 2% koncentrata. Nakon čišćenja uklonite svu preostalu vodu i ostavite površinu da se dobro osuši jer vlaga koja ostane na površini ili zarobljena u porama, može uzrokovati neuspjehe u postupku bojenja. Na velikim površinama ili pri slabim uvjetima sušenja, preporučamo da izdvojite više vremena od uobičajeno potrebnog za sušenje, prije nego započnete nanositi sustav zaštitnih premaza.

UVJETI PRIMJENE

Temperatura zraka, podloge i materijala između 5 i 35°C.

NAPOMENA

Pri korištenju na pocinčanim površinama, aluminiju ili eloksiranom aluminiju, izuzetno temeljito isperite površinu.

SIGURNOSNI PODACI

HOS/VOC: 92 g/l
SIGURNOSNE NAPOMENE: Prije korištenja pročitajte sigurnosne podatke sa kancele ili u Tehničkim listovima proizvoda.

PH

12.0000

ROK TRAJANJA

Minimalno 3 godine (neotvoreno) od dana proizvodnje, skladišteno u suhom, dobro prozračenom prostoru, pri temperaturama od 5° do 35°C, bez izlaganja direktnom suncu.

Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Bačelić d.o.o.
Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb
Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama
www.bacelic.hr ili nazovite na broj telefona 01/6641-092

Date issued: 24/06/2022

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedice ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

