

SELECT

SUPERPERIVA AKRILNA MAT BOJA NA BAZI VODE ZA UNUTARNJE I VANJSKE RADOVE

serie 397

OPIS

SELECT je superperiva mat boja, sa visokom pokrivenošću na bazi akrilnih veziva u vodenoj disperziji. Pogodna je za bojanje unutarnjih zidnih površina gdje se traži visoki stupanj finoće, te za vanjske zidne površine gdje je potrebna dobra otpornost na atmosferske prilike. Vrlo dobro se nanosi kistom, ne kaplja prilikom nanošenja.

SELECT je izrađena posebno za profesionalnu primjenu, jer ima dobre zaptivne i pokrivne karakteristike, čak i kod podloga sa različitim stupnjem upojnosti.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- Nove ili stare vapneno/cementne žbuke.
- Unutarnje betonske podloge .
- Gips i gipsane ploče.
- Stare organske i mineralne boje ili obloge koje su suhe, čvrste i srednje upojnosti.
- Razne mineralne podloge koje su barem srednje upojnosti.

Zidne površine treba prikladno pripremiti prateći upute koje nalazimo pod "PRIPREMA PODLOGE".

Ne smije se nanositi na svježije i najčešće alkalne podloge, pričekaati vrijeme sušenja podloge - najčešće četiri tjedna.

- Ne preporuča se nanošenje proizvoda na vanjske betonske podloge, jer nema jaku zaštitnu moć protiv ugljičnog dioksida, koji je glavni uzročnik za propadanje betona.

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: Akrilni kopolimer u vodenoj disperziji.
- Volumenska masa UNI EN ISO 2811-1: $1,60 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozitet pri pakiranju: UNI 8902: 35000 ± 4000 pri 25 °C (rotacioni viskozimetar Brookfield)
- Sušenje (pri 25 °C i 65% di R.V.): na dodir 30 min.; nanošenje drugog sloja nakon 4 sata.

PRIPREMA PODLOGE

Nove podloge:

- Nanijeti jedan sloj mikronizirane emulzije ATOMO, razrijeđenog sa vodom u ovisnosti o upojnosti podloge.
- Na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti SELECT prema uputama koje su opisane u "UPUTSTVA ZA NANOŠENJE".

Stare podloge:

- Potpuno odstraniti pljesan, izoljavanje, stare neprijanjajuće slojeve boje, prašinu i sl. Po potrebi pregledati površinu.
- Nanijeti jedan sloj mikronizirane emulzije ATOMO, razrijeđenog sa vodom u ovisnosti o upojnosti podloge.
- Na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti SELECT prema uputama koje su opisane u "UPUTSTVA ZA NANOŠENJE".

*(Razrijeđivanje akrilne emulzije i količina koju je potrebno nanijeti ovise o upojnosti podloge, te ih treba primjeniti sa prethodnom probom za svaku specifičnu podlogu posebno – (pogledati odgovarajući tehnički list).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti okoline i podloge:
Temperatura okoline: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relativna vlaga okoline: <75%
Temperatura podloge: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlažnost podloge: <10%
- Alat: kist, valjak, prskalice.
- Broj slojeva: najmanje dva sloja.
- Razrijeđivanje: prvi i drugi sloj 30-35% sa vodom;
- Kod nanošenja prskalicom razrijeđivanje je promjenjivo u odnosu na upotrijebljenu prskalicu ili tlak.
- Čišćenje alata: sa vodom neposredno nakon upotrebe
- Prosječna potrošnja: 8-10 m² /l za svaki sloj kod nanošenja na glatke i srednje upojne podloge. Preporuča se definiranje potrošnje prethodnom probom za svaku specifičnu podlogu posebno.

NIJANSIRANJE

Nijansiranje se obavlja pomoću sistema za nijansiranje Marcromie.

Proizvod se može nijansirati sa pigmentima COLORADO samo u svijetle tonove.

U slučaju da se koriste različite proizvodne šarže, preporuča se međusobno miješanje istih kako bi se izbjegle eventualne razlike u nijansi.

SKLADIŠTENJE

- Najviša temperatura skladištenja: +30 °C
- Najniža temperatura skladištenja: +5 °C
- Stabilnost proizvoda u originalnoj ambalaži: dvije godine.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Najviše vrijednosti: EU (Dir. 2004/42/EC)
Kategorija A: mat boje za unutarnje zidove i plafone (gloss <25@60°) (baza Voda): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
SELECT sadrži max: 30 g/l VOC

Ovom proizvodu nisu potrebne posebni znakovi etiketiranja po normama 67/548/CEE e 1999/45/CE, te nikakve posebne prilagodbe. Upotrebljavati proizvod prema postojećim normama sigurnosti; nakon upotrebe ne bacati ambalažu u prirodu i okoliš, ostaviti ostatke da osuše, te ih uništiti kao specijalni otpad. Čuvati od dohvata djece. Upotrebljavati na prozračenom mjestu. U slučaju kontakta sa očima, isprati odmah obilnim količinama vode. U slučaju gutanja kontaktirati odmah liječnika, te mu predočiti ambalažu ili etiketu. Ne bacati ostatke u kanalizaciju, potoke i tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.