

<p>Tehnička informacija broj: 1012</p>	<p>DULUX TRADE SATINWOOD</p>	
	<p>Pokrivna boja za drvo i metal</p>	
<p>Opis proizvoda</p>		
<p>Svojstva materijala</p>	<p>Dulux Trade Satinwood je polumat završni premaz za drvo i metal, na bazi otapala, čvrst, otporan na habanje i nakupljanje nečistoća. Ne zahtjeva predpremaz (osim ako se traži drastična promjena boje) nanosi se direktno na pripremljenu podlogu.</p>	
<p>Osnova materijala</p>	<p>Pokrivna boja za drvo i i metal na bazi otapala.</p>	
<p>Pakiranja</p>	<p>1 l i 2,5 l.</p>	
<p>Nijanse</p>	<p>Sve nijanse prema DULUX TRADE COLOUR PALETTE.</p>	
<p>Stupanj sjaja</p>	<p>Polumat.</p>	
<p>Skladištenje</p>	<p>Skladištenje na suhom i zaštićeno od smrzavanja. Rok uporabe otisnut na proizvodu.</p>	
<p>Tehnički podaci</p>	<ul style="list-style-type: none"> * čvrst, otporan na habanje i nakupljanje nečistoća * završni premaz za drvo i metal * otporan na učestalo pranje * blagog mirisa 	
<p>PRIMJENA</p>		
<p>Prikladne podloge</p>	<p>Pogodan za sve drvene i metalne površine u interijerima.</p>	
<p>Priprema podloge</p>	<p>Površine moraju biti čvrste, suhe, čiste i bez ikakvih manjkavih ili slabo prijanjajućih materijala, cvjetanja, nečistoće, voska, masnoće i sl. Neobrađene površine potrebno je premazati odgovarajućim predpremazom. Prethodno bojane površine temeljito prebrusiti, a zatim prebrisati vlažnom krpom. Svi površinska oštećenja moraju biti sanirana odgovarajućim kitom.</p>	
<p>Alati</p>	<p>Kist, valjak. Alat očistiti pomoću test - benzina.</p>	
<p>Način primjene i nanošenje</p>	<p>Dobro promiješati prije upotrebe. Nanijeti kistom ili valjkom 2 sloja premaza. Tamo gdje se traži drastična promjena preporuča se prethodno nanošenje 1 sloja Dulux Trade Undercoa predpremazom. Razrjeđivanje nije potrebno, no ako se ipak ukaže potreba, razrijediti 1 dio test benzina na 10 dijelova boje.</p>	
<p>Potrošnja</p>	<p>Na površinama prosječne poroznosti 1 l za do 17 m2 (jedan sloj).</p>	

Tehnička informacija broj: 1012	DULUX TRADE SATINWOOD
Sušenje i atmosferski uvjeti Napomena	Suho na dodir nakon 4 - 6 sati. Suho za slijedeći premaz nakon 24 sata. Dulux Satinwood nanositi u tankim slojevima zbog brzine sušenja i nanošenja sljedećeg premaza. Ukoliko se ostavi debeat sloj nanosa vrijeme sušenja se jako produžuje.
SAVJET	
Oznake upozorenja / oznake obavijesti Odlaganje HOS Sastav Detaljniji podaci Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija	Proizvod je potrebno čuvati u originalnoj i hermetički zatvorenoj ambalaži, najbolje na temperaturi od 5°C do 30°C, u zatvorenim prostorijama, daleko od izvora topline. Na temperaturama ispod 0°C podliježe trajnom oštećenju. Ostatke proizvoda kao i originalnu ambalažu odložiti na za to predviđeno mjesto. Sadržaj visok 25 - 50 %. Alkidna smola sa svjetlopostojanim pigmentima u test - benzinu. Volumni udio krute tvari 49 % za brilijant bijelu boju; kod drugih boja postotak varira. Vidjeti sigurnosno tehnički list. ZAPALJIVO. Držati podalje od izvora topline. Zabranjeno pušenje za vrijeme rada. Sadrži test benzin. Raditi samo u prostorima s dobrom ventilacijom. Za vrijeme rada i sušenja boje u interijerima držati sva vrata i prozore širom otvorenima te koristiti zaštitnu opremu za dišne organe. Koristiti zaštitne naočale. U slučaju kontakta s očima, odmah obilno isprati vodom i pozvati liječnika. U slučaju kontakta s kožom, oprati sapunom i vodom. Držati izvan dosega djece. Držati dozu čvrsto zatvorenom. ne izljevati ostatke proizvoda u kanalizaciju ili vodotokove. Ne koristiti i ne skladištiti pri ekstremnim temperaturama.

Tehnička informacija br. 1012 - stanje 6/2019. Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju.

Uvoznik i distributer: Texo trgovina d.o.o.

Sjedište društva: Alojzija Stepinca 20, 10430 Samobor

Poslovna zgrada: Industrijska 1, 10431 Sveta Nedelja

Telefon: +385 1 3325 405, Fax: +385 1 3325 407, www.texo.hr, info@texo.hr

