



BOSTIK

ZWALUW PLASTERBOARD FILLER

Ultralagani, spreman za uporabu

OPIS PROIZVODA

ZWALUW PLASTERBOARD FILLER gotovo se ne skuplja, spreman je za uporabu, izrazito je lagan te je unaprijed pripremljena masa za ispunjavanje i popravak pukotina i rupa u zidovima i stropovima.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Ultralagani
- Gotovo bez skupljanja
- Može se bojati vodenim i sintetičkim bojama
- Može se brusiti nakon stvrdnjavanja
- Jednostavna primjena i čišćenje
- Nekorozivan prema metalima

PRIMJENE

ZWALUW PLASTERBOARD FILLER posebno je razvijen za jednokratno ispunjavanje spojeva i rupa od vijaka u zidovima i stropovima od gipskartona u unutarnjim prostorima. Također je prikladan za jednokratno ispunjavanje, popravljivanje i zaglađivanje rupa i pukotina u betonu, žbuci, opeci i slojevima žbuke.

UPUTE ZA UPORABU

Za najbolje rezultate, proizvod se treba nanositi bez pritiska.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Temperatura primjene		+5°C to +30°C
Baza		Akrilna disperzija
Gustoća		0,60 g/ml
Tok	ISO 7390	< 2 mm
Otpornost na smrzavanje		Do -15°C
Stvaranje kože	@ +23°C/50% RH	5 minuta
Otpornost na temperature		-20°C do +75°C
Skupljanje		<5%

Uobičajene vrijednosti

OGRAIČENJA

- Nije prikladno za trajno izlaganje vodi.
- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neopren i bitumenske podloge.

PRIPREMA PODLOGE I ZAVRŠNA OBRADA

Temperatura primjene: +5°C do +30°C (odnosi se na okoliš i podlogu). Sve površine moraju biti čvrste, čiste, bez prašine i masnoća. Ukloniti sve labave čestice; porozne podloge ne moraju biti suhe. Vrlo porozne podloge poput gipsa, porobetona, vapnenca itd. treba premazati smjesom 1 dijela kita i 2 dijela vode. Preporučuju se testovi prionjivosti. Završiti i zagladiti mokrom špatulom.

MOGUĆNOST BOJANJA

ZWALUW PLASTERBOARD FILLER je moguće bojati nakon potpunog sušenja. Tijekom stvrdnjavanja može doći do minimalnog skupljanja, što može uzrokovati pucanje boje. Preporučuje se test kompatibilnosti prije primjene, osobito kod jako vodenih boja.

ČIŠĆENJE

Atat se nakon uporabe čisti vodom. Ruke se mogu očistiti vlažnim maramica i/ili vodom i sapunom

ROK TRAJANJA

U neotvorenom originalnom pakiranju, na +5°C do +25°C, rok trajanja je do 12 mjeseci od datuma proizvodnje, skladišteno na suhom mjestu.

CERTIFIKATI

- EN 13963: 1A
- Emicode EC1 Plus
- M1



SIGURNOST I ZAŠTITA

Sigurnosno-tehnički list proizvoda mora se pročitati i razumjeti prije uporabe. Dostupan je na zahtjev i putem naših web stranica.

JAMSTVO I GARANCIJA

Bostik jamči da proizvod unutar svog roka valjanosti udovoljava specifikaciji..

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Sav sadržaj u ovom dokumentu i svim našim ostalim publikacijama (uključujući elektroničke) temelji se na našem trenutnom znanju i iskustvu te predstavlja isključivo (intelektualno) vlasništvo tvrtke Bostik. Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se kopirati, prikazivati trećim stranama, reproducirati, javno priopćavati ili na bilo koji drugi način koristiti bez prethodnog pisanog odobrenja Bostika. Tehničke informacije u ovom dokumentu služe kao smjernice i nisu iscrpne. Bostik ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu zbog (uredničkih) pogrešaka, nepotpunosti i/ili netočnosti u ovom dokumentu. To uključuje, ali nije ograničeno na, nepotpunost i/ili netočnost uzrokovanu tehnološkim promjenama ili istraživanjima provedenima između datuma objave ovog dokumenta i datuma kada je proizvod nabavljen. Bostik zadržava pravo izmjene sadržaja ovog dokumenta. Bostik ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu uporabom proizvoda navedenih u ovom dokumentu. Korisnik mora pročitati i razumjeti informacije sadržane u ovom dokumentu i svim drugim dokumentima povezanim s proizvodima prije njihove uporabe. Korisnik je odgovoran za provedbu svih potrebnih testova kako bi se osiguralo da je proizvod prikladan za predviđenu namjenu. Nemamo utjecaja na način primjene proizvoda i/ili okolnosti vezane uz događaje tijekom skladištenja ili prijevoza te stoga ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za nastalu štetu. Sve isporuke vrše se isključivo u skladu s našim općim uvjetima poslovanja