



400 ml zlato, srebro i duga.

Rust-Oleum® Glitter Spray brzosušivi je sjajni dekorativni završni premaz sa svjetlucavim česticama (šljokicama) koji ne žuti. Zapunjuje, štiti i naglašava izgled obojenim površinama uključujući drvo, metal, karton, plastiku, keramiku i ostale materijale. Idealan za dodavanje posebne note zanatskim i hobijim projektima. Za više inspiracije i savjeta o korištenju posjetite [www.rustoleumdiy.com](http://www.rustoleumdiy.com).

**UVJETI NANOŠENJA:** Koristiti na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru kao što je otvorena garaža. Primijeniti pri temperaturama između 10-32°C i relativne vlage ispod 85% kako bi se osiguralo pravilno sušenje. Izbegavajte prskanje u vrlo vjetrovitim i prašnjavim uvjetima. Zaštite okolno područje od raspršene maglice.

**PRIPREMA POVRŠINE:** Kako biste osigurali prikladnost boje, prvo isprobajte proizvod na manje upadljivom mjestu. Za dobivanje najboljih rezultata, uklonite oslabljene stare premaze, svu nečistoću, masnoću, ostatke ulja, soli i druge nedostatke sa površine sredstvom za čišćenje koje koristite u kućanstvu. Ako je na površini prethodno korišten vosak ili sredstvo za poliranje, očistite površinu razrjeđivačem. Temeljito isperite čistom vodom i ostavite da se osuši. Pojedine prethodno obojene površine možda će trebati lagano ohrapaviti radi boljeg prianjanja premaza.

**PRIMJENA:** Snažno protresite limenku kako bi se uvjerili da kuglice za miješanje zveckaju i nastavite tresti barem jednu minutu. U slučaju da kuglice za miješanje ne zveckaju, NE UDARAJTE LIMENKU, nastavite lagano tresti dok ne čujete da se kuglice pomiču. Tijekom bojenja povremeno protresite. Držite limenku 30 cm od površine i prskajte ujednačenim pokretima naprijed-natrag, lagano preklapajući svaki potez. Za najbolje rezultate tijekom prskanja držite limenku u stalnom pokretu, na istoj udaljenosti od površine. NE KORISTITE BLIZU OTVORENOG PLAMENA. Nanesite nekoliko laganih premaza u razmaku od nekoliko minuta.

**POKRIVNOST:** Limenka od 400 ml dostatna je za približno 2,5 m<sup>2</sup>. Pokrivnost može varirati ovisno o načinu i količini nanošenja te vrsti i upojnosti površine.

**VRIJEME SUŠENJA:** Suho na dodir za 10 minuta. Potpuno suh nakon 24 sata. Sljedeći premaz nanesite nakon 30 minuta. Navedeni podaci temelje se na temperaturi 20°C i 50% relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i veća vlažnost zraka produžit će vrijeme sušenja.

**ČIŠĆENJE:** Nakon korištenja okrenite limenku naopačke i prskajte 2-3 sekunde kako bi pročistili mlaznice za prskanje. Obrišite vrh mlaznice prije spremanja, a u slučaju začepljenja namočite u razrjeđivač. Ostatke mokre boje očistite razrjeđivačem RUST-OLEUM ili nekim drugim razrjeđivačem bez mirisa (white spirit). Prazan spremnik pravilno zbrinite, ne odlažite u mješoviti otpad.

**TEHNIČKI LIST**

**Glitter Spray**

**Svjetlucavi sprej sa šljokicama**

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

**OGRANIČENJA:** Prilikom suhog brušenja izbjegavajte udisanje prašine tako da nosite odgovarajuću zaštitnu masku za lice. Nanesite samo kada je temperatura između 10-32°C i relativna vlažnost ispod 85%. Prikaz nijanse na čepu ili kantici proizvoda najbliži je mogući prikaz stvarne boje i završnog sloja. Ne koristite na površinama koje redovito prelaze 80°C.

**ROK VALJANOSTI:** 3 godine (neotvoreno) od datuma proizvodnje (vidi dno limenke).

**Izjava o odricanju od odgovornosti:** Informacije sadržane u ovoj uputi su prema našem najboljem saznanju istinite i točne te su dane u dobroj vjeri, bez dodatnih jamstava. Preporučujemo da korisnik samostalno isproba proizvod na željenoj površini, kako bi se uvjero da je isti prikladan za tu vrste površine. Tehničke informacije o proizvodu u kojima možete pronaći upute o njegovom sigurnom korištenju, kao i zaštiti zdravlja, dostupne su na našim stranicama.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

**Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Baćelić d.o.o.** Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb  
Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama [www.bacelic.hr](http://www.bacelic.hr) ili nazovite na broj telefona 01/6641-092