

TEHNIČKI LIST
Glitter Ultra Shimmer
Svjetlucaća boja sa šljokicama

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



250ml, 750ml - ružičasta, zlatna, srebrna

Svjetlacavi, šljokičasti završni efekt za zidove.

UVJETI NANOŠENJA: Koristiti u dobro prozračenom prostoru pri temperaturama između 10-32°C i relativne vlage ispod 85% kako bi se osiguralo pravilno sušenje.

PRIPREMA POVRŠINE: Kako biste osigurali prikladnost boje, prvo isprobajte proizvod na manje upadljivom mjestu. Za dobivanje najboljih rezultata, uklonite oslabljene stare premaze, svu nečistoću, masnoću, ostatke ulja, soli i druge nedostatke sa površine sredstvom za čišćenje koje koristite u kućanstvu. Ako je na površini prethodno korišten vosak ili sredstvo za poliranje, očistite površinu razrjeđivačem. Temeljito isperite čistom vodom i ostavite da se osuši.

PRIMJENA: Dobro promiješajte boju u limenci prije, a povremeno i tijekom bojenja. Za najbolje rezultate nanosite preko postojeće ili nove mat emulzijske boje – bijele ili nijansirane u svjetlijim tonovima. Nanesite prvi sloj Ultra Shimmera pomoću kvalitetnog valjka srednje dlake i ravnomjerno razvaljajte te ostavite da se osuši. Ne brinite se što prvi premaz nije u potpunosti prekrpio površinu. Nanesite drugi sloj Ultra Shimmera na isti način kao i prvi put, pri tom pokušajte izbjeći ostavljanje tragova valjka (preklapanje premaza). Neposredno nakon nanošenja, dok je svjetlacavi zid još mokar, mekom širokom četkom ili suhim pjenastim valjkom, nježnim potezima ravnomjerno raširite boju kako bi izbjegli efekt preklapanja premaza u osušenom sloju boje. Ukoliko koristite kist ili četku, laganim pritiskom povucite jedan ravnomjeren potez od vrha prema dnu, a ako koristite pjenasti valjak, potezi mogu biti u svim smjerovima. Izbjegavajte nanositi boju prekomjerno, dva relativno tanka sloja bolje će izgledati od jednog debelog sloja.

POKRIVNOST: 14m²/l. Pokrivnost može varirati ovisno o načinu i količini nanošenja te vrsti i upojnosti površine.

VRIJEME SUŠENJA: Navedeni podaci temelje se na temperaturi 20°C i 50% relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i veća vlažnost zraka produžit će vrijeme sušenja. Suho na dodir za 1 sat. Čvrsto suh nakon 4 sata. Ukoliko postoji potreba za nanošenjem još premaza, smiju se nanositi nakon 4 sata.

ČIŠĆENJE: Uklonite što je više boje sa alata koji ste koristili prije ispiranja mlakom vodom. Ostatke mokre boje očistite mokrom krpom. Ne izlijevajte boju u odvođe i vodene tokove. Praznu limenku ne odlažite u mješoviti otpad, nego pravilno zbrinite u skladu sa zakonskom regulativom.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Bačelić d.o.o. Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb
Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama www.bacelic.hr ili nazovite na broj telefona 01/6641-092

TEHNIČKI LIST

Text

Tekst

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

OGRANIČENJA: Samo za unutarnju upotrebu. Prilikom suhog brušenja izbjegavajte udisanje prašine tako da nosite odgovarajuću zaštitnu masku za lice. Prikaz nijanse na naljepnici ili kantici proizvoda najbliži je mogući prikaz stvarne boje i završnog sloja.

ROK VALJANOSTI: (neotvoreno) od datuma proizvodnje (vidi dno limenke).

Izjava o odricanju od odgovornosti: Izjava o odricanju od odgovornosti: Informacije sadržane u ovoj uputi su prema našem najboljem saznanju istinite i točne te su dane u dobroj vjeri, bez dodatnih jamstava. Preporučujemo da korisnik samostalno isproba proizvod na željenoj površini, kako bi se uvjerio da je isti prikladan za tu vrste površine. Tehničke informacije o proizvodu u kojima možete pronaći upute o njegovom sigurnom korištenju, kao i zaštitni zdravlja, dostupne su na našim stranicama.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Bačelić d.o.o. Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb
Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama www.bacelic.hr ili nazovite na broj telefona 01/6641-092