



400 ml, efekt tamnog metala

Završna obrada vrhunske kvalitete, otporna na ogrebotine, kojom se postiže atraktivan efekt metala. Prikladna za raznovrsne površine poput drva, metala, stakla i keramike. Dodajte sjajni metalik izgled okvirima za slike, svijećnjacima, predmetima za hobije, rukotvorinama itd. Za više inspiracije i savjeta o korištenju posjetite www.rustoleumdiy.com.

UVJETI NANOŠENJA: Koristiti na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru kao što je otvorena garaža. Primijeniti pri temperaturama između 10-32°C i relativne vlage ispod 85% kako bi se osiguralo pravilno sušenje. Izbjegavajte prskanje u vrlo vjetrovitim i prašnjavim uvjetima. Zaštitite okolno područje od raspršene maglice.

PRIPREMA POVRŠINE: Kako biste osigurali prikladnost boje, prvo isprobajte proizvod na manje upadljivom mjestu. Za dobivanje najboljih rezultata, uklonite oslabljene stare premaze, svu nečistoću, masnoću, ostatke ulja, soli i druge nedostatke sa površine sredstvom za čišćenje koje koristite u kućanstvu. Ako je na površini prethodno korišten vosak ili sredstvo za poliranje, očistite površinu razrjeđivačem. Temeljito isperite čistom vodom i ostavite da se osuši. Preporučamo korištenje temeljnih premaza iz programa RUST-OLEUM® radi bolje prionjivosti uz površinu (npr. novo drvo ili metal).

PRIMJENA: Snažno protresite limenku kako bi se uvjerali da kuglice za miješanje zveckaju i nastavite tresti barem jednu minutu. U slučaju da kuglice za miješanje ne zveckaju, NE UDARAJTE LIMENKU, nastavite lagano tresti dok ne čujete da se kuglice pomiču. Tijekom bojenja povremeno protresite. Držite limenku 30 cm od površine i prskajte ujednačenim pokretima naprijed-natrag, lagano preklapajući svaki potez. Za najbolje rezultate tijekom prskanja držite limenku u stalnom pokretu, na istoj udaljenosti od površine. NE KORISTITE BLIZU OTVORENOG PLAMENA. Nanesite nekoliko tankih slojeva (ne u kraćem razmaku od 1 minute).

POKRIVNOST: Limenka od 400 ml pokriva približno 2 m². Pokrivnost može varirati ovisno o načinu i količini nanošenja te vrsti i upojnosti površine.

VRIJEME SUŠENJA: Suho na dodir nakon 20 minuta, potpuno suh nakon 24 sata. Sljedeći premaz može se nanijeti nakon 30 minuta. Navedeni podaci temelje se na temperaturi 20°C i 50% relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i veća vlažnost zraka produžit će vrijeme sušenja.

ČIŠĆENJE: Nakon korištenja okrenite limenku naopačke i prskajte 2-3 sekunde kako bi pročistili mlaznice za prskanje. Obrišite vrh mlaznice prije spremanja, a u slučaju začepjenja namočite u razrjeđivač. Ostatke mokre boje očistite razrjeđivačem RUST-OLEUM ili nekim drugim razrjeđivačem bez mirisa (white spirit). Prazan spremnik pravilno zbrinite, ne odlažite u mješoviti otpad.

TEHNIČKI LIST

Gun Metal Metallic Spray

Sprej boja s efektom tamnog metala

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

OGRANIČENJA: Prilikom suhog brušenja izbjegavajte udisanje prašine tako da nosite odgovarajuću zaštitnu masku za lice. Nanesite samo kada je temperatura između 10-32°C i relativna vlažnost ispod 85%. Prikaz nijanse na čepu ili kantici proizvoda najbliži je mogući prikaz stvarne boje i završnog sloja.

ROK VALJANOSTI: 3 godine (neotvoreno) od datuma proizvodnje (vidi dno limenke).

Izjava o odricanju od odgovornosti: Informacije sadržane u ovoj uputi su prema našem najboljem saznanju istinite i točne te su dane u dobroj vjeri, bez dodatnih jamstava. Preporučujemo da korisnik samostalno isproba proizvod na željenoj površini, kako bi se uvjerio da je isti prikladan za tu vrste površine. Tehničke informacije o proizvodu u kojima možete pronaći upute o njegovom sigurnom korištenju, kao i zaštiti zdravlja, dostupne su na našim stranicama.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Bačelić d.o.o. Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb
Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama www.bacelic.hr ili nazovite na broj telefona 01/6641-092