



400 ml Rose Gold

RUST-OLEUM® ROSE GOLD METALLIC FINISH vrhunska je kvalitetna završna boja otporna na ogrebotine kojom možete stvoriti atraktivni izgled metalne završne obrade na širokom rasponu podloga uključujući drvo, metal, staklo i keramiku. Dodajte sjajni metalni izgled okvirima za slike, svjećnjacima, predmetima za hobij i ručni rad i još više.

UVJETI NANOŠENJA: Koristiti na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru kao što je otvorena garaža. Primjeniti pri temperaturama između 10-32°C i relativne vlage ispod 85% kako bi se osiguralo pravilno sušenje. Izbjegavajte prskanje u vrlo vjetrovitim i prašnjavim uvjetima. Zaštite okolno područje od raspršene maglice.

PRIPREMA POVRŠINE: Kako biste osigurali prikladnost boje, prvo isprobajte proizvod na manje upadljivom mjestu. Za dobivanje najboljih rezultata, uklonite oslabljene stare premaze, svu nečistoću, masnoću, ostatke ulja, soli i druge nedostatke sa površine sredstvom za čišćenje koje koristite u kućanstvu. Ako je na površini prethodno korišten vosak ili sredstvo za poliranje, očistite površinu razrjeđivačem. Temeljito isperite čistom vodom i ostavite da se osuši. Na neobojenim drvenim i metalnim površinama, radi bolje prionjivosti, preporučamo prethodno nanijeti temeljni premaz RUST-OLEUM® Surface Primer, a na plastičnim površinama RUST-OLEUM® Plastic Primer.

PRIMJENA: Snažno protresite limenku kako bi se uvjerili da kuglice za miješanje zveckaju i nastavite tresti barem jednu minutu. U slučaju da kuglice za miješanje ne zveckaju, NE UDARAJTE LIMENKU, nastavite lagano tresti dok ne čujete da se kuglice pomiču. Tijekom bojenja povremeno protresite. Držite limenku 30 cm od površine i prskajte ujednačenim pokretima naprijed-natrag, lagano preklapajući svaki potez. Za najbolje rezultate tijekom prskanja držite limenku u stalnom pokretu, na istoj udaljenosti od površine. NE KORISTITE BLIZU OTVORENOG PLAMENA. Nanesite nekoliko tankih premaza u razmaku od par minuta.

POKRIVNOST: Ova doza dosta je za otprilike 2m². Pokrivnost može varirati ovisno o načinu i količini nanošenja te vrsti i upojnosti površine.

VRIJEME SUŠENJA: Navedeni podaci temelje se na temperaturi 20°C i 50% relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i veća vlažnost zraka produžit će vrijeme sušenja. Suh na dodir nakon 20 minuta. Potpuno suh nakon 24 sata. Sljedeći premaz može se nanijeti nakon 30 minuta.

ČIŠĆENJE: Nakon korištenja okrenite limenku naopacke i prskajte 2-3 sekunde kako bi pročistili mlaznice za prskanje. Obrišite vrh mlaznice prije spremanja, a u slučaju začepljenja namočite u razrjeđivač. Ostatke mokre boje očistite razrjeđivačem RUST-OLEUM ili nekim drugim razrjeđivačem bez mirisa (white spirit). Prazan spremnik pravilno zbrinite, ne odlažite u mješoviti otpad.

TEHNIČKI LIST

Rose Gold Metallic

Boja sa ružičasto zlatnim metalik efektom

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

OGRANIČENJA: Prilikom suhog brušenja izbjegavajte udisanje prašine tako da nosite odgovarajuću zaštitnu masku za lice. Nanesite samo kada je temperatura između 10-32°C i relativna vlažnost ispod 85%. Prikaz nijanse na čepu ili kantici proizvoda najbliži je mogući prikaz stvarne boje i završnog sloja.

ROK VALJANOSTI: 5 godina (neotvoreno) od datuma proizvodnje (vidi dno limenke).

Izjava o odricanju od odgovornosti: Izjava o odricanju od odgovornosti: Informacije sadržane u ovoj uputi su prema našem najboljem saznanju istinite i točne te su dane u dobroj vjeri, bez dodatnih jamstava. Preporučujemo da korisnik samostalno isprobira proizvod na željenoj površini, kako bi se uvjerio da je isti prikladan za tu vrste površine. Tehničke informacije o proizvodu u kojima možete pronaći upute o njegovom sigurnom korištenju, kao i zaštiti zdravlja, dostupne su na našim stranicama.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Baćelić d.o.o. Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb

Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama www.bacelic.hr ili nazovite na broj telefona 01/6641-092