



## HARD HAT® HEAT RESISTANT AEROSOL



# Sprej visokootporan na temperature do 750°C.

- Trajno na temperaturama do 650°C
- Kratko na vršnoj temperaturi do 750°C
- Za čisti novi metal ili blago hrđave površine
- Idealno za motore, grijalice, cijevi, ventilacije, i sl.
- Obradivo nakon 3 sata (pri 20°C)

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# HARD HAT® HEAT RESISTANT AEROSOL

## OPIS

Hard Hat® Aerosol 7715 i 7778 su premazi otporni na toplinu na bazi alkidne smole modificirane silikonom. Proizvodi sa pigmentima bez olova i kromata.

## PREPORUČENA UPOTREBA

RUST-OLEUM® Hard Hat 7715 i 7778 treba koristiti na novim, neobrađenim i brušenim čeličnim površinama, blago zahrdalim ili pravilno pripremljenim obojenim podlogama kao što su roštilji, oprema za kamin, grijači prostora itd. RUST-OLEUM® Hard Hat 7715 i 7778 namijenjeni su za male poslove održavanja ili za popravke. RUST-OLEUM® Hard Hat 7715 i 7778 pružaju otpornost na toplinu u suhim uvjetima do 750°C / 1380°F (kratkotrajna vršna otpornost) u zaštićenim ili unutarnjim okruženjima.

## TEHNIČKI PODACI

Stupanj sjaja:	Satenasti
Kategorija korozivnosti:	Nije dostupno
Toplinska otpornost:	Standardno 600°C (suhi uvjeti). Kratkotrajno vršna otpornost 750°C (suhi uvjeti)

## VRIJEME SUŠENJA PRI 20°C / RV 50%

Suhu na dodir:	1 sat
Suhu za obradu:	3 sata
Suhu za prebojiti:	Unutar 1 sata ili nakon 48 sati
Potpuno suho:	24 sata nakon postizanja minimalne radne temperature od 150°C. Postupno zagrijavajte premaž na 150°C (maks. 50°C/sat).

## PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

100 µm

## PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

25 µm

## TEORETSKA POTROŠNJA

2 m² po kantici spreja pri 25 µm suhom filmu.

## PRAKTIČNA POTROŠNJA

Potrošnja u praksi ovisi o mnogim čimbenicima kao što su poroznost i hrapavost podloge i gubici materijala tijekom nanošenja.

## PRIPREMA PODLOGE

Uklonite prljavštinu, masnoću, ulje, labav hrđu i sve ostale površinske onečišćenja na odgovarajući način. Obrusite zdrave stare premaze kako biste malo ohrapavili površinu. Tijekom nanošenja površina mora biti čista i suha.

## UVJETI PRIMJENE

Za optimalne rezultate relativna vlažnost zraka mora biti ispod 85%, a temperatura limenke iznad 0°C.

## NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: SPREJ

Skinite poklopac. Snažno protresite najmanje jednu minutu nakon što se čuje zvečkanje kuglice za miješanje. Često protresite tijekom upotrebe. Držati limenkiju cca. 30 cm od površine. Pomičite naprijed-nazad limenkiju paralelno s površinom. Osigurajte da je limenka u pokretu kada se pritisne tipka za prskanje kako biste izbjegli curenje i zadebljanja nanosa. Nanesite nekoliko tankih slojeva u razmaku od nekoliko minuta kako biste postigli odgovarajuću debljinu premaza. Nakon upotrebe okrenite limenkiju naopako i pritisnite tipku za prskanje na 2 - 3 sekunde kako biste očistili ventili.

## NAPOMENE

RUST-OLEUM Hard Hat 7715 i 7778 su samoprijanjujući i ne smiju se nanositi na temeljne premaze ili premaze koji nisu otporni na toplinu.

## SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj:	650 g/l
Sigurnosne napomene:	Procitati Sigurnosno Tehnički List i sigurnosne podatke na ambalaži.

## ROK UPOTREBE

3 godine od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima na temperaturama između 5° i 35°C. Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.

## DISTRIBUTER:

### “BAČELIĆ” d.o.o.

Ulica Velimira Škorpika 24, Zagreb

Tel: +385 1 6641 092 ; Fax: +385 1 6447 733

E-mail: info@bacelic.hr

www.bacelic.hr

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrać će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/jezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedične ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjem kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)  
Shandon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33 (0) 130 40 00 44  
F: +33 (0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zellem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu