



ZINSSER® PERMA-WHITE MATT

Unutarnja boja visokih performansi

- Zaštita suhog premaza od razgradnje gljivicama
- Bez potrebe za temeljnim premazom
- Dobro prijanjanje na sjajne i teško lakirane površine
- Svojstva jednostavne primjene
- Izdržljiv, periv i otporan na vlagu

ZINSSER® PERMA-WHITE MATT

OPIS

Visokoučinkovita akrilna unutarnja boja, jedinstveno formulirana za uljepšavanje i zaštitu unutarnjih površina, dok istovremeno štiti osušeni sloj od degradacije gljivicama.

PREPORUČENA UPOTREBA

Za primjenu na unutarnjim zidovima, izolacijskim zidovima, stropovima, oblogama, vratima, pločicama i srodnim površinama koje se mogu bojati. Idealno za kupaonice, podrume, kuhinje, praonice rublja, ormare, svlaćionice, prostorije s hidromasažnom kadom, zatvorene trijemove i bazene ili bilo koji interijer gdje postoji opasnost od plijesni i plijesni. Izvrstan za javnu ili komercijalnu upotrebu u školama, bolnicama, hotelima, staračkim domovima, restoranima, sportskim objektima, itd.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Gustoća (g/cm³):	1,38
Stupanj sjaja:	Mat
Stupanj sjaja pri 60°:	5-8%
Stupanj sjaja pri 85°:	15-20%
Suha tvar težinski:	57%
Suha tvar volumno:	41%
Otpornost na vlažno struganje (EN 13300):	Class 1 (<5 µm struganje na 200 poteza)

VRIJEME SUŠENJA PRI 20°C/RV 50%

Suh na dodir:	30 minuta
Naredni premaz :	2 sata
Potpuno suh:	7 - 10 dana

PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

100 - 150 µm

PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

40 - 60 µm

TEORETSKA POTROŠNJA

7 - 10 m²/l

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Potrošnja u praksi ovisi o mnogim čimbenicima kao što su poroznost i hraptavost podloge i gubici materijala tijekom nanošenja.

PRIPREMA POVRŠINE

Površine moraju biti čiste, čvrste i bez prijavštine, prašine, masnoće, voska, ljepila za zidne obloge, sapunice, labave boje ili druge površinske kontaminacije. Uklonite svu postojeću plijesan prije bojanja.

Ako ste zabrinuti zbog plijesniiza zidova, ispod podova, u ventilacijskim sustavima ili drugim nevidljivim područjima, obratite se stručnjaku koji je specijaliziran za sanaciju gljivica i plijesni. Za poslovne zgrade i škole slijedite odgovarajuće smjernice za uklanjanje plijesni. Očistite površine otopinom salice kućnog izbjeljivača na litru vode ili kvalitetnim biocidnim sredstvom za pranje.

Mrlje: hrdu, tanin, masnoću, plijesan i druge mrlje treba blokirati odgovarajućim temeljnim sredstvom za uklanjanje mrlja kao što je B-I-N, Pegaprim Xpress ili Pegaprim Isofix. Kada nanosite temeljni premaz preko zamrijanih područja, prvo pokušajte ukloniti što je više moguće mrlje pranjem, brušenjem, struganjem itd.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Kako bi se osigurala homogenost, premaz treba dobro promješati prije upotrebe.

UVJETI PRIMJENE

Temperatura između 8 i 32°C / Vlažnost zraka max. 80% R.V. Temperatura podlage mora biti najmanje 5°C iznad točke roštišta.

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uverio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedične ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: KIST/ČETKA

Koristite kist sa sintetskom dlakom, nanijeti nerazrijeđen.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: VALJAK

Nanijeti nerazrijeđen.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: BEZRAČNO ŠPRICANJE (AIRLESS)

Mlaznica: 017 - 013 / Pritisak: 140 - 220 bara. Ne razrjeđivati.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: ZRAČNO ŠPRICANJE

Ako je stvarno neophodno, može se razrijediti do 10%.

ČIŠĆENJE OPREME / PROLIVENE BOJE

Voda

NAPOMENE

Nanelite drugi sloj 2 sata ili duže nakon prvog. Otpornost na struganje na sjajnim površinama razvija se za 5 do 7 dana dok se PERMA-WHITE stvrdnjava. Ne trijajte novi premaz barem sedam dana.

Proizvod nije namijenjen za nanošenje na podove ili bilo koje površine koje su podložne uranjanju u vodu ili produljenom kontaktu s vodom, uključujući tuš kabine, sauna ili paru.

Proizvod ne štiti od bakterija koje se prenose hranom ili od bakterija koje uzrokuju bolesti.

Za ispravnu izvedbu i otpornost na gljivice i plijesan potrebna su 2 sloja.

Za primjenu PERMA-WHITE premaza na glatkim i neporoznim podlogama, provanajte temeljni premaz Zinsser Bulls Eye 123 ili 123 Plus.

SIGURNOSNI PODACI

HOS/VOC sadržaj:	50 g/l
HOS/VOC mješavine:	50 g/l
HOS/VOC kategorija:	A/i
HOS/VOC maksimalna vrijednost:	140 g/l
Napomene o sigurnosti:	Pogledati Sigurnosno-tehnički list i sigurnosne podatke na ambalaži

ROK UPOTREBE

2 godine od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima, ne na izravnoj sunčevoj svjetlosti na temperaturama između 5° i 35°C.

Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Bačelić d.o.o.

Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb

Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama www.bacelic.hr ili nazovite na broj telefona 01/6641-092

Datum izdavanja: 19/09/2022