

Capatect PrimaPor K

Žbuka na bazi silikonske smole, zrnaste strukture za vanjske površine (slično grebanoj žbuci)

Opis proizvoda

Uvod

Dekorativna strukturna žbuka sa strukturom jednake zrnatosti za završnu obradu fasadnih površina. Prikladna kao završna žbuka u Capatect kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju kao i u Capatect sistemu za sanaciju. Capatect PrimaPor završna žbuka je visoko paropropusna, a nakon sušenja postaje hidrofobna. Zbog toga posjeduje malu sklonost prema prljanju i visoku otpornost na industrijska zagađenja (ispušne plinove) i utjecaj mikroorganizama.

Svojstva materijala

- Vanjska žbuka prema EN 15824
- Laka za obradu
- Visoko paropropusna
- Niskog naprezanja
- Otporna na atmosferilije
- Mehanički opteretiva
- Može se nanositi ručno i strojno

Osnova materijala

Emulzija na bazi silikonske smole.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg kanta (24 kante = 600 kg/paleta)

Veličina kante

25 kg Capatect PrimaPor K15

25 kg Capatect PrimaPor K20

25 kg Capatect PrimaPor K30

25 kg Capatect PrimaPor K40

Nijanse

Bijela, kao roba sa skladišta.

Skladištenje

Skladištiti u originalno zatvorenom spremniku na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, 1 godinu. Zaštititi od direktne sunčeve svjetlosti (opasnost od stvaranja kore!).



Tehnički podaci

Gustoća:	cca. 1,95 g/cm ³
Prionjivost prema EN 1542:	≥ 0,3 MPa
Vodoupojnost prema ÖN EN 1062-3:	W3 niska
Stopa propusnosti vode w prema ÖN EN 1062-3:	≤ 0,10 W3 niska
Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ prema EN ISO 7783:	cca. 40 = V1 visoka
Toplinska provodljivost λ _{10, dry} EN 1745:	1,15 W/(m.K) Tablična srednja vrijednost (P=50 %)
Reakcija na požar prema ÖN EN 13501-1:	Euroklasa A2

Specifikacije karakterističnih vrijednosti su prosječne vrijednosti ili približne vrijednosti. Zbog korištenja prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrijednosti kod pojedinačne isporuke mogu neznatno varirati, bez utjecaja na konačna svojstva proizvoda.

Primjena

Prikladne podloge

- Lagane žbuke (nakon izravnavanja i armiranja staklenom mrežicom)
- Žbuke za toplinsku izolaciju (EPS- i perlitne žbuke) nakon izravnavanja
- Capatect sanirni sistemi

Nove vapnene, vapneno - cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III: Nove žbuke treba, ovisno o vremenu, ostaviti nepremazane 2-4 tjedna radi vezanja. Površine koje se osipaju i eventualnu zapečenu koru treba odstraniti.

Stare, čvrste vapnene, vapnenocementne i cementne žbuke iz grupe mortova P Ic, P II i P III: Jako onečišćene podloge ili podloge obrasle algama treba temeljito očistiti intenzivnim četkanjem ili čišćenjem pod visokim tlakom.

Naslage mahovine i algi: Mehanički ukloniti, napadnute površine natopiti nerazrijeđenim Capatox-om i ostaviti da se temeljito osuši.

Žbuke koje se osipaju po površini: Očerkati na suho i cijelu površinu dobro oprati vodom. Temeljni premaz sa Primasil Grundkonzentrat, razrijeđen s vodom u omjeru 1:1.

Stari premazi mineralne ili disperzivne boje: Čvrsto prijanjajuće stare premaze, koji nisu izloženi atmosferilijama, očistiti suhim ili mokrim postupkom. Slabo prijanjajuće i istrošene premaze temeljito ukloniti brušenjem ili struganjem, skidanjem ili čišćenjem pod visokim tlakom.

Popravci žbuke: Pri popravljanju otvorenih pukotina i oštećenih mjesta na žbuci važno je osigurati da odabrani reparaturni mort po čvrstoći i strukturi odgovara postojećoj žbuci. Popravljana mjesta na žbuci moraju prije premazivanja biti maksimalno vezana i osušena.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Novu žbuku navući ravnom letvom, zaribati i ostaviti da se suši najmanje 3 do 4 tjedna. Na jako osipajućim, jako upojnim ili istrošenim podlogama nanijeti temeljni premaz sa Primasil Grundkonzentrat pomiješan s vodom u omjeru 1:1. Potrošnja je približno 150 - 300 ml/m².

Priprema materijala

Kao temeljni premaz nanijeti Capatect Putzgrund u približno istoj nijansi kao što je žbuka. Nakon vremena sušenja od približno 12 sati može se nanositi Capatect PrimaPor završna žbuka.

Razrjeđivanje

Ako je potrebno prilagoditi konzistenciju za obradu s maks. 2% čiste vode. Toniranu žbuku nemojte razrjeđivati ili razrijediti samo s maks. 1% vode.

Sistem nanošenja na površinu

Prije upotrebe dobro promiješati materijal!

Capatect PrimaPor završnu žbuku treba nanijeti nehrđajućim čeličnim gleterom, na debljinu zrna i još u mokrom stanju strukturirati plastičnim gleterom ili gleterom od nehrđajućeg čelika. Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda na svakoj etaži skele treba angažirati dovoljan broj radnika i raditi mokro na mokro u jednom potezu. Uvijek se mora bez prekida obraditi čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cjelinu. Zbog primjene prirodnih dodataka su moguća neznatna odstupanja u nijansi. Zato na povezanim površinama treba raditi sa materijalom istog proizvodnog broja (šarže) ili materijal sa različitim proizvodnim brojem prethodno međusobno pomiješati.

Potrošnja	Capatect PrimaPor K15: cca. 2,4 kg/m² Capatect PrimaPor K20: cca. 2,9 kg/m² Capatect PrimaPor K30: cca. 3,9 kg/m² Capatect PrimaPor K40: cca. 4,8 kg/m² Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (Navedene su okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu potrošnju utvrditi izradom probnog polja). Zbog nijansiranja/toniranja moguća su odstupanja u potrošnji!
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	U skladu sa zahtjevima norme ÖN B 6400-1, obavezna je upotreba skelskog platna. Tijekom obrade i sušenja, temperatura objekta, materijala i zraka ne smije pasti ispod +5 °C niti porasti iznad +30 °C. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon izvedenog sloja. Oprez u slučaju noćnog mraza!
Vrijeme sušenja	Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini i opteretiva nakon cca. 2-3 dana. Pri niskim temperaturama i visokoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje. Ako nisu poduzete odgovarajuće mjere zaštite, izravna sunčeva svjetlost, jak vjetar ili kiša, mogu utjecati na izgled gotove žbuke.
Čišćenje alata	Odmah nakon upotrebe sa vodom.
Napomena	Tamne nijanse mogu zbog nijansiranja dovesti do povećane potrošnje. Treba imati u vidu da se zbog svojstava podloge glede upojnosti, njene vrste i strukture, kao i pojedinačnih premaza, utjecaja okoline i uvjeta osvjetljenja, te zbog neznatnih odstupanja djelovanja završne žbuke do kojih dolazi zbog oscilacija pri dobavi sirovina, moguća je pojava sitnih pukotina odnosno pora. Iz ovog razloga može biti potreban egalizirajući premaz fasadnom bojom CarboSol-odnosno Primasil Fassadenfarbe. Odstupanja u nijansi žbuke uvjetovane navedenim razlozima ne mogu biti temelj za reklamaciju. Radi sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja treba objekt zaštititi ceradom. U slučaju jakog vjetra ili direktnog sunčevog zračenja preporučujemo fasadu zaštititi prekrivanjem ceradom. Žbuka nije prikladna za vodoravne površine na kojima zaostaje voda (ne otiče voda). Okolinu površina koje se obrađuju, a posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal adekvatno zaštititi prekrivanjem. Sva onečišćenja s prethodno navedenih ili sličnih materijala se moraju odmah očistiti vodom i ne čekati da se osuše. Radi prepoznavanja mogućih odstupanja u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Uvod	Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu. Prije upotrebe pažljivo proučiti sva upozorenja i slijediti ih.
Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Sadržaj HOS: Ovog proizvoda (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži maks. 1 g/l HOS. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Sadrži: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).
Odlaganje	Tekuće ostatke materijala odložiti na sabirno mjesto starih boja/lakova, a osušene ostatke materijala odložite kao građevinski otpad ili kućni otpad. Na reciklažu davati samo potpuno praznu ambalažu.
Deklaracija sadržaja	Silikonska smola, polisiloksan, polivinilacetatna smola, poliakrilatna smola, kalcijev karbonat, titanov dioksid, silikati, voda, alkoholni ester, aditivi, konzervansi, sredstva za zaštitu filma.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 1857/5 · Stanje: ožujka 2024

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno. Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
 Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88