

Akkordspachtel fein/mittel

Pastozna masa za ispunu i izravnavanje gotova za obradu.
Za unutarnje radove.



Opis proizvoda

Primjena	<p>Caparol-Akkordspachtel fein: Univerzalna reparaturna masa za popravljanje manjih nedostataka na površini i spojevima, rupa ili pukotina, izravnavanje žbukanih i betonskih površina kao i fino strukturiranje šara na izravnanim zidnim i stropnim površinama. Prikladna za ostvarivanje kvalitete površine stupnja Q3 odnosno Q4 na gips-pločama (gipskartonskim pločama) prema specifikacijama BVG upute br. 2 i BFS upute br. 12.</p> <p>Caparol-Akkordspachtel mittel: Univerzalna ličilačka masa za ispunu i izravnavanje većih neravnina, rupa ili pukotina, za ravnjanje betonskih, hrapavih ili oštećenih žbukanih površina i strukturiranje šara. Prikladna za ostvarivanje kvalitete površine stupnja Q3 odnosno Q4 na gips-pločama (gipskartonskim pločama) prema specifikacijama BVG upute br. 2 i BFS upute br. 12.</p>
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa ■ velika moć vezanja za podlogu ■ nakon sušenja površina ostaje tvrda i bez uleknuća ■ difuzivnost ■ lako se razvlači i zaglađuje ■ teško zapaljiva (B1) prema DIN 4102
Osnova materijala	Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.
Pakiranje/Veličina pakiranja	<p>Akkordspachtel fein: 25 kg plastična kanta, 8 kg plastična doza</p> <p>Akkordspachtel mittel: 25 kg plastična kanta</p>
Nijanse	<p>Prirodno bijela Može se nijansirati sa najviše 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Kod naručivanja 100 kg i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi u pastelnim tonovima, na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.</p>
Stupanj sjaja	Mat
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Dopunski proizvod	<p>Caparol-Füllspachtel P</p> <p>Za vlažne prostore: Histolith Renovierspachtel Histolith Feinputz Capatect-Feinspachtel 195 Capatect ArmaReno 700</p>



Primjena

Prikladne podloge	Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3. Ovisno o podlozi koja se obrađuje i njenom stanju, prije nanošenja mase za ispunu i ravnanje nanijeti prikladni temeljni premaz. Pridržavati se tehničkih informacija br. 650 "Podloge i njihova priprema". Sjajne, nosive stare premaze prethodno ohrapaviti.
Način primjene	Izravnavanje ručnim nanošenjem: Caparol-Akkordspachtel prije obrade dobro promiješati i razvući čeličnom lopaticom za ravnanje. Nakon sušenja namočiti i filcati ili suho brusiti. Nakon podešavanja odgovarajuće konzistencije se Caparol-Akkordspachtel fein/mittel mogu obrađivati i postupkom prskanja (dodatak od najviše 5 – 10 % vode). Nakon što se izravnana površina dobro osuši, može se obaviti nanošenje šara fine strukture. Izgled može varirati ovisno o stupnju razrjeđenosti i širini korištene sapnice. Nanošenje šara se preporuča posebno za stropne površine koje trebaju ostati neobrađene. Uređaji za špricanje: Sa aparatima za nabacivanje žbuke i jakim Airless aparatima. Kod Airless pištolja ukloniti sve filtere. Veličina sapnice 0,035–0,043" Pritisak ca. 150–180 bara Kao Airless pištolja se za mase za ravnanje i ispunu trebaju primjenjivati pištolji za špricanje koje preporučuje proizvođač, veće propusnosti. Kako bi se omogućila optimalna obrada sa Airless aparatima, tijekom obrade mora biti osigurana temperatura materijala od najmanje +10 °C.
Sistem nanošenja na površinu	Prije premazivanja bojom Sylitol Bio-Innenfarbe je potrebno grundiranje sa Caparol-Haftgrund. Površine zaglađene sa Caparol-Akkordspachtel se nakon sušenja mogu bez grundiranja premazivati sa svim prikladnim Caparol disperzivnim i latex bojama ili Capacryl akrilnim lakovima. Prije daljnje obrade sa plastičnim masama ili tapeciranja zidnim oblogama od staklenog pletiva, potrebno je nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Haftgrund, a prije nanošenja žbuka na bazi umjetne smole Putzgrund.
Potrošnja	■ Tip fein (fini): ca. 1800 g/m ² /mm debljine sloja ■ Tip mittel (srednji): ca. 1800 g/m ² /mm debljine sloja
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +5 °C za podlogu i okolni zrak.
Vrijeme sušenja	Ovisno o vlazi, temperaturi i debljini sloja ca. 12 – 48 sati.
Čišćenje alata	Vodom.
Napomena	Caparol-Akkordspachtel fina i srednja masa nisu prikladne za vlažne prostore. Za postizanja posebno glatkih površina primjenjivati Caparol-Akkordspachtel fein. Zbog primjene prirodnih punila može doći do neznatnih razlika u nijansi. Ako se izvode šare koje moraju ostati nepremazane, preporučamo kod nanošenja mase i izrade šara paziti da proizvod bude istog proizvodnog broja (šarže). Kad se koristi za nanošenje šara na zidnim površinama, premaz bi trebalo obraditi sa Caparol disperzivnim bojama. Time se može postići dulja postojanost koja je često tako potrebna kod zidnih površina. Kod obrade masa za ispunu koje sadrže gips može zbog dugotrajnog djelovanja vlage doći do bubrenja, stvaranja mjehura i ljuštenja. Stoga treba osigurati brzo sušenje na dovoljno visokoj temperaturi i sa dobrim provjetranjem. Pridržavati se upute br. 2 "Ispuna i izravnavanje gipsanih ploča", saveza proizvođača gipsa i gipsanih ploča. Kad se primjenjuje za nanošenje šara na zidnim površinama, premaz bi trebalo obraditi sa Caparol disperzivnim bojama. Time se može postići dulja postojanost koja je često tako potrebna kod zidnih površina.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Njemački certifikat	■ Caparol-Akkordspachtel (mittel/fein) Ispitivanje zapaljivosti ■ Ispitivanje emisija štetnih tvari prema DIN ISO 16000-9
Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Sadrži 1,2-Benzotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
Kod proizvoda boja i lakova	M-DF01
Deklaracija sadržaja	Polivinilacetatna smola, kalcij karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervansi (Metilzotiazolinon, Benzotiazolinon)

TEHNIČKE INFORMACIJE 643

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr



Tehničke informacije br. 643 · Stanje: ožujka 2017

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88