

CapaSol RapidGrund

Premaz koji ne kapa i duboko prodire u podlogu, za vanjsku i unutarnju primjenu



Opis proizvoda

Primjena	CapaSol RapidGrund je posebno namijenjen za racionalno nanošenje valjkom. CapaSol RapidGrund je transparentni temeljni premaz za izjednačavanje upojnosti čvrstih, poroznih podloga, velike ili neujednačene upojnosti. Posebno pogodan za obradu poroznih, upojnih podloga kao što su žbuke, zidovi, porobeton, prirodni kamen i gipsane ploče, kao i beton, lagani beton, mort i mase za špahtlanje.										
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ obrada valjkom bez kapanja ■ lagana, ujednačena i čista obrada ■ dubinski temeljni premaz s novom tehnologijom veziva za nanošenje valjkom 										
Osnova materijala	Modificirana vodena disperzija umjetne smole.										
Pakiranje/Veličina pakiranja	2,5 l, 10 l										
Nijanse	transparent										
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.										
Tehnički podaci	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gustoća: ca. 1,0 g/cm³ 										
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>unutra 1</th> <th>unutra 2</th> <th>unutra 3</th> <th>vani 1</th> <th>vani 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno</p>	unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	+	+	+	+	+
unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2							
+	+	+	+	+							

Primjena

Prikladne podloge	Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.
Priprema podloge	Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".
Način primjene	Idealno za nanošenje valjkom. Moguće nanošenje i kistom/četkom ili Airlessom. Prije nanošenja kratko promiješati.
Razrjeđivanje	Ako je potrebno, razrijediti sa do 2 dijela vode, ali se tada više ne preporuča nanošenje valjkom.
Sistem nanošenja na površinu	Optimalno je nanošenje nerazrijedenog proizvoda valjkom. Razrijedena verzija (s najviše 2 dijela vode) može se nanositi "mokro na mokro" četkom ili kistom do potpunog zasićenja. Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.



Potrošnja	Ovisno o upojnosti podloge 50–200 ml/m ² . Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +5 °C do +30 °C za okolni zrak i podlogu.
Vrijeme sušenja	Pri +20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka se može obrađivati najranije nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produljuje se vrijeme sušenja.
Alat	Poliamidnim valjkom 13-15 mm. Moguće nanošenje i kistom ili četkom.
Čišćenje alata	Uređaje za rad oprati vodom odmah nakon uporabe.
Airless nanošenje	Kut: 60° Dizna: 0,029" Tlak: 50 bara
Napomena	CapaSol RapidGrund nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Čuvati izvan dohvata djece. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Sadrži 1,2-Benzotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
HOS	A(h): 30 g/l; maks. < 1 g/l
Kod proizvoda boja i lakova	GISKOD: BSW20.
Deklaracija sadržaja	Poliakrikatna smola, polisiloksan, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzotiazolinon)
Detaljniji podaci	Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 647 · Stanje: Svibanj 2019

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88