

Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion

Voštana disperzija za dodatnu zaštitu premaza StuccoDecor Di Luce od grubog onečišćenja i tekućih tvari.



Opis proizvoda

Primjena	Voštana disperzija služi za hidrofobiranje površina i istodobno poboljšava intenzitet i sjaj boja.
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bezbojna i neutralna mirisa ■ Sposobnost difuzije i sorpcije ■ Odgovara kriterijima AgBB
Osnova materijala	Voštana disperzija
Pakiranje/Veličina pakiranja	0,500 kg plastično pakiranje
Nijanse	Bezbojan
Stupanj sjaja	Sjajni
Skladištenje	Min 12 mjeseci. Pakiranje držati na suhom i hladnom mjestu, bez mogućnosti smrzavanja, svakako ne ispod 5 °C i ne iznad 35 °C. Otvoreno pakiranje držati čvrsto zatvoreno tako da ne propušta zrak, kako bi se izbjegle grudice i sušenje.
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 0,80 g/cm ³
Napomena	Moguće je da se onečišćenja tekućim tvarima koje izazivaju promjenu boje, poput kave, crnog vina, kečapa itd., ne mogu bez ostatka ukloniti s površine usprkos obradi površine s StuccoDecor Wachsdispersion. Uspjeh čišćenja bitno ovisi o trajanju djelovanja onečišćenja.

Primjena

Prikladne podloge	StuccoDecor Di Luce
Način primjene	Kako bi se osiguralo da površina bude dostatno suha, ona bi se morala najmanje 2 dana stvrdnjavati odnosno ne smije se tako dugo impregnirati. Preuranjena obrada može dovesti do promjene boje. Nerazrijeđeni materijal u tankom sloju navući po čitavoj površini pomoću gleterice ojačane sa stražnje oprugom. Suvišni materijal odmah ukloniti lopaticom. Nakon što se materijal osušio, po potrebi ga se može dodatno polirati mekanom krpom (ne smije se koristiti stroj za poliranje).
Potrošnja	max. 10 g/m ²
Obradivost	ovisno o stanju podloge ca. 15 - 20 min.



Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Donja temperaturna granica pri obradi: +10 °C za okolni zrak i podlogu. Iz doze uzeti samo onoliko materijala koliko se može upotrijebiti u navedenom vremenu uporabe. Osušeni mterijal treba baciti.
Vrijeme sušenja	Pri +20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon ca. 12 sati površinski suho. Potpuno suho i operetivo nakon 3 dana.
Alat	Gleterica ojačana sa stražnje oprugom.
Čišćenje alata	Odmah nakon uporabe vodom i sapunom. Pri obradi bezuvjetno voditi računa da alat bude čist.
Napomena	Pri obradi zidova premazanih drugim tehnikama zaglađivanja preporučuje se prethodno ispitati podnošljivost podloge.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Njemački certifikat	■ U skladu sa StuccoDecor Di Luce AgBB-kriterijima
Čišćenje i održavanje	StuccoDecor Wachsdispersion ne pruža zaštitu u slučaju izravnog špricanja vode kao ni onečišćenja tvarima koje sadrže masnoće, kiseline, katran i kofein, odnosno čaj i ostale tvari koje dovode do promjene boje. Mala onečišćenja na površini mogu se ukloniti toplom vodom, eventualno s dodatkom neutralnih deterdženata kakvi se koriste u kućanstvima. Općenito bi trebalo čišćenje odnosno podnošljivost sredstva za čišćenje prethodno provjeriti na probnoj površini.
Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovnost za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
Deklaracija sadržaja	Kvarcno brašno, glicerol, voda
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 905 · Stanje: travnja 2021

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.
Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88