

# Capadecor Stucco Satinato

Disperzivna masa za izravnavanje za izvedbu glatkih površina s tipičnim izgledom koji ostavlja tehnika zaglađivanja



## Opis proizvoda

Primjena	Glatka, disperzivna masa za izravnavanje, pogodna za nijansiranje, namijenjena dekorativnom oblikovanju unutarnjih zidova.
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jednostavan postupak</li> <li>■ Karakteristična tekstura</li> <li>■ Intenzivno blistava boja</li> <li>■ Tehnika premazivanja racionalna i sigurna</li> <li>■ Proizvod je ispitan od strane AgBB-a – komisije za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda</li> </ul>
Pakiranje/Veličina pakiranja	■ 2,5 l i 5 l
Nijanse	weiß
	<p><b>Nijansiranje:</b> Strojno nijansiranje u ColorExpress sustavu u ca. 1300 nijansi 3D i CaparolColor. <b>Nijansirani materijal treba prije obrade temeljito izmiješati, ručno ili mješalicom u polaganom hodu.</b></p> <p>Tipična svojstva materijala Stucco Satinato utječu na teksturu izvedbene tehnike zaglađivanja. Tipična tekstura nadalje ovisi o odabranom tonu boje mase za zaglađivanje i o odabranoj tehnici rada. Prema iskustvu tamni tonovi pokazuju jasniju teksturu od svjetlijih.</p> <p>Pri premazivanju površina koje čine cjelinu treba pakiranja međusobno izmiješati, kako bi se izbjegle razlike u nijansi boje. Pri dobavi količine od 100 litara i više u jednoj nijansi i pri narudžbi na upit može se masa isporučiti i tvornički nijansirana.</p> <p>Kad se radi o tonovima boje sa organskim pigmentima, kao što su crvena i narančasta, može u području jačeg prodora svjetlosti doći do intenzivnije promjene tona.</p>
Stupanj sjaja	Mutno mat
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Tehnički podaci	<p><b>Karakteristike prema DIN EN 13300:</b> Usljed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Klasa otiranja na mokro: Klasa 2, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778</li> <li>■ Gustoća: ca. 1,25 g/ml.</li> <li>■ Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja <math>s_d H_2O</math>: <math>s_d</math>-vrijednost: ca. 0,12 m.</li> </ul>



Dopunski proizvod

- AkkordSpachtel fein
- Indeko-plus
- Caparol Feinroller

Pogodno prema  
Tehničkoj informaciji br. 606  
Definiranje područja primjene

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
+	+	○	-	-
(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno				

## Primjena

Prikladne podloge

Unutarnje površine od mineralnih žbuka iz skupine mortova PII, PIII, gipsanih i gotovih žbuka iz skupine mortova PIV, gipskartonskih ploča, građevinskih ploča od gipsa i betonskih površina.

Podloga mora biti suha, čista, nosiva, bez kontrasta, ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje te mora biti potpuno ravna. Poštivati pravila VOB, dio C, DIN 18363, stavak 3.

Za pripremu podloge pridržavajte se Tehničkih informacija br. 650.

Priprema podloge

Hrapave površine, zidove od gipsanih ploča i sve zidne i stropne površine s povećanom izloženošću svjetlosnim zrakama treba najprije premazati sredstvom Caparol-Haftgrund. Nakon toga se mora pomoću 1 – 2 izravnavanja cjelokupne površine finom masom Caparol-Akkordspachtel fein postići kvalitetu površine koja približno odgovara stupnju kvalitete Q4. Nakon sušenja mase za izravnavanje vrši se brušenje s maks. granulacijom P200 do 240. Za izjednačavanje upojnosti i vezivanje prašine treba nakon toga izvesti grundiranje sredstvom CapaSol LF.

Podloge koje već približno odgovaraju stupnju kvalitete Q4, može se grundirati sredstvom Indeko-plus. Preduvjet je pritom da se Indeko-plus dodatno premaže valjkom Caparol-Feinroller po čitavoj površini ili alternativno četkom za lazure. Kod svih drugih alata može nakon zaglađivanja masom Stucco Satinato struktura podloge ostati vidljivom.

Način primjene

Stucco Satinato se mora prije obrade temeljito izmiješati da se izbjegne prijanjanje za rubove i dno. To se može napraviti štapnim mješačem ili mješalicom u polaganom hodu. Ne smije se upotrijebiti mješalicu oštih bridova! Drmanje nakon postupka miješanja nije dovoljno.

Za izvedbu površine tehnikom zaglađivanja Stucco Satinato se nanosi tanko u obliku otvorenih mrljastih premaza lopaticom koje se zatim uvijek razvlači „na nulu“.

Nakon laganog sušenja mase Stucco Satinato otvorena se mjesta zatvaraju postupkom zaglađivanja mrljastih premaza.

U drugom radnom hodu masa se nanosi na isti način kao i u prvom.

Varijacijom radne tehnike može se izgledu površine dati individualnu notu.

**Pozor:** tijekom postupka treba bezuvjetno izbjegavati zaostajanje izbočenih tragova lopatice. Na lopaticu se smije staviti samo onoliko materijala koliko se može obraditi u fazi sušenja. Treba spriječiti da se materijal na lopatici osuši.

Potrošnja

ca. 80 – 100 ml/m<sup>2</sup>/po sloju. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

**Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:**  
+5°C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % rel. vlage zraka masa je površinski suha za ca. 30-60 minuta. Nakon 1 – 2 dana je prosušena i operetiva. Pri nižoj temperaturi i većoj vlazi zraka ovo se vrijeme produžuje.

Alat

Za obradu preporučujemo povlačnu, neabrazivnu lopaticu od plemenitog čelika (opružna lopatica s dva lista), kako biste Stucco Satinato mogli nanositi štedljivo i racionalno. Lopaticu treba svakako prethodno prebrusiti na mokro brusnim papirom (granulacija 400-600) i rubove malo zaobliti.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

**Upute za čišćenje i održavanje:**

Površina obrađena masom Stucco Satinato može u neznatnoj mjeri pokazivati „efekt pisanja“. Ovo najčešće ovisi o tonu boje premaza.

Prije čišćenja cjelokupne površine, potrebno je prethodno izvesti pokusno čišćenje na površini određenoj za tu svrhu i to uvijek s maksimalnim oprezom. Sjajna mjesta koja su rezultat probnog čišćenja više nije moguće ukloniti.

## Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži: 1,2-Benzotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilat-/polivinilacetat, mineralna punila, voda, aditivni, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15  
tel: 01/3373-731  
fax: 01/3373-733  
mail: [info@caparol.hr](mailto:info@caparol.hr)  
Više informacija: [www.caparol.hr](http://www.caparol.hr)

## Tehničke informacije br. 562 · Stanje: travnja 2021

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88