

Capadur F7-LangzeitLasur

Lazura za drvo srednje debljine sloja, jako otporna na atmosferilije, s UV zaštitom, za vanjske i unutarnje radove – ne sadrži arome.



Opis proizvoda

Primjena	Za oblikovanje u boji, kao i zaštitu od vlage i UV zaštitu drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata i drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na pero i utor, prozorski kapci, kućna vrata i sl., vani i unutra. Prije premazivanja pločastih drvenih materijala, kao npr. masivnih drvenih ploča ili šperploča s furniranim slojem, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Uputi br. 18, st. 2.2.3. Prema sadašnjem stanju tehnike, kod vanjskih radova je premaze izložene izravnom utjecaju atmosferilija potrebno obnoviti svake 2-3 godine.
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ bez biocida ■ otapala bez aromata ■ dobra UV zaštita zahvaljujući prozirnim pigmentima od željeznog oksida ■ dodatna UV zaštita preko UV filtera ■ dugotrajna zaštita od vlage ■ velika difuzivnost ■ viskozitet podešen za primjenu tako na nema kapanja ■ zbog duge upotrebljivosti izgled ravnomjernog lazurnog premaza bez vidljivih nasjeda postiže se i kod radova na velikim površinama
Osnova materijala	Alkidna smola s otapalima koja sadrže vrlo malo aromata.
Pakiranje/Veličina pakiranja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardne nijanse: 375 ml: Farblos, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum 750 ml i 2,5 l: Sve standardne nijanse 5 l: Farblos, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum, Walnuß ■ Posebne nijanse: 1 l, 2,5 l, 5 l: Capalac mix
Nijanse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardne nijanse: Farblos, Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nußbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz, ■ Sve nijanse se mogu međusobno miješati u svakom omjeru. <p>Na ColorExpress mašinama (Capamix i Capalac mix) se može izraditi i 89 posebnih nijansi iz 3D ton karte, kao i u brojnim nijansama iz drugih ton karata.</p> <p>Napomena: Pojedine nijanse su samo uvjetno primjenjive kod vanjskih radova. Informacije o tome se mogu dobiti na ColorExpress mašinama. Capadur F7-LangzeitLasur "bezbojnu" kod vanjskih radova koristiti samo kao temeljni premaz ispod neke lazure u boji ili kao završni premaz na nekoj lazuri tamne boje, jer se inače ne može zajamčiti zadovoljavajuća UV zaštita. Za vanjske premaze izložene izravnom utjecaju atmosferilija ne upotrebljavati bezbojnu lazuru.</p>
Stupanj sjaja	Svilenkasto-sjajni Stupanj sjaja može varirati ovisno o površini drveta.



Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu.
Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

Tehnički podaci

- Gustoća: ca. 0,95 g/cm³
- Udio čvrste tvari: ca. 60 tež.-%

Pogodno prema
Tehničkoj informaciji br. 606
Definiranje područja primjene

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
○	○	○	+	+

(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Primjena

Prikladne podloge

Drveni elementi stabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija.
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13 %, a kod elemenata ograničeno stabilnih dimenzija 15 %.
Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Oni su preduvjet za trajnu zaštitu drveta s premaznim materijalima.

Priprema podloge

Novi drveni elementi:

Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capalac Holz-Imprägniergrund.

Staro neobrađeno drvo:

Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva, temeljito očistiti, a kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capalac Holz-Imprägniergrund.

Premazano drvo:

Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capalac Holz-Imprägniergrundom.
Nosive stare premaze obrusiti, očistiti i provjeriti kompatibilnost sa Capadur F7-LangzeitLasur.

Način primjene

Capadur F7 LangzeitLasur nanositi nerazrjeđen kistom / četkom.

Sistem nanošenja na površinu

Obrada:

Izrada premaza:			
	Vani	Vani	Unutra
	Drveni elementi stabilnih dimenzija	Drveni elementi ograničeno stabilnih dimenzija	
Temeljni premaz	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capadur F7-LangzeitLasur
Međupremaz	1 x Capadur LasurGel ¹⁾	2 x Capadur LasurGel	u pravilu nije potrebno
Završni premaz	2 x Capadur F7-LangzeitLasur	Capadur F7-LangzeitLasur	Capadur F7-LangzeitLasur

1) Za optimalnu UV zaštitu je kod svijetlih nijansi potreban dvostruki međupremaz. Kod tamnih tonova (nijansa orah i tamnije) dovoljan je jedan međupremaz. Bezbojni proizvod nema UV zaštite i prvenstveno služi kao temeljni materijal za nijansiranje ili za unutarnje premaze.

Maserier tehnika za vanjske drvene elemente:

za flekave odnosno drvene površine na koje više ne prijanja lazura	Sirovo drvo impregnirati sa Capalac Holz-Imprägniergrundom
	1–2 x Capadur UniversallLasur u nijansi Renovierfarbton kao standardnom tonu alternativa: 1-2 x Capalac Grundierweiß u nijansi Renovierfarbton preko ColorExpress mašine
	1–2 x Capadur F7-LangzeitLasur

Potrošnja

Nanošenje kistom / četkom ca. 80–100 ml/m².

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površina je nakon ca. 10-16 sati suha i može se premazivati. Upojnost drvene površine utječe na sušenje i sjaj. Na drvenim podlogama sa raznim sastojcima u drvetu (npr. hrast) sušenje može biti dulje.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. **AKO SE PROGUTA:** isprati usta. **NE** izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Odlaganje

Sadrži: 2-butanon oksim, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebakat. Može izazvati alergijske reakcije. Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(e): 400 g/l; maks. 400 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH02

Deklaracija sadržaja

Alkidne smole, pigmenti boje, alifatski spojevi, silikati, sredstvo protiv stvaranja kožice (2-butanon oksim), aditivi

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr